



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 176—2017  
代替 GB/T 176—2008

最新标准 全网首发  
**水泥化学分析方法**

Methods for chemical analysis of cement

(ISO 29581-1:2009,Cement—Test methods—  
Part 1: Analysis by wet chemistry,NEQ)

资源下载QQ群 : 61754465

资源下载网盘 : [www.doc555.com](http://www.doc555.com)

2017-12-29 发布

2018-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会

发布



中 华 人 民 共 和 国

国 家 标 准

**水泥化学分析方法**

GB/T 176—2017

\*

中国标准出版社出版发行

北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)

北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 5 字数 143 千字

2017年11月第一版 2017年11月第一次印刷

\*

书号: 155066 · 1-59088 定价 66.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68510107

## 目 次

前言	V
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 试验的基本要求	2
4.1 试验次数与要求	2
4.2 质量、体积、滴定度和结果的表示	2
4.3 重复性限和再现性限	2
4.4 空白试验	2
4.5 灼烧	2
4.6 恒量	3
4.7 检查氯离子(硝酸银检验)	3
4.8 试剂总则	3
4.9 检验方法的验证	3
5 试样的制备	3
6 化学分析方法	3
6.1 试剂和材料	3
6.2 仪器与设备	20
6.3 水泥烧失量的测定——灼烧差减法	23
6.4 矿渣硅酸盐水泥烧失量的测定——校正法(基准法)	24
6.5 硫酸盐三氧化硫的测定——硫酸钡重量法(基准法)	25
6.6 不溶物的测定——盐酸-氢氧化钠处理	26
6.7 二氧化硅的测定——氯化铵重量法(基准法)	27
6.8 三氧化二铁的测定——邻菲罗啉分光光度法(基准法)	28
6.9 三氧化二铝的测定——EDTA 直接滴定铁铝含量(基准法)	29
6.10 氧化钙的测定——EDTA 滴定法(基准法)	30
6.11 氧化镁的测定——原子吸收分光光度法(基准法)	30
6.12 二氧化钛的测定——二安替比林甲烷分光光度法	31
6.13 氯离子的测定——硫氰酸铵容量法(基准法)	32
6.14 氧化钾和氧化钠的测定——火焰光度法(基准法)	32
6.15 硫化物的测定——碘量法	33
6.16 一氧化锰的测定——高碘酸钾氧化分光光度法(基准法)	34
6.17 五氧化二磷的测定——磷钼蓝分光光度法	35
6.18 二氧化碳的测定——碱石棉吸收重量法	36

6.19 氧化锌的测定——原子吸收分光光度法 .....	36
6.20 二氧化硅的测定——氟硅酸钾容量法(代用法) .....	37
6.21 三氧化二铁的测定——EDTA 直接滴定法(代用法) .....	38
6.22 三氧化二铁的测定——原子吸收分光光度法(代用法) .....	38
6.23 三氧化二铝的测定——EDTA 直接滴定法(代用法) .....	39
6.24 三氧化二铝的测定——硫酸铜返滴定法(代用法) .....	39
6.25 氧化钙的测定——氢氧化钠熔样-EDTA 滴定法(代用法) .....	40
6.26 氧化钙的测定——高锰酸钾滴定法(代用法) .....	41
6.27 氧化镁的测定——EDTA 滴定差减法(代用法) .....	42
6.28 硫酸盐三氧化硫的测定——碘量法(代用法) .....	43
6.29 硫酸盐三氧化硫的测定——库仑滴定法(代用法) .....	44
6.30 硫酸盐三氧化硫的测定——离子交换法(代用法) .....	45
6.31 氯离子的测定——(自动)电位滴定法(代用法) .....	46
6.32 氯离子的测定——离子色谱法(代用法) .....	46
6.33 氧化钾和氧化钠的测定——原子吸收分光光度法(代用法) .....	47
6.34 一氧化锰的测定——原子吸收分光光度法(代用法) .....	48
6.35 氟离子的测定——离子选择电极法 .....	48
6.36 游离氧化钙的测定——甘油法(代用法) .....	49
6.37 游离氧化钙的测定——乙二醇法(代用法) .....	49
6.38 游离氧化钙的测定——乙二醇萃取-EDTA 滴定法(代用法) .....	50
6.39 矿渣硅酸盐水泥烧失量的测定——校正法(代用法) .....	50
6.40 硅酸盐水泥生料全硫的测定 .....	51
6.41 水泥化学分析方法测定结果的重复性限和再现性限 .....	51
<b>7 X 射线荧光分析方法 .....</b>	<b>53</b>
7.1 方法提要 .....	53
7.2 试剂 .....	53
7.3 仪器与设备 .....	55
7.4 试样片的制备 .....	56
7.5 校准和验证 .....	58
7.6 结果的计算与表示 .....	62
7.7 X 射线荧光分析方法测定结果的重复性限和再现性限 .....	62
<b>8 电感耦合等离子体发射光谱法 .....</b>	<b>63</b>
8.1 方法提要 .....	63
8.2 试剂 .....	63
8.3 仪器与设备 .....	66
8.4 三氧化二铁、三氧化二铝、氧化镁、氧化钛、氧化钾、氧化钠、氧化锰、氧化锌、五氧化二磷 的测定 .....	66
8.5 硫酸盐三氧化硫的测定 .....	66
8.6 电感耦合等离子体发射光谱法测定结果的重复性限和再现性限 .....	67

附录 A (资料性附录) 电位滴定法测定氯离子时计量点的计算实例 .....	68
附录 B (资料性附录) 碳酸盐淋洗液参考色谱条件及色谱图 .....	69
附录 C (资料性附录) 电感耦合等离子体发射光谱法推荐使用波长 .....	70

最新标准 全网首发



资源下载QQ群 : 61754465

资源下载网盘 : [www.doc555.com](http://www.doc555.com)

## 前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 176—2008《水泥化学分析方法》，与 GB/T 176—2008 相比主要变化如下：

- 在范围内增加了电感耦合等离子体发射光谱法（见第 1 章，2008 年版第 1 章）。
- 将“在进行化学分析时，除另有说明外，应同时进行烧失量的测定”修改为“在进行化学分析时，建议同时进行烧失量的测定”（见 4.1，2008 年版 4.1）。
- 增加了“除另有说明外，标准滴定溶液的有效期为 3 个月，如果超过 3 个月，重新进行标定”（见 4.8）。
- 试样的制备“全部通过孔径为 80  $\mu\text{m}$  方孔筛”改为“全部通过孔径为 150  $\mu\text{m}$  方孔筛”。“用磁铁吸去筛余物中的金属铁”修改为“如果试样制备过程中带入的金属铁可能影响相关的化学特性的测定，用磁铁吸去筛余物中的金属铁”。在提示中增加“分析水泥和水泥熟料试样前，不需要烘干试样”（见第 5 章，2008 年版第 7 章）。
- 硫代硫酸钠标准滴定溶液的标定由“重铬酸钾标准滴定溶液”改为“碘酸钾标准滴定溶液”（见 6.1.85.2，2008 年版 5.84.2）。
- 烧失量的测定分为“水泥烧失量的测定”和“矿渣硅酸盐水泥烧失量的测定”。在矿渣硅酸盐水泥烧失量的测定中，对灼烧后试料中硫酸盐三氧化硫的测定方法做了具体规定（见 6.3、6.4、6.39，2008 年版第 8 章）。
- “三氧化硫”修改为“硫酸盐三氧化硫”（见 6.5、6.28、6.29、6.30，2008 年版第 10 章、第 30 章、第 31 章、第 33 章）。
- 硫酸盐三氧化硫的测定——硫酸钡重量法（基准法）中，试样分解时间由“微沸（5±0.5）min”修改为“微沸 5 min~10 min”（见 6.5，2008 年版第 10 章）。
- 不溶物的测定——盐酸-氢氧化钠处理中，在“用热的硝酸铵溶液充分洗涤残渣和滤纸至少 14 次”后增加“每次等上次洗液漏完后再洗涤下次”（见 6.6，2008 年版第 9 章）。
- 二氧化硅的测定——氯化铵重量法（基准法）中，二氧化硅沉淀的灼烧温度由“950 °C~1 000 °C 的高温炉内灼烧 60 min”修改为“（1 175±25）°C 或 950 °C~1 000 °C 的高温炉内灼烧 1 h[有争议时，以（1 175±25）°C 灼烧的结果为准]”（见 6.7，2008 年版第 11 章）。
- 三氧化二铁的测定，邻菲罗啉分光光度法修改为基准法，EDTA 直接滴定法修改为代用法（见 6.8、6.21，2008 年版第 12 章、第 24 章）。
- 三氧化二铝的测定，增加了 EDTA 直接滴定铁铝含量作为基准法，EDTA 直接滴定法修改为代用法（见 6.9、6.23，2008 年版第 13 章）。
- 氧化镁的测定——原子吸收分光光度法（基准法）中，增加了碳酸钠熔融试样的方法（见 6.11.2.3）。
- 氧化镁的测定——原子吸收分光光度法（基准法）氢氟酸-高氯酸分解试样中，增加了采用聚四氟乙烯器皿分解试样（见 6.11.2.1，2008 年版 15.2.1）。
- 氧化钾和氧化钠的测定——火焰光度法（基准法）分解试样中，增加了采用聚四氟乙烯器皿分解试样（见 6.14.2，2008 年版 17.2）。
- 二氧化碳的测定——碱石棉吸收重量法中，取消了分析步骤中“如果第二根 U 形管 12 的质量变化连续超过 0.001 0 g，应更换第一根 U 形管 11，并重新开始试验”（见 6.18，2008 年版第 22 章）。
- 增加了氧化锌的测定——原子吸收分光光度法（见 6.19）。

- 二氧化硅的测定——氟硅酸钾容量法(代用法)中,“加入 10 mL~15 mL 硝酸”修改为“加入 15 mL 硝酸”;“在 30 ℃以下放置 15 min~20 min”修改为“在 10 ℃~26 ℃下放置 15 min~20 min”(见 6.20, 2008 年版第 23 章)。
- 三氧化二铁的测定——EDTA 直接滴定法(代用法)中,“pH 1.8~2.0”修改为“pH 1.8”(见 6.21, 2008 年版第 12 章)。
- 三氧化二铝的测定——硫酸铜返滴定法(代用法)中,增加了如果硫酸铜标准滴定溶液消耗量小于 10 mL,增加 EDTA 标准滴定溶液的加入量重新试验(见 6.24, 2008 年版第 26 章)。
- 硫酸盐三氧化硫的测定——库仑滴定法(代用法)中,“试样中除硫化物(S<sup>2-</sup>)和硫酸盐外,还有其他状态的硫存在时,将给测定结果造成误差。”修改为“试样中含有大量的硫化物(S<sup>2-</sup>)或其他状态的硫时,硫化物或其他状态的硫可能未完全被甲酸所分解,将给测定结果造成正误差,如掺入大量矿渣的水泥”(见 6.29, 2008 年版第 33 章)。
- 硫酸盐三氧化硫的测定——离子交换法(代用法)中,增加了“本方法只作为企业生产控制用”的规定(见 6.30, 2008 年版第 31 章)。
- 取消了三氧化硫的测定——铬酸钡分光光度法(代用法)(2008 年版第 32 章)。
- 增加了氯离子的测定——(自动)电位滴定法(代用法)(见 6.31)。
- 增加了氯离子的测定——离子色谱法(代用法)(见 6.32)。
- 取消了氯离子的测定——磷酸蒸馏-汞盐滴定法(代用法)(2008 年版第 35 章)。
- 游离氧化钙的测定——乙二醇法(代用法)中,取消了分析步骤中加热微沸 4 min 后抽气过滤,修改为加热微沸 5 min 后立即滴定(见 6.37, 2008 年版第 39 章)。
- 增加了游离氧化钙的测定——乙二醇萃取-EDTA 滴定法(代用法)(见 6.38)。
- 增加了矿渣硅酸盐水泥烧失量的测定——校正法(代用法)(见 6.39)。
- 增加了硅酸盐水泥生料全硫的测定(见 6.40)。
- 对水泥化学分析方法测定结果的重复性限和再现性限进行了修改(见 6.41, 2008 年版第 41 章)。
- 对 X 射线荧光分析方法中“校准曲线、方程的建立和验证”等内容进行了修改和补充(见第 7 章, 2008 年版第 40 章)。
- 增加了电感耦合等离子体发射光谱法测定三氧化二铁、三氧化二铝、氧化镁、氧化钛、氧化钾、氧化钠、一氧化锰、氧化锌、五氧化二磷、硫酸盐三氧化硫(见第 8 章)。

本标准使用重新起草法参考 ISO 29581-1:2009《水泥 试验方法 第 1 部分:湿法化学分析》编制,与 ISO 29581-1:2009 的一致性程度为非等效。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国水泥标准化技术委员会(SAC/TC 184)归口。

本标准负责起草单位:中国建材检验认证集团股份有限公司、上海众材工程检测有限公司、中国建材检验认证集团江苏有限公司、广东省质量监督水泥检验站(广州)、天津津贝尔建筑工程试验检测技术有限公司、中国建筑材料科学研究院。

本标准参加起草单位:国家水泥质量监督检验中心、国家节能建筑材料质量监督检验中心(湖北)、浙江方圆检测集团股份有限公司、广西壮族自治区建筑工程质量检测中心、中新天津生态城环境与绿色建筑实验中心有限公司、青海省建筑建材科学研究院、广东省建筑科学研究院集团股份有限公司、巴音郭楞蒙古自治州产品质量检验所、江苏省建筑工程质量检测中心有限公司、博爱金隅水泥有限公司、华润水泥技术研发中心、云南省建筑材料产品质量监督检验站、山东省水泥质量监督检验站、山东省产品质量检验研究院、北京金隅水泥节能科技有限公司、内蒙古自治区建材产品质量检验院、天津市建筑材料产品质量监督检测中心、黑龙江建筑材料质量监督检验站、海南省产品质量监督检验所、北京市建设工程质量第一检测所有限责任公司、广东省韶关市质量计量监督检测所、广东省清远市质量计量监督检

测所、四川峨胜水泥集团股份有限公司、中国葛洲坝集团水泥有限公司、岛津企业管理(中国)有限公司、中国联合水泥集团有限公司、枣庄中联水泥有限公司、淄博鲁中水泥有限公司、台泥(贵港)水泥有限公司、河北金隅鼎鑫水泥有限公司、劲强科技(上海)有限公司。

本标准主要起草人:王瑞海、张庆华、崔金华、崔健、杨卫平、朱小红、王伟、梁慧超、于利刚、王欣丽、于克孝、戴平、卢娟娟、刘玉兵、瞿学英、沈红梅、邓文红、王红、吴和平、邓丽娟、刘春梅、张菲菲、王元光、马立俊、张亚挺、张永生、林永权、任兵建、周桂林、李锋、邹鑫、董晓丽、瞿丽娟、房跃、武志伟、黄艳、程芸芸、唐姗姗、薛淳、曾伟军、邓磊、付晓红、宋晓红、李良峰、李保明、王会强、高远圣、武振平、李致伯、王雅兰、王琦、刘亚民、郭猛、张格。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 176—1956、GB/T 176—1962、GB/T 176—1976、GB/T 176—1987、GB/T 176—1996、  
GB/T 176—2008;  
——GB/T 19140—2003。

# 水泥化学分析方法

## 1 范围

本标准规定了水泥化学分析方法、X射线荧光分析方法和电感耦合等离子体发射光谱法对烧失量(LOI)、SO<sub>3</sub>、不溶物(IR)、SiO<sub>2</sub>、Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、CaO、MgO、TiO<sub>2</sub>、Cl<sup>-</sup>、K<sub>2</sub>O、Na<sub>2</sub>O、S<sup>2-</sup>、MnO、P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>、CO<sub>2</sub>、ZnO、F<sup>-</sup>、游离氧化钙(fCaO)、SrO的测定。水泥化学分析方法又分为基准法和代用法。如果同一成分列了多种测定方法,当有争议时以基准法为准。

本标准适用于通用硅酸盐水泥和制备上述水泥的熟料、生料及指定采用本标准的其他水泥和材料。

## 2 规范性引用文件

### 最新标准 全网首发

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 5762 建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法
- GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 12573 水泥取样方法
- GB/T 15000(所有部分) 标准样品工作导则
- GSB 08—1110 X射线荧光分析用水泥生料系列标准样品
- GSB 08—1355 水泥熟料成分分析标准样品
- GSB 08—1356 普通硅酸盐水泥成分分析标准样品
- GSB 08—1357 硅酸盐水泥成分分析标准样品
- GSB 08—2985 X射线荧光分析用水泥系列标准样品

## 3 术语和定义

GB/T 15000(所有部分)界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### 重复性条件 repeatability conditions

在同一试验室,由同一操作者使用相同设备,按相同的测定方法,并在短时间内从同一被测对象取得相互独立测试结果的条件。

### 3.2

#### 再现性条件 reproducibility conditions

在不同的试验室,由不同的操作者使用不同的设备,按相同的测定方法,从同一被测对象取得测试结果的条件。

### 3.3

#### 重复性限 repeatability limit

一个数值,在重复性条件(3.1)下,两次测试结果的绝对差值不超过此数的概率为95%。

## 3.4

**再现性限 reproducibility limit**

一个数值,在再现性条件下(3.2)下,两次测试结果的绝对差值不超过此数的概率为95%。

## 3.5

**X射线荧光分析用系列标准样品 series certified reference materials for X-ray fluorescence analysis**

用于校准X射线荧光分析仪等分析仪器与化学成分相关联的成套标准样品。

**4 试验的基本要求****4.1 试验次数与要求**

每一项测定的试验次数规定为两次,两次结果的绝对差值在重复性限(表3、表4和表5)内,用两次试验结果的平均值表示测定结果。

例行生产控制分析时,每一项测定的试验次数可以为一次。

在进行化学分析时,建议同时进行烧失量的测定。

除烧失量外,其他各项测定应同时进行空白试验,并对测定结果加以校正。

**4.2 质量、体积、滴定度和结果的表示**

质量用“克(g)”表示,精确至0.0001g。滴定管的体积用“毫升(mL)”表示,读数精确至0.01mL。滴定度用“毫克每毫升(mg/mL)”表示。

苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液对氧化钙的滴定度保留三位有效数字,其他标准滴定溶液的浓度、滴定度和体积比保留四位有效数字。

除另有说明外,各项分析结果均以质量分数计。氯离子分析结果以%表示至小数点后三位,其他各项分析结果以%表示至小数点后二位。

数值的修约按GB/T 8170进行。

**4.3 重复性限和再现性限**

本标准所列重复性限和再现性限为绝对偏差,以质量分数(%)表示。

在重复性条件下(3.1),采用本标准所列方法分析同一试样时,两次分析结果之差应在所列的重复性限(表3、表4和表5)内。如超出重复性限,应在短时间内进行第三次测定,测定结果与前两次或任一次分析结果之差值符合重复性限的规定时,则取其平均值,否则,应查找原因,重新按上述规定进行分析。

在再现性条件下(3.2),采用本标准所列方法对同一试样各自进行分析时,所得分析结果的平均值之差应在所列的再现性限(表3、表4和表5)内。

**4.4 空白试验**

不加入试样,按照相同的测定步骤进行试验并使用相同量的试剂,对得到的测定结果进行校正。

**4.5 灼烧**

将滤纸和沉淀放入预先已灼烧并恒量的坩埚中,为避免产生火焰,在氧化性气氛中缓慢干燥、灰化,并灰化至无黑色炭颗粒后,放入高温炉(6.2.7)中,在规定的温度下灼烧。在干燥器(6.2.6)中冷却至室温,称量。

#### 4.6 恒量

经第一次灼烧、冷却、称量后,通过连续对每次 15 min 的灼烧,然后冷却、称量的方法来检查恒定质量,当连续两次称量之差小于 0.000 5 g 时,即达到恒量。

#### 4.7 检查氯离子(硝酸银检验)

按规定洗涤沉淀数次后,用水冲洗一下漏斗的下端,继续用水洗涤滤纸和沉淀,将滤液收集于试管中,加几滴硝酸银溶液(6.1.31),观察试管中的溶液是否浑浊。如果浑浊,继续洗涤并检验,直至用硝酸银检验不再浑浊为止。

#### 4.8 试剂总则

除另有说明外,所用试剂应不低于分析纯,用于标定的试剂应为基准试剂。所用水应不低于 GB/T 6682 中规定的三级水的要求。

本标准所列市售浓液体试剂的密度指 20 ℃的密度( $\rho$ ),单位为克每立方厘米(g/cm<sup>3</sup>)。

在化学分析中,所用酸或氨水,凡未注浓度者均指市售的浓酸或浓氨水。

用体积比表示试剂稀释程度,例如:盐酸(1+2)表示 1 份体积的浓盐酸与 2 份体积的水相混合。

除另有说明外,标准滴定溶液的有效期为 3 个月,如果超过 3 个月,重新进行标定。

#### 4.9 检验方法的验证

本标准所列检验方法可以依照有证标准样品/标准物质(如 GSB 08—1110、GSB 08—1355、GSB 08—1356、GSB 08—1357、GSB 08—2985)进行对比检验,以验证方法的准确性。

### 5 试样的制备

按 GB/T 12573 方法取样,送往实验室的样品应是具有代表性的均匀样品。采用四分法或缩分器将试样缩分至约 100 g,经 150 μm 方孔筛筛析后,除去杂物,将筛余物经过研磨后使其全部通过孔径为 150 μm 方孔筛,充分混匀,装入干净、干燥的试样瓶中,密封,进一步混匀供测定用。

如果试样制备过程中带入的金属铁可能影响相关的化学特性的测定,用磁铁吸去筛余物中的金属铁。

提示:尽可能快速地进行试样的制备,以防止吸潮。分析水泥和水泥熟料试样前,不需要烘干试样。

### 6 化学分析方法

#### 6.1 试剂和材料

##### 6.1.1 盐酸(HCl)

1.18 g/cm<sup>3</sup>~1.19 g/cm<sup>3</sup>,质量分数 36%~38%。

##### 6.1.2 氢氟酸(HF)

1.15 g/cm<sup>3</sup>~1.18 g/cm<sup>3</sup>,质量分数 40%。

##### 6.1.3 硝酸(HNO<sub>3</sub>)

1.39 g/cm<sup>3</sup>~1.41 g/cm<sup>3</sup>,质量分数 65%~68%。

#### 6.1.4 硫酸( $\text{H}_2\text{SO}_4$ )

1.84 g/cm<sup>3</sup>, 质量分数 95%~98%。

#### 6.1.5 高氯酸( $\text{HClO}_4$ )

1.60 g/cm<sup>3</sup>, 质量分数 70%~72%。

#### 6.1.6 冰乙酸( $\text{CH}_3\text{COOH}$ )

1.05 g/cm<sup>3</sup>, 质量分数 99.8%。

#### 6.1.7 磷酸( $\text{H}_3\text{PO}_4$ )

1.68 g/cm<sup>3</sup>, 质量分数 85%。

#### 6.1.8 甲酸( $\text{HCOOH}$ )

1.22 g/cm<sup>3</sup>, 质量分数 88%。

#### 6.1.9 过氧化氢( $\text{H}_2\text{O}_2$ )

1.11 g/cm<sup>3</sup>, 质量分数 30%。

#### 6.1.10 氨水( $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ )

0.90 g/cm<sup>3</sup>~0.91 g/cm<sup>3</sup>, 质量分数 25%~28%。

#### 6.1.11 三乙醇胺[ $\text{N}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH})_3$ ]

1.12 g/cm<sup>3</sup>, 质量分数 99%。

#### 6.1.12 乙醇

乙醇的体积分数 95%。

#### 6.1.13 无水乙醇( $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ )

无水乙醇的体积分数不低于 99.5%。

#### 6.1.14 丙三醇[ $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$ ]

体积分数不低于 99%。

#### 6.1.15 乙二醇( $\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ )

体积分数 99%。

#### 6.1.16 溴水( $\text{Br}_2$ )

质量分数≥3%。

#### 6.1.17 盐酸(1+1);(1+2);(1+3);(1+5);(1+9);(1+10);(3+97)

#### 6.1.18 硝酸(1+1);(1+2);(1+9);(1+100)

6.1.19 硫酸(1+1);(1+4);(1+9);(5+95)

6.1.20 磷酸(1+1)

6.1.21 乙酸(1+1)

6.1.22 甲酸(1+1)

6.1.23 氨水(1+1)

6.1.24 乙醇(1+4)

6.1.25 三乙醇胺(1+2)

6.1.26 氢氧化钠(NaOH)

6.1.27 无水碳酸钠(Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>)

将无水碳酸钠用玛瑙研钵研细至粉末状,贮存于密封瓶中。

6.1.28 氯化铵(NH<sub>4</sub>Cl)

6.1.29 焦硫酸钾(K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>7</sub>)

将市售的焦硫酸钾在蒸发皿中加热熔化,加热至无气泡产生,冷却并压碎熔融物,贮存于密封瓶中。

6.1.30 氯化钡溶液(100 g/L)

将100g氯化钡(BaCl<sub>2</sub> · 2H<sub>2</sub>O)溶于水中,加水稀释至1L,必要时过滤后使用。

6.1.31 硝酸银溶液(5 g/L)

将0.5g硝酸银(AgNO<sub>3</sub>)溶于水中,加入1mL硝酸,加水稀释至100mL,贮存于棕色瓶中。

6.1.32 氢氧化钠溶液(10 g/L)

将10g氢氧化钠(NaOH)溶于水中,加水稀释至1L,贮存于塑料瓶中。

6.1.33 硝酸铵溶液(20 g/L)

将2g硝酸铵(NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>)溶于水中,加水稀释至100mL。

6.1.34 钼酸铵溶液(50 g/L)

将5g钼酸铵[(NH<sub>4</sub>)<sub>6</sub>Mo<sub>7</sub>O<sub>24</sub> · 4H<sub>2</sub>O]溶于热水中,冷却后加水稀释至100mL,贮存于塑料瓶中,必要时过滤后使用。此溶液在一周内使用。

6.1.35 抗坏血酸溶液(5 g/L)

将0.5g抗坏血酸(V.C)溶于100mL水中,必要时过滤后使用。用时现配。

6.1.36 邻菲罗啉溶液(10 g/L 乙酸溶液)

将1g邻菲罗啉(C<sub>12</sub>H<sub>8</sub>N<sub>2</sub> · 2H<sub>2</sub>O)溶于100mL乙酸(1+1)中,用时现配。

## 6.1.37 乙酸铵溶液(100 g/L)

将 10g 乙酸铵( $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ )溶于 100 mL 水中。

## 6.1.38 pH 3.0 的缓冲溶液

将 3.2 g 无水乙酸钠( $\text{CH}_3\text{COONa}$ )溶于水中,加入 120 mL 冰乙酸,加水稀释至 1 L。配制后用精密 pH 试纸检验。

## 6.1.39 氢氧化钾溶液(200 g/L)

将 200 g 氢氧化钾(KOH)溶于水中,加水稀释至 1 L,贮存于塑料瓶中。

## 6.1.40 氯化锶溶液(锶 50 g/L)

将 152 g 氯化锶( $\text{SrCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ )溶解于水中,加水稀释至 1 L,必要时过滤后使用。

## 6.1.41 二安替比林甲烷溶液(30 g/L 盐酸溶液)

将 3 g 二安替比林甲烷( $\text{C}_{23}\text{H}_{21}\text{N}_4\text{O}_2$ )溶于 100 mL 热的盐酸(1+10)中,必要时过滤后使用。

## 6.1.42 碳酸铵溶液(100 g/L)

将 10 g 碳酸铵 [ $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ ] 溶解于 100 mL 水中。用时现配。

6.1.43 氯化亚锡( $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ )

## 6.1.44 氨性硫酸锌溶液(100 g/L)

将 50 g 硫酸锌( $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ )溶于 150 mL 水和 350 mL 氨水中。静置至少 24 h 后使用,必要时过滤后使用。

## 6.1.45 明胶溶液(5 g/L)

将 0.5 g 明胶(动物胶)溶于 100 mL 70 ℃~80 ℃ 的水中。用时现配。

## 6.1.46 碳酸钠-硼砂混合熔剂(2+1)

将 2 份质量的无水碳酸钠( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ )与 1 份质量的无水硼砂( $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ )混匀研细,贮存于密封瓶中。

6.1.47 高碘酸钾( $\text{KIO}_4$ )

## 6.1.48 氢氧化钠溶液(200 g/L)

将 20 g 氢氧化钠(NaOH)溶于水中,加水稀释至 100 mL,贮存于塑料瓶中。

## 6.1.49 钼酸铵溶液(15 g/L)

将 3 g 钼酸铵 [ $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ ] 溶于 100 mL 热水中,加入 60 mL 硫酸(1+1),混匀。冷却后加水稀释至 200 mL,贮存于塑料瓶中,必要时过滤后使用。此溶液在一周内使用。

## 6.1.50 抗坏血酸溶液(50 g/L)

将 5 g 抗坏血酸(V.C)溶于 100 mL 水中,必要时过滤后使用。用时现配。

### 6.1.51 氯化钾(KCl)

颗粒粗大时,研细后使用。

### 6.1.52 氟化钾溶液(150 g/L)

将150 g 氟化钾( $KF \cdot 2H_2O$ )置于塑料杯中,加水溶解后,加水稀释至1 L,贮存于塑料瓶中。

### 6.1.53 氯化钾溶液(50 g/L)

将50 g 氯化钾(KCl)溶于水中,加水稀释至1 L。

### 6.1.54 氯化钾-乙醇溶液(50 g/L)

将5 g 氯化钾(KCl)溶于50 mL水后,加入50 mL乙醇(6.1.12),混匀。

### 6.1.55 pH 4.3 的缓冲溶液

将42.3 g 无水乙酸钠( $CH_3COONa$ )溶于水中,加入80 mL冰乙酸,加水稀释至1 L。配制后用精密pH试纸检验。

### 6.1.56 氟化钾溶液(20 g/L)

将20 g 氟化钾( $KF \cdot 2H_2O$ )置于塑料杯中,加水溶解后,加水稀释至1 L,贮存于塑料瓶中。

### 6.1.57 草酸铵溶液(50 g/L)

将50 g 草酸铵[ $(NH_4)_2C_2O_4 \cdot H_2O$ ]溶于水中,加水稀释至1 L,必要时过滤后使用。

### 6.1.58 酒石酸钾钠溶液(100 g/L)

将10 g 酒石酸钾钠( $C_4H_4KNaO_6 \cdot 4H_2O$ )溶于水中,加水稀释至100 mL。

### 6.1.59 pH 10 的缓冲溶液

将67.5 g 氯化铵(NH<sub>4</sub>Cl)溶于水中,加入570 mL氨水,加水稀释至1 L。配制后用精密pH试纸检验。

### 6.1.60 盐酸羟胺(NH<sub>2</sub>OH · HCl)

### 6.1.61 氯化亚锡-磷酸溶液

将1 000 mL 磷酸放在烧杯中,在通风橱中于电炉上加热脱水,至溶液体积缩减至850 mL~950 mL时,停止加热。待溶液温度降至100 ℃以下时,加入100 g 氯化亚锡(6.1.43),继续加热至溶液透明,且无大气泡冒出时为止(此溶液的使用期一般不超过两周)。

### 6.1.62 H型732苯乙烯强酸性阳离子交换树脂(1×12)

将250 g 钠型732苯乙烯强酸性阳离子交换树脂(1×12)用250 mL乙醇(6.1.12)浸泡12 h以上,然后倾出乙醇,再用水浸泡6 h~8 h。将树脂装入离子交换柱中,用1 500 mL盐酸(1+3)以5 mL/min的流速淋洗。然后再用蒸馏水逆洗交换柱中的树脂,直至流出液中无氯离子为止(4.7)。将树脂倒出,用布氏漏斗抽气抽滤,然后贮存于广口瓶中备用(树脂久放后,使用时应用水倾洗数次)。

用过的树脂浸泡在稀盐酸中,当积至一定数量后,除去其中夹带的不溶残渣,然后再用上述方法进

行再生。

### 6.1.63 五氧化二钒( $V_2O_5$ )

#### 6.1.64 电解液

将 6 g 碘化钾(KI)和 6 g 溴化钾(KBr)溶于 300 mL 水中,加入 10 mL 冰乙酸。

#### 6.1.65 pH 6.0 的总离子强度配位缓冲溶液

将 294.1 g 柠檬酸钠( $C_6H_5Na_3O_7 \cdot 2H_2O$ )溶于水中,用盐酸(1+1)和氢氧化钠溶液(6.1.48)调整溶液的 pH 至 6.0,用精密 pH 试纸检验,加水稀释至 1 L。

#### 6.1.66 氢氧化钠-无水乙醇溶液(0.1 mol/L)

将 0.4 g 氢氧化钠(NaOH)溶于 100 mL 无水乙醇(6.1.13)中,防止吸潮。

#### 6.1.67 甘油-无水乙醇溶液(1+2)

### 最新标准全网首发

将 500 mL 丙三醇(6.1.14)与 1 000 mL 无水乙醇(6.1.13)混合,加入 0.1 g 酚酞,混匀。用氢氧化钠-无水乙醇溶液(6.1.66)中和至微红色。贮存于干燥密封的瓶中,防止吸潮。

#### 6.1.68 硝酸锶[ $Sr(NO_3)_2$ ]

#### 6.1.69 乙二醇-无水乙醇溶液(2+1)

将 1 000 mL 乙二醇(6.1.15)与 500 mL 无水乙醇(6.1.13)混合,加入 0.2 g 酚酞,混匀。用氢氧化钠-无水乙醇溶液(6.1.66)中和至微红色。贮存在干燥密封的瓶中,防止吸潮。

#### 6.1.70 硝酸银标准溶液[ $c(AgNO_3) = 0.05 \text{ mol/L}$ ]

资源下载QQ群：61754465

称取 2.123 5 g 已于( $150 \pm 5$ )℃ 烘过 2 h 的硝酸银( $AgNO_3$ ),精确至 0.000 1 g,置于烧杯中,加水溶解后,移入 250 mL 容量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀。贮存于棕色瓶中,避光保存。

资源下载网盘：[www.doc555.com](http://www.doc555.com)

#### 6.1.71 硫氰酸铵标准滴定溶液[ $c(NH_4SCN) = 0.05 \text{ mol/L}$ ]

称取(3.8±0.1)g 硫氰酸铵( $NH_4SCN$ )溶于水,稀释至 1 L。

#### 6.1.72 二氧化硅( $SiO_2$ )标准溶液

##### 6.1.72.1 二氧化硅标准溶液的配制

称取 0.200 0 g 已于 1 000 ℃~1 100 ℃ 灼烧过 1 h 的二氧化硅( $SiO_2$ ,光谱纯),精确至 0.000 1 g,置于铂坩埚中,加入 2 g 无水碳酸钠(6.1.27),搅拌均匀,在 950 ℃~1 000 ℃ 高温下熔融 15 min。冷却后,将熔融物浸出于盛有约 100 mL 沸水的塑料烧杯中,待全部溶解,冷却至室温后,移入 1 000 mL 容量瓶中。用水稀释至刻度,摇匀,贮存于塑料瓶中。此标准溶液每毫升含 0.2 mg 二氧化硅。

吸取 50.00 mL 上述标准溶液放入 500 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,贮存于塑料瓶中。此标准溶液每毫升含 0.02 mg 二氧化硅。

##### 6.1.72.2 工作曲线的绘制

吸取每毫升含 0.02 mg 二氧化硅的标准溶液 0 mL、2.00 mL、4.00 mL、5.00 mL、6.00 mL、8.00 mL、10.00 mL 分别放入 100 mL 容量瓶中,加水稀释至约 40 mL,依次加入 5 mL 盐酸(1+10)、

8 mL 乙醇(6.1.12)、6 mL 铜酸铵溶液(6.1.34), 摆匀。放置 30 min 后, 加入 20 mL 盐酸(1+1)、5 mL 抗坏血酸溶液(6.1.35), 用水稀释至刻度, 摆匀。常温下放置 1 h 后, 用分光光度计(6.2.14), 10 mm 比色皿, 以水作参比, 于波长 660 nm 处测定溶液的吸光度。用测得的吸光度作为相对应的二氧化硅含量的函数, 绘制工作曲线。

### 6.1.73 三氧化二铁( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ )标准溶液

#### 6.1.73.1 三氧化二铁标准溶液的配制(0.1 mg/mL)

称取 0.100 0 g 已于(950±25) °C 灼烧过 1 h 的三氧化二铁( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ , 基准试剂), 精确至 0.000 1 g, 置于 300 mL 烧杯中, 依次加入 50 mL 水、30 mL 盐酸(1+1)、2 mL 硝酸, 低温加热微沸, 待溶解完全, 冷却至室温后, 移入 1 000 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。

提示: 如果三氧化二铁不能全部溶解, 可采用无水碳酸钠(6.1.27)作熔剂在铂坩埚中于 950 °C~1 000 °C 下熔融, 酸化后移入 1 000 mL 容量瓶中。

#### 6.1.73.2 工作曲线的绘制

##### 6.1.73.2.1 用于分光光度法的工作曲线的绘制

吸取每毫升含 0.1 mg 三氧化二铁的标准溶液 0 mL; 1.00 mL; 2.00 mL; 3.00 mL; 4.00 mL; 5.00 mL; 6.00 mL 分别放入 100 mL 容量瓶中, 加水稀释至约 50 mL, 加入 5 mL 抗坏血酸溶液(6.1.35), 放置 5 min 后, 加入 5 mL 邻菲罗啉溶液(6.1.36)、10 mL 乙酸铵溶液(6.1.37), 用水稀释至刻度, 摆匀。常温下放置 30 min 后, 用分光光度计(6.2.14), 10 mm 比色皿, 以水作参比, 于波长 510 nm 处测定溶液的吸光度。用测得的吸光度作为相对应的三氧化二铁含量的函数, 绘制工作曲线。

##### 6.1.73.2.2 用于原子吸收分光光度法的工作曲线的绘制

吸取每毫升含 0.1 mg 三氧化二铁的标准溶液 0 mL; 10.00 mL; 20.00 mL; 30.00 mL; 40.00 mL; 50.00 mL 分别放入 500 mL 容量瓶中, 加入 30 mL 盐酸及 10 mL 氯化锶溶液(6.1.40), 用水稀释至刻度, 摆匀。将原子吸收分光光度计(6.2.15)调节至最佳工作状态, 在空气-乙炔火焰中, 用铁元素空心阴极灯, 于波长 248.3 nm 处, 以水校零测定溶液的吸光度。用测得的吸光度作为相对应的三氧化二铁含量的函数, 绘制工作曲线。

### 6.1.74 氧化镁( $\text{MgO}$ )标准溶液

#### 6.1.74.1 氧化镁标准溶液的配制

称取 1.000 0 g 已于(950±25) °C 灼烧过 1 h 的氧化镁( $\text{MgO}$ , 基准试剂或光谱纯), 精确至 0.000 1 g, 置于 300 mL 烧杯中, 加入 50 mL 水, 再缓缓加入 20 mL 盐酸(1+1), 低温加热至全部溶解, 冷却至室温后, 移入 1 000 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。此标准溶液每毫升含 1 mg 氧化镁。

吸取 25.00 mL 上述标准溶液放入 500 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。此标准溶液每毫升含 0.05 mg 氧化镁。

#### 6.1.74.2 工作曲线的绘制

吸取每毫升含 0.05 mg 氧化镁的标准溶液 0 mL; 2.00 mL; 4.00 mL; 6.00 mL; 8.00 mL; 10.00 mL; 12.00 mL 分别放入 500 mL 容量瓶中, 加入 30 mL 盐酸及 10 mL 氯化锶溶液(6.1.40), 用水稀释至刻度, 摆匀。将原子吸收分光光度计(6.2.15)调节至最佳工作状态, 在空气-乙炔火焰中, 用镁元素空心阴极灯, 于波长 285.2 nm 处, 以水校零测定溶液的吸光度。用测得的吸光度作为相对应的氧化镁含量的

函数,绘制工作曲线。

### 6.1.75 二氧化钛( $TiO_2$ )标准溶液

#### 6.1.75.1 二氧化钛标准溶液的配制

称取 0.100 0 g 已于  $(950 \pm 25)^\circ C$  灼烧过 1 h 的二氧化钛( $TiO_2$ ,光谱纯),精确至 0.000 1 g,置于铂坩埚中,加入 4 g~6 g 焦硫酸钾(6.1.29),在  $700^\circ C \sim 750^\circ C$  喷灯或高温炉中熔融至透明。冷却后,熔块用硫酸(1+9)浸出,加热至  $50^\circ C \sim 60^\circ C$  使熔块全部溶解,冷却至室温后,移入 1 000 mL 容量瓶中,用硫酸(1+9)稀释至刻度,摇匀。此标准溶液每毫升含 0.1 mg 二氧化钛。

吸取 100.00 mL 上述标准溶液放入 500 mL 容量瓶中,用硫酸(1+9)稀释至刻度,摇匀。此标准溶液每毫升含 0.02 mg 二氧化钛。

#### 6.1.75.2 工作曲线的绘制

吸取每毫升含 0.02 mg 二氧化钛的标准溶液 0 mL; 2.00 mL; 4.00 mL; 6.00 mL; 8.00 mL; 10.00 mL; 12.00 mL; 15.00 mL 分别放入 100 mL 容量瓶中,依次加入 10 mL 盐酸(1+2)、10 mL 抗坏血酸溶液(6.1.35)、5 mL 乙醇(6.1.12)、20 mL 二安替比林甲烷溶液(6.1.41),用水稀释至刻度,摇匀。常温下放置 40 min 后,使用分光光度计(6.2.14),10 mm 比色皿,以水作参比,于波长 420 nm 处测定溶液的吸光度。用测得的吸光度作为相对应的二氧化钛含量的函数,绘制工作曲线。

### 6.1.76 氧化钾( $K_2O$ )、氧化钠( $Na_2O$ )标准溶液

#### 6.1.76.1 氧化钾、氧化钠标准溶液的配制

称取 1.582 9 g 已于  $105^\circ C \sim 110^\circ C$  烘过 2 h 的氯化钾(KCl,基准试剂或光谱纯)及 1.885 9 g 已于  $105^\circ C \sim 110^\circ C$  烘过 2 h 的氯化钠(NaCl,基准试剂或光谱纯),精确至 0.000 1 g,置于烧杯中,加水溶解后,移入 1 000 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。贮存于塑料瓶中。此标准溶液每毫升含 1 mg 氧化钾及 1 mg 氧化钠。

吸取 50.00 mL 上述标准溶液放入 1 000 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。贮存于塑料瓶中。此标准溶液每毫升含 0.05 mg 氧化钾和 0.05 mg 氧化钠。

#### 6.1.76.2 工作曲线的绘制

##### 6.1.76.2.1 用于火焰光度法的工作曲线的绘制

吸取每毫升含 1 mg 氧化钾及 1 mg 氧化钠的标准溶液 0 mL; 2.50 mL; 5.00 mL; 10.00 mL; 15.00 mL; 20.00 mL 分别放入 500 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。贮存于塑料瓶中。将火焰光度计(6.2.16)调节至最佳工作状态,按仪器使用规程进行测定。用测得的检流计读数作为相对应的氧化钾和氧化钠含量的函数,绘制工作曲线。

##### 6.1.76.2.2 用于原子吸收分光光度法的工作曲线的绘制

吸取每毫升含 0.05 mg 氧化钾及 0.05 mg 氧化钠的标准溶液 0 mL; 2.50 mL; 5.00 mL; 10.00 mL; 15.00 mL; 20.00 mL; 25.00 mL 分别放入 500 mL 容量瓶中,加入 30 mL 盐酸及 10 mL 氯化锶溶液(6.1.40),用水稀释至刻度,摇匀,贮存于塑料瓶中。将原子吸收分光光度计(6.2.15)调节至最佳工作状态,在空气-乙炔火焰中,分别用钾元素空心阴极灯于波长 766.5 nm 处和钠元素空心阴极灯于波长 589.0 nm 处,以水校零测定溶液的吸光度。用测得的吸光度作为相对应的氧化钾和氧化钠含量的函数,绘制工作曲线。

## 6.1.77 一氧化锰( $\text{MnO}$ )标准溶液

### 6.1.77.1 无水硫酸锰( $\text{MnSO}_4$ )

取一定量硫酸锰( $\text{MnSO}_4$ , 基准试剂或光谱纯)或含水硫酸锰( $\text{MnSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ , 基准试剂或光谱纯)置于称量瓶中, 在 $(250 \pm 10)$  °C 温度下烘干至恒量, 所获得的产物为无水硫酸锰( $\text{MnSO}_4$ )。

### 6.1.77.2 一氧化锰标准溶液的配制(0.05 mg/mL)

称取 0.106 4 g 无水硫酸锰(6.1.77.1), 精确至 0.000 1g, 置于烧杯中, 加水溶解后, 加入约 1 mL 硫酸(1+1), 移入 1 000 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。

### 6.1.77.3 工作曲线的绘制

#### 6.1.77.3.1 用于分光光度法的工作曲线的绘制

吸取每毫升含 0.05 mg 一氧化锰的标准溶液 0 mL; 2.00 mL; 6.00 mL; 10.00 mL; 14.00 mL; 20.00 mL 分别放入 200 mL 烧杯中, 加入 5 mL 磷酸(1+1)、10 mL 硫酸(1+1), 加水稀释至约 50 mL, 加入 1 g 高碘酸钾(6.1.47), 加热微沸 30 min 左右至溶液达到最大颜色深度, 冷却至室温后, 移入 100 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。使用分光光度计(6.2.14), 10 mm 比色皿, 以水作参比, 于波长 530 nm 处测定溶液的吸光度。用测得的吸光度作为相对应的一氧化锰含量的函数, 绘制工作曲线。

#### 6.1.77.3.2 用于原子吸收分光光度法的工作曲线的绘制

吸取每毫升含 0.05 mg 一氧化锰的标准溶液 0 mL; 5.00 mL; 10.00 mL; 15.00 mL; 20.00 mL; 25.00 mL; 30.00 mL 分别放入 500 mL 容量瓶中, 加入 30 mL 盐酸及 10 mL 氯化锶溶液(6.1.40), 用水稀释至刻度, 摆匀。将原子吸收分光光度计(6.2.15)调节至最佳工作状态, 在空气-乙炔火焰中, 用锰元素空心阴极灯, 于波长 279.5 nm 处, 以水校零测定溶液的吸光度。用测得的吸光度作为相对应的一氧化锰含量的函数, 绘制工作曲线。

## 6.1.78 五氧化二磷( $\text{P}_2\text{O}_5$ )标准溶液

### 6.1.78.1 五氧化二磷标准溶液的配制

称取 0.191 7 g 已于 105 °C ~ 110 °C 烘过 2 h 的磷酸二氢钾( $\text{KH}_2\text{PO}_4$ , 基准试剂), 精确至 0.000 1 g, 置于烧杯中, 加水溶解后, 移入 1 000 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。此标准溶液每毫升含 0.1 mg 五氧化二磷。

吸取 50.00 mL 上述标准溶液放入 500 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。此标准溶液每毫升含 0.01 mg 五氧化二磷。

### 6.1.78.2 工作曲线的绘制

吸取每毫升含 0.01 mg 五氧化二磷的标准溶液 0 mL; 2.00 mL; 4.00 mL; 6.00 mL; 8.00 mL; 10.00 mL; 15.00 mL; 20.00 mL; 25.00 mL 分别放入 200 mL 烧杯中, 加水稀释至 50 mL, 加入 10 mL 铜酸铵溶液(6.1.49)和 2 mL 抗坏血酸溶液(6.1.50), 加热微沸(1.5 ± 0.5) min, 冷却至室温后, 移入 100 mL 容量瓶中, 用盐酸(1+10)洗涤烧杯并用盐酸(1+10)稀释至刻度, 摆匀。用分光光度计(6.2.14), 10 mm 比色皿, 以水作参比, 于波长 730 nm 处测定溶液的吸光度。用测得的吸光度作为相对应的五氧化二磷含量的函数, 绘制工作曲线。

### 6.1.79 氧化锌(ZnO)标准溶液

#### 6.1.79.1 氧化锌标准溶液的配制

称取 1.000 0 g 氧化锌(ZnO, 纯度不小于 99.99%), 精确至 0.000 1g, 置于 300 mL 烧杯中, 加入 50 mL 水, 再加入 20 mL 盐酸(1+1), 加热溶解, 冷却至室温, 移入 1 000 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。此标准溶液每毫升含 1 mg 氧化锌。

吸取 25.00 mL 上述标准溶液放入 500 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。此标准溶液每毫升含 0.05 mg 氧化锌。

#### 6.1.79.2 工作曲线的绘制

吸取每毫升含 0.05 mg 氧化锌的标准溶液 0 mL; 1.00 mL; 2.00 mL; 3.00 mL; 4.00 mL; 5.00 mL; 6.00 mL 分别放入 500 mL 容量瓶中, 加入 30 mL 盐酸及 10 mL 氯化锶溶液(6.1.40), 用水稀释至刻度, 摆匀。将原子吸收分光光度计(6.2.15)调节至最佳工作状态, 在空气-乙炔火焰中, 用锌元素空心阴极灯, 于波长 213.8 nm 处, 以水校零测定溶液的吸光度。用测得的吸光度作为相对应的氧化锌含量的函数, 绘制工作曲线。

### 6.1.80 碳酸钙标准溶液 [ $c(\text{CaCO}_3) = 0.024 \text{ mol/L}$ ]

称取 0.6 g( $m_1$ )已于 105 ℃~110 ℃烘过 2 h 的碳酸钙(CaCO<sub>3</sub>, 基准试剂), 精确至 0.000 1g, 置于 300 mL 烧杯中, 加入约 100 mL 水, 盖上表面皿, 沿杯口慢慢加入 6 mL 盐酸(1+1), 搅拌至碳酸钙全部溶解, 加热煮沸并微沸 1 min~2 min。冷却至室温后, 移入 250 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。

### 6.1.81 EDTA 标准滴定溶液 [ $c(\text{EDTA}) = 0.015 \text{ mol/L}$ ]

#### 6.1.81.1 EDTA 标准滴定溶液的配制

称取 5.6 g EDTA(乙二胺四乙酸二钠, C<sub>10</sub>H<sub>14</sub>N<sub>2</sub>O<sub>8</sub>Na<sub>2</sub>·2H<sub>2</sub>O)置于烧杯中, 加入约 200 mL 水, 加热溶解, 加水稀释至 1 L, 摆匀, 必要时过滤后使用。

#### 6.1.81.2 EDTA 标准滴定溶液浓度的标定

吸取 25.00 mL 碳酸钙标准溶液(6.1.80)放入 300 mL 烧杯中, 加水稀释至约 200 mL 水, 加入适量的 CMP 混合指示剂(6.1.94), 在搅拌下加入氢氧化钾溶液(6.1.39)至出现绿色荧光后再过量 2 mL~3 mL, 用 EDTA 标准滴定溶液滴定至绿色荧光消失并呈现红色( $V_1$ )。

EDTA 标准滴定溶液的浓度按式(1)计算:

$$c(\text{EDTA}) = \frac{m_1 \times 1000}{100.09 \times 10 \times (V_1 - V_{01})} = \frac{m_1}{1.000 9 \times (V_1 - V_{01})} \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中:

$c(\text{EDTA})$ —EDTA 标准滴定溶液的浓度, 单位为摩尔每升(mol/L);

$m_1$ —按 6.1.80 配制碳酸钙标准溶液的碳酸钙的质量, 单位为克(g);

$V_1$ —滴定时消耗 EDTA 标准滴定溶液的体积, 单位为毫升(mL);

$V_{01}$ —空白试验滴定时消耗 EDTA 标准滴定溶液的体积, 单位为毫升(mL);

100.09—CaCO<sub>3</sub>的摩尔质量, 单位为克每摩尔(g/mol);

10—全部碳酸钙标准溶液与所分取溶液的体积比。

#### 6.1.81.3 EDTA 标准滴定溶液对各氧化物的滴定度的计算

EDTA 标准滴定溶液对三氧化二铁、三氧化二铝、氧化钙、氧化镁的滴定度分别按式(2)、式(3)、

式(4)、式(5)计算：

$$T_{\text{Fe}_2\text{O}_3} = c(\text{EDTA}) \times 79.84 \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

$$T_{\text{Al}_2\text{O}_3} = c(\text{EDTA}) \times 50.98 \quad \dots \dots \dots \quad (3)$$

$$T_{\text{CaO}} = c(\text{EDTA}) \times 56.08 \quad \dots \dots \dots \quad (4)$$

$$T_{\text{MgO}} = c(\text{EDTA}) \times 40.31 \quad \dots \dots \dots \quad (5)$$

式中：

$T_{\text{Fe}_2\text{O}_3}$  —— EDTA 标准滴定溶液对三氧化二铁的滴定度, 单位为毫克每毫升(mg/mL);

$T_{\text{Al}_2\text{O}_3}$  —— EDTA 标准滴定溶液对三氧化二铝的滴定度, 单位为毫克每毫升(mg/mL);

$T_{\text{CaO}}$  ——EDTA 标准滴定溶液对氧化钙的滴定度, 单位为毫克每毫升(mg/mL);

T<sub>MgO</sub> —— EDTA 标准滴定溶液对氧化镁的滴定度, 单位为毫克每毫升(mg/mL);

$c(\text{EDTA})$  —— EDTA 标准滴定溶液的浓度, 单位为摩尔每升(mol/L);

79.84 ——(1/2Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol);

50.98 ——(1/2Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol);

56.08 ——CaO 的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol);

40.31 ——MgO 的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol)。

### 6.1.82 硫酸铜标准滴定溶液 [ $c(\text{CuSO}_4) = 0.015 \text{ mol/L}$ ]

#### 6.1.82.1 硫酸铜标准滴定溶液的配制

称取 3.7g 硫酸铜( $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ )溶于水中,加入 4 滴~5 滴硫酸(1+1),加水稀释至 1 L,摇匀。

#### 6.1.82.2 EDTA 标准滴定溶液与硫酸铜标准滴定溶液体积比的标定

从滴定管中缓慢放出 10.00 mL~15.00 mL EDTA 标准滴定溶液( $V_2$ , 6.1.81)于 300 mL 烧杯中, 加水稀释至约 150 mL, 加入 15 mL pH 4.3 的缓冲溶液(6.1.55), 加热至沸, 取下稍冷, 加入 4 滴~5 滴 PAN 指示剂溶液(6.1.99), 用硫酸铜标准滴定溶液滴定至亮紫色( $V_3$ )。

EDTA 标准滴定溶液与硫酸铜标准滴定溶液的体积比按式(6)计算：

式中：

$K_1$ ——EDTA 标准滴定溶液与硫酸铜标准滴定溶液的体积比；

$V_2$  ——加入 EDTA 标准滴定溶液的体积, 单位为毫升(mL);

$V_3$  ——滴定时消耗硫酸铜标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL)。

#### 6.1.83 氢氧化钠标准滴定溶液 [ $c(\text{NaOH}) = 0.15 \text{ mol/L}$ ]

#### 6.1.83.1 氢氧化钠标准滴定溶液的配制

称取 30 g 氢氧化钠(NaOH)溶于水后,加水稀释至 5 L,充分摇匀,贮存于塑料瓶或带胶塞(装有钠石灰干燥管)的硬质玻璃瓶内。

#### 6.1.83.2 氢氧化钠标准滴定溶液浓度的标定

称取 0.8 g( $m_2$ )苯二甲酸氢钾( $C_8H_5KO_4$ ,基准试剂),精确至 0.000 1g,置于 300 mL 烧杯中,加入约 200 mL 预先新煮沸过并冷却后用氢氧化钠溶液中和至酚酞呈微红色的冷水,搅拌使其溶解,加入 6~7 滴酚酞指示剂溶液(6.1.97),用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至微红色( $V_4$ )。

氢氧化钠标准滴定溶液的浓度按式(7)计算:

$$c(\text{NaOH}) = \frac{m_2 \times 1000}{204.2 \times V_4} \quad (7)$$

式中:

- $c(\text{NaOH})$ ——氢氧化钠标准滴定溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L);  
 $m_2$ ——苯二甲酸氢钾的质量,单位为克(g);  
 $V_4$ ——滴定时消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);  
204.2——苯二甲酸氢钾的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol)。

### 6.1.83.3 氢氧化钠标准滴定溶液对二氧化硅的滴定度的计算

氢氧化钠标准滴定溶液对二氧化硅的滴定度按式(8)计算:

$$T_{\text{SiO}_2} = c(\text{NaOH}) \times 15.02 \quad (8)$$

式中:

- $T_{\text{SiO}_2}$ ——氢氧化钠标准滴定溶液对二氧化硅的滴定度,单位为毫克每毫升(mg/mL);  
 $c(\text{NaOH})$ ——氢氧化钠标准滴定溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L);  
15.02——( $1/4\text{SiO}_2$ )的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol)。

### 6.1.84 碘酸钾标准滴定溶液 [ $c(1/6\text{KIO}_3) = 0.03 \text{ mol/L}$ ]

称取 1.070 1 g 已于 180 ℃ 烘过 2 h 的碘酸钾( $\text{KIO}_3$ ,基准试剂),精确至 0.000 1g,溶于约 200 mL 新煮沸过的冷水中,加入 0.2 g~0.5 g 氢氧化钠(NaOH)及 25 g 碘化钾(KI),溶解后移入 1 000 mL 容量瓶中,再用新煮沸过的冷水稀释至刻度,摇匀。

### 6.1.85 硫代硫酸钠标准滴定溶液 [ $c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = 0.03 \text{ mol/L}$ ]

#### 6.1.85.1 硫代硫酸钠标准滴定溶液的配制

将 7.5 g 硫代硫酸钠( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ )溶于 200 mL 新煮沸过的冷水中,加入 0.05 g 无水碳酸钠(6.1.27),溶解后再用新煮沸过的冷水稀释至 1 L,摇匀,贮存于棕色瓶中。

提示:由于硫代硫酸钠标准溶液不稳定,建议在每批试验之前,要重新标定碘酸钾标准滴定溶液与硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积比。

#### 6.1.85.2 碘酸钾标准滴定溶液与硫代硫酸钠标准滴定溶液体积比的标定

从滴定管中缓慢放出 15.00 mL 碘酸钾标准滴定溶液(6.1.84)于 250 mL 锥形瓶中,加入 50 mL 水及 20 mL 盐酸(1+1),在摇动下用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定至淡黄色后,加入约 2 mL 淀粉溶液(6.1.103),再继续滴定至蓝色消失( $V_5$ )。

碘酸钾标准滴定溶液与硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积比按式(9)计算:

$$K_2 = \frac{15.00}{V_5} \quad (9)$$

式中:

- $K_2$ ——碘酸钾标准滴定溶液与硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积比;  
15.00——加入碘酸钾标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);  
 $V_5$ ——滴定时消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL)。

### 6.1.86 高锰酸钾标准滴定溶液 [ $c(1/5\text{KMnO}_4) = 0.18 \text{ mol/L}$ ]

#### 6.1.86.1 高锰酸钾标准滴定溶液的配制

称取 5.7 g 高锰酸钾( $\text{KMnO}_4$ )置于 2 000 mL 烧杯中,溶于 1 050 mL 水中,加热微沸 15 min 左右,

于暗处放置一周后,用玻璃砂芯漏斗(6.2.28)或垫有一层玻璃棉的漏斗过滤上面的清液,不扰动底部的沉淀物。然后将滤液贮存于棕色瓶中,摇匀。不要用含有有机质的材料进行过滤。

提示:由于高锰酸钾标准滴定溶液不稳定,建议每次使用前重新标定。

### 6.1.86.2 高锰酸钾标准滴定溶液浓度的标定

称取 0.5 g( $m_3$ )已于 105 ℃~110 ℃烘过 2 h 的草酸钠( $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ,基准试剂),精确至 0.000 1g,置于 400 mL 烧杯中,加入约 150 mL 水、20 mL 硫酸(1+1),加热至 70 ℃~80 ℃,用高锰酸钾标准滴定溶液滴定至微红色出现,并保持 30 s 不消失( $V_6$ )。

高锰酸钾标准滴定溶液的浓度按式(10)计算:

$$c(1/5\text{KMnO}_4) = \frac{m_3 \times 1000}{67.00 \times (V_6 - V_{06})} \quad (10)$$

式中:

$c(1/5\text{KMnO}_4)$ ——高锰酸钾标准滴定溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L);

$m_3$ ——草酸钠的质量,单位为克(g);

$V_6$ ——滴定时消耗高锰酸钾标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);

$V_{06}$ ——空白试验滴定时消耗高锰酸钾标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);

67.00——( $1/2\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ )的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol)。

### 6.1.86.3 高锰酸钾标准滴定溶液对氧化钙的滴定度的计算

高锰酸钾标准滴定溶液对氧化钙的滴定度按式(11)计算:

$$T'_{\text{CaO}} = c(1/5\text{KMnO}_4) \times 28.04 \quad (11)$$

式中:

$T'_{\text{CaO}}$ ——高锰酸钾标准滴定溶液对氧化钙的滴定度,单位为毫克每毫升(mg/mL);

$c(1/5\text{KMnO}_4)$ ——高锰酸钾标准滴定溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L);

28.04——( $1/2\text{CaO}$ )的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol)。

## 6.1.87 氢氧化钠标准滴定溶液 [ $c'(\text{NaOH}) = 0.06 \text{ mol/L}$ ]

### 6.1.87.1 氢氧化钠标准滴定溶液的配制

称取 12 g 氢氧化钠( $\text{NaOH}$ )溶于水后,加水稀释至 5 L,充分摇匀,贮存于塑料瓶或带胶塞(装有钠石灰干燥管)的硬质玻璃瓶内。

### 6.1.87.2 氢氧化钠标准滴定溶液浓度的标定

称取 0.3 g( $m_4$ )苯二甲酸氢钾( $\text{C}_8\text{H}_5\text{KO}_4$ ,基准试剂),精确至 0.000 1 g,置于 300 mL 烧杯中,加入约 200 mL 预先新煮沸过并冷却后用氢氧化钠溶液中和至酚酞呈微红色的冷水,搅拌使其溶解,加入 6 滴~7 滴酚酞指示剂溶液(6.1.97),用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至微红色( $V_7$ )。

氢氧化钠标准滴定溶液的浓度按式(12)计算:

$$c'(\text{NaOH}) = \frac{m_4 \times 1000}{204.2 \times V_7} \quad (12)$$

式中:

$c'(\text{NaOH})$ ——氢氧化钠标准滴定溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L);

$m_4$ ——苯二甲酸氢钾的质量,单位为克(g);

$V_7$ ——滴定时消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);

204.2——苯二甲酸氢钾的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol)。

#### 6.1.87.3 氢氧化钠标准滴定溶液对三氧化硫的滴定度的计算

氢氧化钠标准滴定溶液对三氧化硫滴定度按式(13)计算：

$$T'_{\text{SO}_3} = c'(\text{NaOH}) \times 40.03 \quad \dots \dots \dots \quad (13)$$

式中：

$T'_{\text{SO}_3}$  ——氢氧化钠标准滴定溶液对三氧化硫的滴定度,单位为毫克每毫升(mg/mL);

$c'$ (NaOH)——氢氧化钠标准滴定溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L);

40.03 ——(1/2SO<sub>3</sub>)的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol)。

#### 6.1.88 氯离子标准溶液 [ $c(\text{NaCl}) = 0.02 \text{ mol/L}$ ]

称取 0.584 4 g 已于 105 ℃ ~ 110 ℃ 烘过 2 h 的氯化钠 (NaCl, 基准试剂或光谱纯), 精确至 0.000 1 g, 置于烧杯中, 加水溶解后, 移入 500 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。

6.1.89 硝酸银标准滴定溶液 [ $c(\text{AgNO}_3) = 0.02 \text{ mol/L}$ ]

#### 6.1.89.1 硝酸银标准滴定溶液的配制

称取 1.70 g 硝酸银( $\text{AgNO}_3$ )，精确至 0.000 1g，置于烧杯中，加水溶解后，移入 500 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，贮存于棕色瓶中，避光保存。

### 6.1.89.2 硝酸银标准滴定溶液浓度的标定

吸取 10.00 mL 氯离子标准溶液(6.1.88)放入 250 mL 烧杯中,加入 2 mL 硝酸(1+1),用水稀释至约 150 mL,放入一根磁力搅拌棒。把烧杯放在磁力搅拌器(6.2.13)上,用氯离子电位滴定装置(6.2.22)测量溶液的电位,在溶液中插入氯离子电极(6.2.23)和甘汞电极(6.2.24),开始搅拌。用硝酸银标准滴定溶液逐渐滴定,化学计量点前后,每次滴加 0.10 mL 硝酸银标准滴定溶液,记录滴定管读数和对应的毫伏计读数。计量点前,毫伏计读数变化越来越大;过计量点后,每滴加一次溶液,变化又将减小。继续滴定至毫伏计读数变化不大时为止。用二次微商法计算或氯离子电位滴定装置(6.2.22)计算出消耗的硝酸银标准滴定溶液的体积( $V_s$ )。二次微商法的计算参见附录 A。

硝酸银标准滴定溶液的浓度按式(14)计算:

式中：

$c(\text{AgNO}_3)$ ——硝酸银标准滴定溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L);

$V_8$  ——滴定时消耗硝酸银标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);

0.02 ——氯离子标准溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L);

10.00 ——加入氯离子标准溶液的体积,单位为毫升(mL)。

### 6.1.89.3 硝酸银标准滴定溶液对氯离子的滴定度的计算

硝酸银标准滴定溶液对氯离子的滴定度按式(15)计算:

式中：

$T_{\text{Cl}^-}$  —— 硝酸银标准滴定溶液对氯离子的滴定度, 单位为毫克每毫升(mg/mL);

$c(\text{AgNO}_3)$ ——硝酸银标准滴定溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L);

35.45 ——Cl 的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol)。

### 6.1.90 氯离子标准溶液

#### 6.1.90.1 氯离子标准溶液的配制(1 mg/mL)

称取 1.648 5 g 已于 105 ℃~110 ℃ 烘过 2 h 的氯化钠(NaCl, 基准试剂或光谱纯), 精确至 0.000 1 g, 置于 200 mL 烧杯中, 加水溶解后, 移入 1 000 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。

#### 6.1.90.2 氯离子标准溶液的配制(0.1 mg/mL)

吸取 100.00 mL 氯离子标准溶液(6.1.90.1)放入 1 000 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。

#### 6.1.90.3 工作曲线的绘制

吸取每毫升含 0.1 mg 氯离子的标准溶液 0 mL; 0.50 mL; 1.00 mL; 5.00 mL; 10.00 mL; 25.00 mL 分别放入 100 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。此系列标准溶液分别每毫升含 0 mg; 0.000 5 mg; 0.001 mg; 0.005 mg; 0.010 mg; 0.025 mg 氯离子。将系列标准溶液注入离子色谱中分离, 得到色谱图, 测定所得色谱峰的峰面积或峰高。用测得的峰面积或峰高作为相对应的氯离子浓度的函数, 绘制工作曲线。

### 6.1.91 氟离子( $F^-$ )标准溶液

#### 6.1.91.1 氟离子标准溶液的配制

称取 0.276 3 g 已于 105 ℃~110 ℃ 烘过 2 h 的氟化钠(NaF, 优级纯), 精确至 0.000 1 g, 置于塑料烧杯中, 加水溶解后, 移入 500 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀, 贮存于塑料瓶中。此标准溶液每毫升含 0.25 mg 氟离子。

吸取每毫升含 0.25 mg 氟离子的标准溶液 2.00 mL; 10.00 mL; 20.00 mL; 40.00 mL; 60.00 mL 分别放入 500 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀, 贮存于塑料瓶中。此系列标准溶液分别每毫升含 0.001 mg; 0.005 mg; 0.010 mg; 0.020 mg; 0.030 mg 氟离子。

#### 6.1.91.2 工作曲线的绘制

移取 6.1.91.1 中系列标准溶液各 10.00 mL, 放入置有一磁力搅拌子的 50 mL 干烧杯中。加入 10.00 mL pH 6 的总离子强度配位缓冲液(6.1.65), 将烧杯置于磁力搅拌器(6.2.13)上, 在溶液中插入氟离子电极(6.2.26)和饱和氯化钾甘汞电极(6.2.24), 开动磁力搅拌器(6.2.13)搅拌 2 min, 停搅 30 s。用离子计或酸度计(6.2.25)测量溶液的平衡电位。以对数坐标为氟离子的浓度, 常数坐标为电位值, 用回归方程计算或在半单对数坐标纸上绘制工作曲线。

### 6.1.92 苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液 [ $c(C_6H_5COOH) = 0.1 \text{ mol/L}$ ]

#### 6.1.92.1 苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液的配制

称取 12.2 g 已在干燥器(6.2.6)中干燥 24 h 后的苯甲酸( $C_6H_5COOH$ )溶于 1 000 mL 无水乙醇(6.1.13)中, 贮存于带胶塞(装有硅胶干燥管)的玻璃瓶内。

#### 6.1.92.2 苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液对氧化钙滴定度的标定

##### 6.1.92.2.1 用于甘油酒精法的滴定度的标定

取一定量碳酸钙( $CaCO_3$ , 基准试剂)置于铂(或瓷)坩埚中, 在  $(950 \pm 25)^\circ\text{C}$  下灼烧至恒量, 从中称取 0.04 g 氧化钙( $m_5$ ), 精确至 0.000 1 g, 置于 250 mL 干燥的锥形瓶中, 加入 30 mL 甘油-无水乙醇溶液

(6.1.67),加入1g硝酸锶(6.1.68),放入一根干燥的搅拌子,装上冷凝管,置于游离氧化钙测定仪(6.2.27)上,以适当的速度搅拌溶液,同时升温并加热煮沸,在搅拌下微沸10min后,取下锥形瓶,立即用苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液滴定至微红色消失。再装上冷凝管,继续在搅拌下煮沸至红色出现,再取下滴定。如此反复操作,直至在加热10min后不出现红色为止( $V_9$ )。

苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液对氧化钙的滴定度按式(16)计算:

$$T''_{\text{CaO}} = \frac{m_5 \times 1000}{V_9} \quad (16)$$

式中:

$T''_{\text{CaO}}$ ——苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液对氧化钙的滴定度,单位为毫克每毫升(mg/mL);

$m_5$ ——氧化钙的质量,单位为克(g);

$V_9$ ——滴定时消耗苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液的总体积,单位为毫升(mL)。

#### 6.1.92.2.2 用于乙二醇法的滴定度的标定

取一定量碳酸钙( $\text{CaCO}_3$ ,基准试剂)置于铂(或瓷)坩埚中,在 $(950 \pm 25)$  °C下灼烧至恒量,从中称取0.04g氧化钙( $m_6$ ),精确至0.0001g,置于250mL干燥的锥形瓶中,加入30mL乙二醇-乙醇溶液(6.1.69),放入一根干燥的搅拌子,装上冷凝管,置于游离氧化钙测定仪(6.2.27)上,以适当的速度搅拌溶液,同时升温并加热煮沸,当冷凝下的乙醇开始连续滴下时,继续在搅拌下加热微沸5min,取下锥形瓶,立即用苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液滴定至微红色消失( $V_{10}$ )。

苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液对氧化钙的滴定度按式(17)计算:

$$T''_{\text{CaO}} = \frac{m_6 \times 1000}{V_{10}} \quad (17)$$

式中:

$T''_{\text{CaO}}$ ——苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液对氧化钙的滴定度,单位为毫克每毫升(mg/mL);

$m_6$ ——氧化钙的质量,单位为克(g);

$V_{10}$ ——滴定时消耗苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL)。

#### 6.1.93 EDTA-铜溶液

按EDTA标准滴定溶液(6.1.81)与硫酸铜标准滴定溶液的体积比(6.1.82.2),准确配制成等物质的量浓度的混合溶液。

#### 6.1.94 钙黄绿素-甲基百里香酚蓝-酚酞混合指示剂(简称CMP混合指示剂)

称取1.00g钙黄绿素、1.00g甲基百里香酚蓝、0.20g酚酞与50g已在105°C~110°C烘干过的硝酸钾( $\text{KNO}_3$ ),混合研细,保存在磨口瓶中。

#### 6.1.95 酸性铬蓝K-萘酚绿B混合指示剂(简称KB混合指示剂)

称取1.00g酸性铬蓝K、2.50g萘酚绿B与50g已在105°C~110°C烘干过的硝酸钾( $\text{KNO}_3$ ),混合研细,保存在磨口瓶中。

滴定终点颜色不正确时,可调节酸性铬蓝K与萘酚绿B的配制比例,并通过有证标准样品/标准物质进行对比确认。

#### 6.1.96 甲基红指示剂溶液(2 g/L)

将0.2g甲基红溶于100mL乙醇(6.1.12)中。

### 6.1.97 酚酞指示剂溶液(10 g/L)

将 1g 酚酞溶于 100 mL 乙醇(6.1.12)中。

### 6.1.98 碘基水杨酸钠指示剂溶液(100 g/L)

将 10 g 碘基水杨酸钠( $C_7H_5O_6SNa \cdot 2H_2O$ )溶于水中,加水稀释至 100 mL。

### 6.1.99 1-(2-吡啶偶氮)-2 萘酚指示剂溶液(简称 PAN 指示剂溶液)(2 g/L)

将 0.2 g 1-(2-吡啶偶氮)-2 萘酚溶于 100 mL 乙醇(6.1.12)中。

### 6.1.100 溴酚蓝指示剂溶液(2 g/L)

将 0.2 g 溴酚蓝溶于 100 mL 乙醇(1+4)中。

### 6.1.101 硫酸铁铵指示剂溶液

将 10 mL 硝酸(1+2)加入到 100 mL 冷的硫酸铁(III)铵 [ $NH_4Fe(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$ ]饱和水溶液中。

### 6.1.102 对硝基酚指示剂溶液(2 g/L)

将 0.2 g 对硝基酚溶于 100 mL 水中。

### 6.1.103 淀粉溶液(10 g/L)

将 1 g 淀粉(水溶性)置于烧杯中,加水调成糊状后,加入 100 mL 沸水,煮沸约 1 min,冷却后使用。

### 6.1.104 硫酸铜溶液(50 g/L)

将 5 g 硫酸铜( $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ )溶于 100 mL 水中。

### 6.1.105 硫酸铜( $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ )饱和溶液。

### 6.1.106 硫化氢吸收剂

将一定量的粒度在 1 mm~2.5 mm 的干燥浮石放在一个平盘内,然后用一定体积的硫酸铜饱和溶液(6.1.105)浸泡,硫酸铜溶液的质量约为浮石质量的一半。把混合物放在(150±5) °C 的干燥箱(6.2.6)内,在玻璃棒经常搅拌下,蒸发混合物至干,烘干 5 h 以上,将固体混合物冷却后,密封保存。

### 6.1.107 碱石棉(二氧化碳吸收剂)

碱石棉,粒度 1 mm~2 mm(10 目~20 目),化学纯,密封保存。

### 6.1.108 无水高氯酸镁 [ $Mg(ClO_4)_2$ ]

制成粒度 0.6 mm~2 mm,贮存于密封瓶内。

### 6.1.109 钠石灰

粒度 2 mm~5 mm,医药用或化学纯,密封保存。

### 6.1.110 硝酸银溶液(5 g/L)

将 5 g 硝酸银( $AgNO_3$ )溶于水中,加水稀释至 1 L。

### 6.1.111 滤纸浆

将定量滤纸撕成小块,放入烧杯中,加水浸没,在搅拌下加热煮沸 10 min 以上,冷却后放入广口瓶中备用。

## 6.2 仪器与设备

### 6.2.1 天平

可精确至 0.000 1g。

### 6.2.2 瓷坩埚

带盖,容量 20 mL~30 mL。

### 6.2.3 铂、银坩埚

带盖,容量 30 mL。

### 6.2.4 铂皿

容量 100 mL~150 mL。

### 6.2.5 瓷蒸发皿

容量 150 mL~200 mL。

### 6.2.6 干燥器

内装变色硅胶。

### 6.2.7 高温炉

可控制温度(700±25) °C、(800±25) °C、(950±25) °C 或(1175±25) °C。

### 6.2.8 干燥箱

可控制温度(105±5) °C、(150±5) °C、(250±10) °C。

### 6.2.9 蒸汽水浴

### 6.2.10 滤纸

快速、中速、慢速三种型号的定量滤纸。

### 6.2.11 pH 试纸

pH 0.5~5.0;pH 1~14。

### 6.2.12 玻璃容量器皿

滴定管、容量瓶、移液管。

### 6.2.13 磁力搅拌器

具有调速和加热功能,带有包着惰性材料的搅拌棒,例如聚四氟乙烯材料。

### 6.2.14 分光光度计

用于在波长 400 nm~800 nm 范围内测定溶液的吸光度,带有 10 mm、20 mm 比色皿。

### 6.2.15 原子吸收分光光度计


带有镁、钾、钠、铁、锰、锌元素空心阴极灯。

### 6.2.16 火焰光度计

可稳定地测定钾在波长 768 nm 处和钠在波长 589 nm 处的谱线强度。

### 6.2.17 测定硫化物及硫酸盐的仪器装置

测定硫化物及硫酸盐的仪器装置示意图如图 1 所示。



说明:

- 1——吹气泵；
- 2——转子流量计；
- 3——洗气瓶,250 mL,内盛 100 mL 硫酸铜溶液(50 g/L)(6.1.104)；
- 4——分液漏斗,20 mL；
- 5——反应瓶,100 mL；
- 6——电炉,600 W,与 1 kVA~2 kVA 调压变压器相连接；
- 7——烧杯,400 mL,内盛 20 mL 氨性硫酸锌溶液(6.1.44)和 300 mL 水。


图 1 测定硫化物及硫酸盐的仪器装置示意图

### 6.2.18 二氧化碳测定装置

碱石棉吸收重量法-二氧化碳测定装置示意图如图 2 所示。安装一个适宜的抽气泵和一个玻璃转子流量计,以保证气体通过装置均匀流动。

进入装置的气体先通过含钠石灰(6.1.109)或碱石棉(6.1.107)的吸收塔 1 和含碱石棉(6.1.107)的 U 形管 2,气体中的二氧化碳被除去。反应瓶 4 上部与球形冷凝管 7 相连接。

气体通过球形冷凝管 7 后,进入含硫酸的洗气瓶 8,然后通过含硫化氢吸收剂(6.1.106)的 U 形管 9 和无水高氯酸镁(6.1.108)的 U 形管 10,气体中的硫化氢和水分被除去。接着通过两个可以称量的 U 形管 11 和 12,分别内装 3/4 碱石棉(6.1.107)和 1/4 无水高氯酸镁(6.1.108)。对气体流向而言,碱石棉(6.1.107)应装在无水高氯酸镁(6.1.108)之前。U 形管 11 和 12 后面接一个附加的 U 形管 13,内装钠石灰(6.1.109)或碱石棉(6.1.107),以防止空气中的二氧化碳和水分进入 U 形管 12 中。



说明：

- 1 ——吸收塔, 内装钠石灰(6.1.109)或碱石棉(6.1.107);
- 2 ——U形管, 内装碱石棉(6.1.107);
- 3 ——缓冲瓶;
- 4 ——反应瓶, 100 mL;
- 5 ——电炉;
- 6 ——分液漏斗;
- 7 ——球形冷凝管;
- 8 ——洗气瓶, 内装浓硫酸(6.1.1);
- 9 ——U形管, 内装硫化氢吸收剂(6.1.106);
- 10 ——U形管, 内装无水高氯酸镁(6.1.108);
- 11、12 ——U形管, 内装碱石棉(6.1.107)和无水高氯酸镁(6.1.108);
- 13 ——U形管, 内装钠石灰(6.1.109)或碱石棉(6.1.107)。

图 2 碱石棉吸收重量法-二氧化碳测定装置示意图

#### 6.2.19 U形管

可以称量的 U形管 11 和 12 的尺寸应符合下述规定：

- 二支直管之间内侧距离 25 mm~30 mm;
- 内径 15 mm~20 mm;
- 管底部和磨口段上部之间距离 100 mm~120 mm;
- 管壁厚度 1 mm~1.5 mm。

#### 6.2.20 库仑积分测硫仪

由管式高温炉、电解池和库仑积分器组成。

#### 6.2.21 瓷舟

长 70 mm~80 mm, 可耐温 1 200 °C。

#### 6.2.22 氯离子电位滴定装置

精度≤2 mV, 可连接氯离子电极和双盐桥甘汞电极或甘汞电极。

### 6.2.23 氯离子电极

使用前应将氯离子电极在低浓度氯离子的溶液中浸泡 1 h 以上,这样可以对氯离子电极进行活化,然后用水清洗,再用滤纸吸干电极表面的水分。使用完毕后用水清洗到电极的空白电位值(如 260 mV 左右),用滤纸吸干电极表面的水分后放回包装盒干燥保存。

### 6.2.24 双盐桥饱和甘汞电极或饱和氯化钾甘汞电极

双盐桥饱和甘汞电极内筒液体使用氯化钾饱和溶液,外筒液体使用硝酸钾饱和溶液。

### 6.2.25 离子计或酸度计

可连接氟离子电极和饱和氯化钾甘汞电极。

### 6.2.26 氟离子电极

使用前应将氟离子电极在低浓度氟离子的溶液中浸泡 1 h 以上,这样可以对氟离子电极进行活化,然后用水清洗,再用滤纸吸干电极表面的水分。使用完毕后用水清洗到电极的空白电位值(如 -300 mV 左右),用滤纸吸干电极表面的水分后放回包装盒干燥保存。

### 6.2.27 游离氧化钙测定仪

具有加热、搅拌、计时功能,并配有冷凝管。

### 6.2.28 玻璃砂芯漏斗

直径 40 mm~60 mm,型号 G4(平均孔径 4  $\mu\text{m}$ ~7  $\mu\text{m}$ )。

### 6.2.29 离子色谱仪

离子色谱仪主要包括:

- 电导检测器。
- 离子色谱柱。

阴离子分离柱(聚合物基质,具有烷基季铵或者烷醇季铵功能团、高容量色谱柱)。

- 淋洗液。

碳酸盐淋洗液体系或氢氧化钾体系,淋洗液浓度和流速根据仪器性能可自行设定。

- 抑制器。

连接在分离柱和检测器之间,目的降低淋洗液的背景电导,增加被测离子电导值,改善信噪比。

- 一次性注射器。

容量 1.0 mL、2.5 mL。

- 溶剂过滤器。

0.45  $\mu\text{m}$  水性滤膜。

- 针头过滤器。

0.22  $\mu\text{m}$  水性滤膜。

## 6.3 水泥烧失量的测定——灼烧差减法

### 6.3.1 方法提要

试样在(950±25) °C 的高温炉中灼烧,灼烧所失去的质量即为烧失量。

本方法不适用于矿渣硅酸盐水泥烧失量的测定，矿渣硅酸盐水泥烧失量的测定按 6.4 或 6.39 进行。

### 6.3.2 分析步骤

称取约1g试样( $m_7$ )，精确至0.0001g，放入已灼烧恒量的瓷坩埚中，盖上坩埚盖，并留有缝隙，放在高温炉(6.2.7)内，从低温开始逐渐升高温度，在(950±25)℃下灼烧15min~20min，取出坩埚，置于干燥器(6.2.6)中冷却至室温，称量，反复灼烧直至恒量或者在(950±25)℃下灼烧约1h(有争议时，以反复灼烧直至恒量的结果为准)，置于干燥器中冷却至室温后称量( $m_8$ )。

### 6.3.3 结果的计算与表示

烧失量的质量分数  $w_{\text{LOI}}$  按式(18)计算:

$$w_{\text{LOI}} = \frac{m_7 - m_8}{m_7} \times 100 \quad \dots \dots \dots \quad (18)$$

式中：

$w_{\text{LOI}}$ ——烧失量的质量分数, %;

$m_7$  ——试料的质量,单位为克(g);

$m_8$  ——灼烧后试料的质量,单位为克(g)。

## 6.4 矿渣硅酸盐水泥烧失量的测定——校正法(基准法)

### 6.4.1 方法提要

试样在(950±25)℃的高温炉中灼烧,由于试样中硫化物的氧化而引起试料质量的增加,通过测定灼烧前和灼烧后硫酸盐三氧化硫含量的增加来校正此类水泥的烧失量。

#### 6.4.2 分析步骤

称取约1g试样( $m_9$ )，精确至0.0001g，放入已灼烧恒量的铂坩埚或瓷坩埚中，盖上坩埚盖，并留有缝隙，放在高温炉(6.2.7)内，在(950±25)℃下灼烧15min~20min，取出坩埚，置于干燥器(6.2.6)中冷却至室温，称量( $m_{10}$ )。不用反复灼烧直至恒量。

所用瓷坩埚应内部釉完整、表面光滑。

灼烧后试料中硫酸盐三氧化硫的质量分数可按以下两种方法测定。当有争议时，以方法一为准。

#### 方法一、用灼烧后的全部试料测定

仔细地将灼烧后的试料全部转移至 200 mL 烧杯中,用少许热盐酸(1+10)洗净坩埚,用平头玻璃棒压碎试料。以下操作按 6.5 步骤测定硫酸盐三氧化硫的质量分数。

方法二、称取约 0.5 g 灼烧后的试料测定

将灼烧后的试料压碎搅匀,称取约 0.5 g 灼烧后的试料( $m_{11}$ ),以下操作按 6.5 步骤测定硫酸盐三氧化硫的质量分数。

按本标准测定未灼烧水泥试样中的硫酸盐三氧化硫的质量分数  $w_1$ 。

### 6.4.3 结果的计算与表示

#### 6.4.3.1 实测的烧失量质量分数的计算

实际测定的烧失量的质量分数  $w_{LOI}$  按式(19)计算:

式中：

$w_{\text{LOI}}$  —— 实际测定的烧失量的质量分数，%；

$m_9$  —— 试料的质量，单位为克(g)；

$m_{10}$  —— 灼烧后试料的质量，单位为克(g)。

#### 6.4.3.2 灼烧后试料中硫酸盐三氧化硫质量分数的计算

按方法一，以水泥基表示灼烧后试料中硫酸盐三氧化硫的质量分数  $w_2$  按式(22)计算，试样质量按  $m_9$ 。

按方法二，以灼烧基表示的灼烧后试料中硫酸盐三氧化硫的质量分数  $w_3$  按式(22)计算，试样质量按  $m_{11}$ 。再将灼烧基换算为水泥基表示的灼烧后的试料中硫酸盐三氧化硫质量分数  $w_2$  按式(20)计算：

$$w_2 = w_3 \times \frac{100 - w_{\text{LOI}}}{100} \quad (20)$$

式中：

$w_2$  —— 以水泥基表示灼烧后试料中硫酸盐三氧化硫的质量分数，%；

$w_3$  —— 以灼烧基表示灼烧后试料中硫酸盐三氧化硫的质量分数，%；

$w_{\text{LOI}}$  —— 实际测定的烧失量的质量分数，%。

#### 6.4.3.3 烧失量的校正计算

根据灼烧前和灼烧后硫酸盐三氧化硫含量的变化，矿渣硅酸盐水泥在灼烧过程中由于硫化物氧化引起烧失量的误差可按式(21)进行校正：

$$w'_{\text{LOI}} = w_{\text{LOI}} + 0.8 \times (w_2 - w_1) \quad (21)$$

式中：

$w'_{\text{LOI}}$  —— 校正后烧失量的质量分数，%；

$w_{\text{LOI}}$  —— 实测的烧失量的质量分数，%；

$w_1$  —— 未灼烧水泥试样中硫酸盐三氧化硫的质量分数，%；

$w_2$  —— 以水泥基表示灼烧后试料中硫酸盐三氧化硫的质量分数，%；

0.8 ——  $\text{S}^{2-}$  氧化为  $\text{SO}_4^{2-}$  时增加的氧与  $\text{SO}_3$  的摩尔质量比，即  $(4 \times 16)/80 = 0.8$ 。

### 6.5 硫酸盐三氧化硫的测定——硫酸钡重量法(基准法)

#### 6.5.1 方法提要

用盐酸分解试样生成硫酸根离子，在煮沸下用氯化钡溶液沉淀，生成硫酸钡沉淀，经过滤灼烧后称量。测定结果以三氧化硫计。

#### 6.5.2 分析步骤

称取约 0.5 g 试样( $m_{12}$ )，精确至 0.000 1 g，置于 200 mL 烧杯中，加入 40 mL 水，搅拌使试样完全分散，在搅拌下加入 10 mL 盐酸(1+1)，用平头玻璃棒压碎块状物，加热煮沸并保持微沸 5 min~10 min。用中速滤纸过滤，用热水洗涤 10 次~12 次，滤液及洗液收集于 400 mL 烧杯中。加水稀释至约 250 mL，玻璃棒底部压一小片定量滤纸，盖上表面皿，加热煮沸，在微沸下从杯口缓慢逐滴加入 10 mL 热的氯化钡溶液(6.1.30)，继续微沸数分钟使沉淀良好地形成，然后在常温下静置 12 h~24 h 或温热处静置至少 4 h(有争议时，以常温下静置 12 h~24 h 的结果为准)，溶液的体积应保持在约 200 mL。用慢速定量滤纸过滤，用热水洗涤，用胶头擦棒和定量滤纸片擦洗烧杯及玻璃棒，洗涤至检验无氯离子为止(4.7)。

将沉淀及滤纸一并移入已灼烧恒量的瓷坩埚中,灰化完全后,放入 $800\text{ }^{\circ}\text{C}\sim950\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的高温炉(6.2.7)内灼烧30 min以上,取出坩埚,置于干燥器(6.2.6)中冷却至室温,称量,反复灼烧直至恒量或者在 $800\text{ }^{\circ}\text{C}\sim950\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下灼烧约30 min(有争议时,以反复灼烧直至恒量的结果为准),置于干燥器中冷却至室温后称量( $m_{13}$ )。

### 6.5.3 结果的计算与表示

试样中硫酸盐三氧化硫的质量分数  $w_{\text{SO}_3}$  按式(22)计算:

$$w_{\text{SO}_3} = \frac{(m_{13} - m_{013}) \times 0.343}{m_{12}} \times 100 \quad \dots \dots \dots \quad (22)$$

式中，

$w_{\text{SO}_3}$  ——硫酸盐三氧化硫的质量分数, %;

$m_{13}$  ——灼烧后沉淀的质量,单位为克(g);

$m_{013}$  ——空白试验灼烧后沉淀的质量,单位为克(g);

$m_{12}$  ——试料的质量,单位为克(g);

0.343——硫酸钡对三氧化硫的换算系数。

## 6.6 不溶物的测定——盐酸 氢氧化钠处理

### 6.6.1 方法提要

试样用盐酸溶液处理,尽量避免可溶性二氧化硅的析出,滤出的不溶渣再用氢氧化钠溶液处理,以盐酸中和、过滤后,残渣经灼烧后称量。

### 6.6.2 分析步骤

称取约 1 g 试样( $m_{14}$ )，精确至 0.000 1g，置于 150 mL 烧杯中，加入 25 mL 水，搅拌使试样完全分散，在搅拌下快速加入 5 mL 盐酸，用平头玻璃棒压碎块状物使其完全分散。用近沸的热水稀释至 50 mL，盖上表面皿，将烧杯置于蒸汽水浴中加热 15 min。用中速定量滤纸过滤，用热水充分洗涤 10 次以上。

将残渣和滤纸一并移入原烧杯中,加入100 mL近沸的氢氧化钠溶液(6.1.32),盖上表面皿,置于蒸气水浴中加热15 min。加热期间搅拌滤纸及残渣2次~3次。取下烧杯,加入1滴~2滴甲基红指示剂溶液(6.1.96),滴加盐酸(1+1)至溶液呈红色,再过量8滴~10滴。用中速定量滤纸过滤,用热的硝酸铵溶液(6.1.33)充分洗涤残渣和滤纸至少14次,每次等上次洗液漏完后再洗涤下次。

将残渣及滤纸一并移入已灼烧恒量的瓷坩埚中, 灰化后在(950±25) °C的高温炉(6.2.7)内灼烧30 min以上。取出坩埚, 置于干燥器(6.2.6)中冷却至室温, 称量, 反复灼烧直至恒量或者在(950±25) °C下灼烧约30 min(有争议时, 以反复灼烧直至恒量的结果为准), 置于干燥器中冷却至室温后称量( $m_{15}$ )。

### 6.6.3 结果的计算与表示

不溶物的质量分数  $w_{IR}$  按式(23)计算:

式中：

$w_{IR}$  ——不溶物的质量分数, %;

$m_{15}$  ——灼烧后不溶物的质量, 单位为克(g);

$m_{15}$  ——空白试验灼烧后不溶物的质量,单位为克(g);  
 $m_{14}$  ——试料的质量,单位为克(g)。

## 6.7 二氧化硅的测定——氯化铵重量法(基准法)

### 6.7.1 方法提要

试样以无水碳酸钠烧结,盐酸溶解,蒸发至糊状后加入固体氯化铵,蒸发至干使硅酸凝聚,经过滤灼烧后称量。用氢氟酸处理后,失去的质量即为胶凝性二氧化硅含量,加上滤液中比色回收的可溶性二氧化硅含量即为总二氧化硅含量。

### 6.7.2 分析步骤

#### 6.7.2.1 胶凝性二氧化硅的测定

称取约 0.5 g 试样( $m_{16}$ ),精确至 0.000 1g,置于铂坩埚中,盖上坩埚盖,并留有缝隙,在 950 ℃~1 000 ℃下灼烧 5 min,取出坩埚冷却。加入 0.30 g~0.32 g 已磨细的无水碳酸钠(6.1.27),用细玻璃棒仔细压碎块状物并搅拌均匀,把黏附在玻璃棒上的试料全部刷回坩埚内,再将坩埚置于 950 ℃~1 000 ℃下灼烧 10 min,取出坩埚冷却。

将烧结块移入 150 mL~200 mL 瓷蒸发皿中,加入少量水润湿,盖上表面皿,从皿口慢慢加入 5 mL 盐酸及 2~3 滴硝酸,待反应停止后取下表面皿,用平头玻璃棒压碎块状物使其充分分解,用热盐酸(1+1)清洗坩埚数次,洗液合并于蒸发皿中。将蒸发皿置于蒸汽水浴上,皿上放一玻璃三角架,再盖上表面皿。蒸发至糊状后,加入 1 g 氯化铵(6.1.28),搅匀,在蒸汽水浴上蒸发至干后继续蒸发 10 min~15 min,期间仔细搅拌并压碎大颗粒。

取下蒸发皿,加入 10 mL~20 mL 热盐酸(3+97),搅拌使可溶性盐类溶解。立即用中速定量滤纸过滤,用胶头擦棒和滤纸片擦洗玻璃棒及蒸发皿,用热的盐酸(3+97)洗涤沉淀 3 次,然后用热水洗涤沉淀 10~12 次,滤液及洗液收集于 250 mL 容量瓶中。

在沉淀上加入 3 滴硫酸(1+4),然后将沉淀连同滤纸一并移入铂坩埚中,盖上坩埚盖,并留有缝隙,在电炉上灰化完全后,放入(1 175±25) ℃或 950 ℃~1 000 ℃的高温炉(6.2.7)内灼烧 1 h[有争议时,以(1175±25) ℃灼烧的结果为准],取出坩埚,置于干燥器(6.2.6)中冷却至室温,称量,反复灼烧直至恒量( $m_{17}$ )。

向坩埚中慢慢加入数滴水润湿沉淀,加入 3 滴硫酸(1+4)和 10 mL 氢氟酸,放入通风橱内的电炉上低温加热,蒸发至干,升高温度继续加热至三氧化硫白烟冒尽。将坩埚放入 950 ℃~1 000 ℃的高温炉(6.2.7)内灼烧 30 min 以上,取出坩埚,置于干燥器(6.2.6)中冷却至室温,称量,反复灼烧直至恒量( $m_{18}$ )。

#### 6.7.2.2 经氢氟酸处理后的残渣的分解

向按 6.7.2.1 经过氢氟酸处理后得到的残渣中加入 0.5 g~1 g 焦硫酸钾(6.1.29),加热至暗红,熔融至杂质被分解。熔块用热水和 3 mL~5 mL 盐酸(1+1)转移到 150 mL 烧杯中,加热微沸使熔块全部溶解,冷却后,将溶液合并入按 6.7.2.1 分离二氧化硅后得到的滤液和洗液中,用水稀释至刻度,摇匀。此溶液 A 供测定滤液中残留的可溶性二氧化硅(6.7.2.3)、三氧化二铁(6.8 或 6.21)、三氧化二铝(6.9 或 6.23、6.24)、氧化钙(6.10)、氧化镁(6.27)、二氧化钛(6.12)和五氧化二磷(6.17)用。

#### 6.7.2.3 可溶性二氧化硅的测定——硅钼蓝分光光度法

从 6.7.2.2 溶液 A 中吸取 25.00 mL 溶液放入 100 mL 容量瓶中,加水稀释至 40 mL,依次加入 5 mL 盐酸(1+10)、8 mL 乙醇(6.1.12)、6 mL 钼酸铵溶液(6.1.34),摇匀。放置 30 min 后,加入 20 mL

盐酸(1+1)、5 mL 抗坏血酸溶液(6.1.35)，用水稀释至刻度，摇匀。常温下放置 1 h 后，用分光光度计(6.2.14)，10 mm 比色皿，以水作参比，于波长 660 nm 处测定溶液的吸光度，在工作曲线(6.1.72.2)上求出二氧化硅的含量( $m_{19}$ )。

### 6.7.3 结果的计算与表示

### 6.7.3.1 胶凝性二氧化硅质量分数的计算

胶凝性二氧化硅的质量分数  $w_{\text{SiO}_2,\text{P}}$  按式(24)计算:

$$w_{\text{SiO}_2,\text{P}} = \frac{(m_{17} - m_{18}) - (m_{017} - m_{018})}{m_{16}} \times 100 \quad \dots \dots \dots \quad (24)$$

式中：

$w_{\text{SiO}_2, \text{p}}$  — 胶凝性二氧化硅的质量分数, %;

$m_{17}$  — 灼烧后未经氢氟酸处理的沉淀及坩埚的质量, 单位为克(g);

$m_{18}$  ——用氢氟酸处理并经灼烧后的残渣及坩埚的质量,单位为克(g);

$m_{017}$  ——空白试验灼烧后未经氢氟酸处理的沉淀及坩埚的质量,单位为克(g);

$m_{018}$  ——空白试验用氢氟酸处理并经灼烧后的残渣及坩埚的质量,单位为克(g);

$m_{16}$  ——6.7.2.1 中试料的质量,单位为克(g)。

#### 6.7.3.2 可溶性二氧化硅质量分数的计算

可溶性二氧化硅的质量分数  $w_{\text{SiO}_2,\text{Sol}}$  按式(25)计算:

式中：

$w_{\text{SiO}_2, \text{Sol}}$  —— 可溶性二氧化硅的质量分数, %;

$m_{19}$  ——按 6.7.2.3 测定的扣除空白试验值后 100 mL 溶液中二氧化硅的含量, 单位为毫克 (mg);

$m_{16}$  ——6.7.2.1 中试料的质量,单位为克(g);

10 ——全部试样溶液与所分取试样溶液的体积比。

### 6.7.3.3 二氧化硅质量分数的计算

二氧化硅的质量分数  $w_{\text{SiO}_2}$  按式(26)计算:

式中：

$w_{\text{SiO}_2}$  ——二氧化硅的质量分数, %;

$w_{\text{SiO}_2, \text{P}}$  ——胶凝性二氧化硅的质量分数, %;

$w_{\text{SiO}_2, \text{Sol}}$  ——可溶性二氧化硅的质量分数, %。

## 6.8 三氧化二铁的测定——邻菲罗啉分光光度法(基准法)

### 6.8.1 方法提要

在酸性溶液中,加入抗坏血酸溶液,使三价铁离子还原为二价铁离子,与邻菲罗啉生成红色配合物,于波长 510 nm 处测定溶液的吸光度。

### 6.8.2 分析步骤

称取约 0.5 g 试样( $m_{20}$ )，精确至 0.000 1 g，置于银坩埚中，加入 6 g~7 g 氢氧化钠(6.1.26)，盖上坩

埚盖(留有缝隙),放入高温炉(6.2.7)中,从低温升起,在650℃~700℃的高温下熔融20 min,其间取出充分摇动1次。取出冷却,将坩埚放入已盛有约100 mL沸水的300 mL烧杯中,盖上表面皿,在电炉上适当加热,待熔块完全浸出后,取出坩埚,用水冲洗坩埚和盖。在搅拌下一次加入25 mL~30 mL盐酸,再加入1 mL硝酸,用热盐酸(1+5)洗净坩埚和盖。将溶液加热微沸约1 min,冷却至室温后,移入250 mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。此溶液B供测定二氧化硅(6.20)、三氧化二铁(6.8或6.21)、三氧化二铝(6.9或6.23、6.24)、氧化钙(6.25)、氧化镁(6.27)和二氧化钛(6.12)用。

从 6.7.2.2 溶液 A 或上述溶液 B 中吸取 10.00 mL 溶液放入 100 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀后吸取 25.00 mL 溶液放入 100 mL 容量瓶中(溶液的分取量视三氧化二铁的含量而定), 加水稀释至约 40 mL。加入 5 mL 抗坏血酸溶液(6.1.35), 放置 5 min, 然后再加入 5 mL 邻菲罗啉溶液(6.1.36)、10 mL 乙酸铵溶液(6.1.37), 用水稀释至刻度, 摆匀。常温下放置 30 min 后, 用分光光度计(6.2.14), 10 mm 比色皿, 以水作参比, 于波长 510 nm 处测定溶液的吸光度。在工作曲线(6.1.73.2.1)上求出三氧化二铁的含量( $m_{21}$ )。

### 6.8.3 结果的计算与表示

三氧化二铁的质量分数  $w_{\text{Fe}_2\text{O}_3}$  按式(27)计算:

式中：

$w_{\text{Fe}_2\text{O}_3}$  ——三氧化二铁的质量分数, %;

$m_{21}$  ——扣除空白试验值后 100 mL 测定溶液中三氧化二铁的含量, 单位为毫克(mg);

$m_{22}$  ——6.7.2.1( $m_{16}$ )或6.8.2( $m_{20}$ )中试料的质量,单位为克(g);

100 ——全部试样溶液与所分取试样溶液的体积比。

## 6.9 三氧化二铝的测定——EDTA 直接滴定铁铝合金量(基准法)

### 6.9.1 方法提要

在 pH 1.8、温度为 60 ℃~70 ℃的溶液中,以碘基水杨酸钠为指示剂,用 EDTA 标准滴定溶液滴定至亮黄色。然后调节 pH 值至 3.0,在煮沸下以 EDTA—铜和 PAN 为指示剂,用 EDTA 标准滴定溶液滴定至稳定的亮黄色。计算铁铝含量,扣除三氧化二铁的含量。

### 6.9.2 分析步骤

从 6.7.2.2 溶液 A 或 6.8.2 溶液 B 中吸取 25.00 mL 溶液,按 6.21EDTA 直接滴定法测定三氧化二铁( $V_{11}$ )。然后用测铁后的溶液按 6.23EDTA 直接滴定法测定三氧化二铝( $V_{12}$ )。

### 6.9.3 结果的计算与表示

三氧化二铝的质量分数  $w_{\text{Al}_2\text{O}_3}$  按式(28)计算:

$$w_{\text{Al}_2\text{O}_3} = \frac{T_{\text{Al}_2\text{O}_3} \times [(V_{11} + V_{12}) - (V_{011} + V_{012})] \times 10}{m_{22} \times 1000} \times 100 - 0.639 \times w_{\text{Fe}_2\text{O}_3}$$

$$= \frac{T_{\text{Al}_2\text{O}_3} \times [(V_{11} + V_{12}) - (V_{011} + V_{012})]}{m_{22}} - 0.639 \times w_{\text{Fe}_2\text{O}_3} \quad \dots \dots \dots \quad (28)$$

式中：

$w_{\text{Al}_2\text{O}_3}$  ——三氧化二铝的质量分数, %;

——EDTA 标准滴定溶液对三氧化二铝的滴定度, 单位为毫克每毫升(mg/mL);

$(V_{11} + V_{12})$  ——滴定时消耗 EDTA 标准滴定溶液的总体积, 单位为毫升(mL);

- $(V_{011} + V_{012})$  —— 空白试验滴定时消耗 EDTA 标准滴定溶液的总体积, 单位为毫升(mL);  
 $m_{22}$  —— 6.7.2.1( $m_{16}$ )或 6.8.2( $m_{20}$ )中试料的质量, 单位为克(g);  
 $w_{\text{Fe}_2\text{O}_3}$  —— 按 6.8 测得的三氧化二铁的质量分数, %;  
10 —— 全部试样溶液与所分取试样溶液的体积比。

## 6.10 氧化钙的测定——EDTA 滴定法(基准法)

### 6.10.1 方法提要

在 pH 13 以上的强碱性溶液中, 以三乙醇胺为掩蔽剂, 用钙黄绿素-甲基百里香酚蓝-酚酞混合指示剂(简称 CMP 混合指示剂), 用 EDTA 标准滴定溶液滴定。

### 6.10.2 分析步骤

从 6.7.2.2 溶液 A 中吸取 25.00 mL 溶液放入 300 mL 烧杯中, 加水稀释至约 200 mL。加入 5 mL 三乙醇胺溶液(1+2)及适量的 CMP 混合指示剂(6.1.94), 在搅拌下加入氢氧化钾溶液(6.1.39)至出现绿色荧光后再过量 5 mL~8 mL, 用 EDTA 标准滴定溶液(6.1.81)滴定至绿色荧光完全消失并呈现红色( $V_{13}$ )。

### 6.10.3 结果的计算与表示

氧化钙的质量分数  $w_{\text{CaO}}$  按式(29)计算:

$$w_{\text{CaO}} = \frac{T_{\text{CaO}} \times (V_{13} - V_{013}) \times 10}{m_{16} \times 1000} \times 100 = \frac{T_{\text{CaO}} \times (V_{13} - V_{013})}{m_{16}} \quad \dots\dots\dots (29)$$

式中:

$w_{\text{CaO}}$  —— 氧化钙的质量分数, %;

$T_{\text{CaO}}$  —— EDTA 标准滴定溶液对氧化钙的滴定度, 单位为毫克每毫升(mg/mL);

$V_{13}$  —— 滴定时消耗 EDTA 标准滴定溶液的体积, 单位为毫升(mL);

$V_{013}$  —— 空白试验消耗 EDTA 标准滴定溶液的体积, 单位为毫升(mL);

$m_{16}$  —— 6.7.2.1 中试料的质量, 单位为克(g);

10 —— 全部试样溶液与所分取试样溶液的体积比。

## 6.11 氧化镁的测定——原子吸收分光光度法(基准法)

### 6.11.1 方法提要

以氢氟酸-高氯酸分解、或氢氧化钠熔融、或碳酸钠熔融试样的方法制备溶液, 分取一定量的溶液, 用锶盐消除硅、铝、钛等的干扰, 在空气-乙炔火焰中, 于波长 285.2 nm 处测定溶液的吸光度。

### 6.11.2 分析步骤

#### 6.11.2.1 氢氟酸-高氯酸分解试样

称取约 0.1g 试样( $m_{23}$ ), 精确至 0.000 1 g, 置于铂坩埚(或铂皿、聚四氟乙烯器皿)中, 加入 0.5 mL~1 mL 水润湿, 加入 5 mL~7 mL 氢氟酸和 0.5 mL 高氯酸, 放入通风橱内低温电热板上加热, 近干时摇动铂坩埚以防溅失, 待白色浓烟完全驱尽后, 取下冷却。加入 20 mL 盐酸(1+1), 加热至溶液澄清, 冷却后, 移入 250 mL 容量瓶中, 加入 5 mL 氯化锶溶液(6.1.40), 用水稀释至刻度, 摆匀。此溶液 C 供原子吸收分光光度法测定氧化镁(6.11.2.4)、氧化锌(6.1.19)、三氧化二铁(6.2.2)、氧化钾和氧化钠(6.3.3)、一氧化锰(6.3.4)用。

### 6.11.2.2 氢氧化钠熔融试样

称取约 0.1 g 试样( $m_{24}$ ), 精确至 0.000 1 g, 置于银坩埚中, 加入 3 g~4 g 氢氧化钠(6.1.26), 盖上坩埚盖, 并留有缝隙, 放入高温炉(6.2.7)中, 在 750 ℃下熔融 10 min, 取出冷却。将坩埚放入已盛有约 100 mL 沸水的 300 mL 烧杯中, 盖上表面皿, 待熔块完全浸出后(必要时适当加热), 取出坩埚, 用水冲洗坩埚和盖。在搅拌下一次加入 35 mL 盐酸(1+1), 用热盐酸(1+9)洗净坩埚和盖。将溶液加热煮沸, 冷却后, 移入 250 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。此溶液 D 供原子吸收分光光度法测定氧化镁(6.11.2.4)。

### 6.11.2.3 碳酸钠熔融试样

称取约 0.1 g 试样( $m_{25}$ ), 精确至 0.000 1 g, 置于铂坩埚中, 加入 0.4 g 无水碳酸钠(6.1.27), 搅拌均匀, 放入高温炉(6.2.7)中, 在 950 ℃下熔融 10 min, 取出冷却。将坩埚放入已盛有 50 mL 盐酸(1+1)的 250 mL 烧杯中, 盖上表面皿, 加热至熔块完全浸出后, 取出坩埚, 用水洗净坩埚和盖。将溶液加热煮沸, 冷却后, 移入 250 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。此溶液 E 供原子吸收分光光度法测定氧化镁(6.11.2.4)。

### 6.11.2.4 氧化镁的测定

从 6.11.2.1 溶液 C 或 6.11.2.2 溶液 D、6.11.2.3 溶液 E 中吸取 5.00 mL 溶液放入 100 mL 容量瓶中(试样溶液的分取量及容量瓶的容积视氧化镁的含量而定), 加入 12 mL 盐酸(1+1)及 2 mL 氯化锶溶液(6.1.40)(测定溶液中盐酸的体积分数为 6%, 锶的浓度为 1 mg/ mL)。用水稀释至刻度, 摆匀。用原子吸收分光光度计(6.2.15), 在空气-乙炔火焰中, 用镁元素空心阴极灯, 于波长 285.2 nm 处, 在与 6.1.74.2 相同的仪器条件下测定溶液的吸光度, 在工作曲线(6.1.74.2)上求出氧化镁的浓度( $c_1$ )。

### 6.11.3 结果的计算与表示

氧化镁的质量分数  $w_{\text{MgO}}$  按式(30)计算:

$$w_{\text{MgO}} = \frac{c_1 \times 100 \times 50}{m_{26} \times 10^6} \times 100 = \frac{c_1 \times 0.5}{m_{26}} \quad \dots \dots \dots \quad (30)$$

式中:

$w_{\text{MgO}}$  —— 氧化镁的质量分数, %;

$c_1$  —— 扣除空白试验值后测定溶液中氧化镁的浓度, 单位为微克每毫升( $\mu\text{g}/ \text{mL}$ );

$m_{26}$  —— 6.11.2.1( $m_{23}$ )或 6.11.2.2( $m_{24}$ )、6.11.2.3( $m_{25}$ )中试料的质量, 单位为克(g);

100 —— 测定溶液的体积, 单位为毫升(mL);

50 —— 全部试样溶液与所分取试样溶液的体积比。

## 6.12 二氧化钛的测定——二安替比林甲烷分光光度法

### 6.12.1 方法提要

在酸性溶液中, 用抗坏血酸消除三价铁离子的干扰, 钛氧基离子( $\text{TiO}^{2+}$ )与二安替比林甲烷生成黄色配合物, 于波长 420 nm 处测定溶液的吸光度。

### 6.12.2 分析步骤

从 6.7.2.2 溶液 A 或 6.8.2 溶液 B 中, 吸取 25.00 mL 溶液放入 100 mL 容量瓶中, 加入 10 mL 盐酸(1+2)、10 mL 抗坏血酸溶液(6.1.35), 放置 5 min, 加入 5 mL 乙醇(6.1.12)、20 mL 二安替比林甲烷溶

液(6.1.41)。用水稀释至刻度,摇匀。常温下放置 40 min 后,用分光光度计(6.2.14),10 mm 比色皿,以水作参比,于波长 420 nm 处测定溶液的吸光度,在工作曲线(6.1.75.2)上求出二氧化钛的含量( $m_{27}$ )。

### 6.12.3 结果的计算与表示

二氧化钛的质量分数  $w_{\text{TiO}_2}$  按式(31)计算:

式中：

$w_{\text{TiO}_2}$  ——二氧化钛的质量分数, %;

$m_{27}$  ——扣除空白试验值后 100 mL 测定溶液中二氧化钛的含量, 单位为毫克(mg);

$m_{22}$  —— 6.7.2.1( $m_{16}$ )或 6.8.2( $m_{20}$ )中试料的质量,单位为克(g);

10 ——全部试样溶液与所分取试样溶液的体积比。

## 6.13 氯离子的测定——硫氰酸铵容量法(基准法)

### 6.13.1 方法提要

本方法给出总氯加溴的含量,以氯离子(Cl<sup>-</sup>)表示结果。试样用硝酸进行分解,同时消除硫化物的干扰。加入已知量的硝酸银标准溶液使氯离子以氯化银的形式沉淀。煮沸、过滤后,将滤液和洗液冷却至25℃以下,以铁(Ⅲ)盐为指示剂,用硫酸氰铵标准滴定溶液滴定过量的硝酸银。

### 6.13.2 分析步骤

称取约 5 g 试样( $m_{28}$ ), 精确至 0.000 1g, 置于 400 mL 烧杯中, 加入 50 mL 水, 搅拌使试样完全分散, 在搅拌下加入 50 mL 硝酸(1+2), 加热煮沸, 微沸 1 min~2 min。取下, 加入 5.00 mL 硝酸银标准溶液(6.1.70), 搅匀, 煮沸 1 min~2 min, 加入少许滤纸浆(6.1.111), 用预先用硝酸(1+100)洗涤过的快速滤纸过滤或玻璃砂芯漏斗(6.2.28)抽气过滤, 滤液收集于 250 mL 锥形瓶中, 用硝酸(1+100)洗涤烧杯、玻璃棒和滤纸, 直至滤液和洗液总体积达到约 200 mL, 溶液在弱光线或暗处冷却至 25 ℃以下。

加入 5 mL 硫酸铁铵指示剂溶液(6.1.101),用硫氰酸铵标准滴定溶液滴定(6.1.71)至产生的红棕色在摇动下不消失为止( $V_{14}$ )。如果  $V_{14}$  小于 0.5 mL,用减少一半的试样质量重新试验。

不加入试样按上述步骤进行空白试验,记录空白滴定所用硫氰酸铵标准滴定溶液的体积( $V_{15}$ )。

### 6.13.3 结果的计算与表示

氯离子的质量分数  $w_{\text{Cl}^-}$  按式(32)计算:

$$w_{\text{Cl}^-} = \frac{1.773 \times 5.00 \times (V_{15} - V_{14})}{V_{15} \times m_{28} \times 1000} \times 100 = 0.8865 \times \frac{V_{15} - V_{14}}{V_{15} \times m_{28}} \quad \dots \dots \dots (32)$$

式中：

$w_{\text{Cl}^-}$  ——氯离子的质量分数, %;

$V_{15}$  ——空白试验消耗的硫氰酸铵标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);

$V_{14}$  ——滴定时消耗硫氰酸铵标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);

$m_{28}$  ——试料的质量,单位为克(g);

1.773 —— 硝酸银标准溶液对氯离子的滴定度,单位为毫克每毫升(mg/mL)。

## 6.14 氧化钾和氧化钠的测定——火焰光度法(基准法)

#### 6.14.1 方法提要

试样经氢氟酸-硫酸蒸发处理除去硅,用热水浸取残渣,以氨水和碳酸铵分离铁、铝、钙、镁。滤液中

的钾、钠用火焰光度计进行测定。

#### 6.14.2 分析步骤

称取约 0.2 g 试样( $m_{29}$ ), 精确至 0.000 1 g, 置于铂皿(或聚四氟乙烯器皿)中, 加入少量水润湿, 加入 5 mL~7 mL 氢氟酸和 15~20 滴硫酸(1+1), 放入通风橱内的电热板上低温加热, 近干时摇动铂皿, 以防溅失, 待氢氟酸驱尽后逐渐升高温度, 继续加热至三氧化硫白烟冒尽, 取下冷却。加入 40 mL~50 mL 热水, 用胶头擦棒压碎残渣使其分散, 加入 1 滴甲基红指示剂溶液(6.1.96), 用氨水(1+1)中和至黄色, 再加入 10 mL 碳酸铵溶液(6.1.42), 搅拌, 然后放入通风橱内电热板上加热至沸并继续微沸 20 min~30 min。用快速滤纸过滤, 以热水充分洗涤, 用胶头擦棒擦洗铂皿, 滤液及洗液收集于 100 mL 容量瓶中, 冷却至室温。用盐酸(1+1)中和至溶液呈微红色, 用水稀释至刻度, 摆匀。在火焰光度计(6.2.16)上, 按仪器使用规程, 在与 6.1.76.2.1 相同的仪器条件下进行测定。在工作曲线(6.1.76.2.1)上分别求出氧化钾和氧化钠的含量( $m_{30}$ )和( $m_{31}$ )。

#### 6.14.3 结果的计算与表示

氧化钾和氧化钠的质量分数  $w_{K_2O}$  和  $w_{Na_2O}$  分别按式(33)和式(34)计算:

$$w_{K_2O} = \frac{m_{30}}{m_{29} \times 1000} \times 100 = \frac{m_{30} \times 0.1}{m_{29}} \quad (33)$$

$$w_{Na_2O} = \frac{m_{31}}{m_{29} \times 1000} \times 100 = \frac{m_{31} \times 0.1}{m_{29}} \quad (34)$$

式中:

$w_{K_2O}$  —— 氧化钾的质量分数, %;

$w_{Na_2O}$  —— 氧化钠的质量分数, %;

$m_{30}$  —— 扣除空白试验值后 100 mL 测定溶液中氧化钾的含量, 单位为毫克(mg);

$m_{31}$  —— 扣除空白试验值后 100 mL 测定溶液中氧化钠的含量, 单位为毫克(mg);

$m_{29}$  —— 试料的质量, 单位为克(g)。

### 6.15 硫化物的测定——碘量法

#### 6.15.1 方法提要

在还原条件下, 试样用盐酸分解, 产生的硫化氢收集于氨性硫酸锌溶液中, 然后用碘量法测定。

如试样中有亚硫酸盐、硫代硫酸盐以及介于硫化物和硫酸盐之间的其他化合物存在时, 将引起测定误差。

#### 6.15.2 分析步骤

使用 6.2.17 规定的仪器装置进行测定。

向 400 mL 烧杯中加入 20 mL 氨性硫酸锌溶液(6.1.44)和 300 mL 水, 按 6.2.17 中仪器装置图将玻璃导气管插入到烧杯中。

称取约 1 g 试样( $m_{32}$ ), 精确至 0.000 1 g, 置于 100 mL 的干燥反应瓶中, 加入 2 g 固体氯化亚锡(6.1.43), 加入 10 mL 水, 轻轻摇动使试样完全分散, 立即按 6.2.17 中仪器装置图连接各部件。

由分液漏斗向反应瓶中加入 20 mL 盐酸(1+1), 迅速关闭活塞, 开动空气泵, 控制气体流量为 100 mL/min~150 mL/min(每秒 4 个~5 个气泡), 将反应瓶的溶液加热煮沸并微沸 4 min~5 min, 停止加热, 继续通气 4 min~5 min。

关闭空气泵, 把插入吸收液内的玻璃导气管作为搅棒, 将溶液冷却至室温, 加入 5.00 mL 碘酸钾标

准滴定溶液( $V_{16}$ , 6.1.84), 在充分搅拌下加入 40 mL 盐酸(1+1), 用硫代硫酸钠标准滴定溶液(6.1.85)滴定至淡黄色, 加入约 2 mL 淀粉溶液(6.1.103), 再继续滴定至蓝色消失( $V_{17}$ )。如果  $V_{17}$  小于 1.5 mL, 用减少一半的试样质量重新试验。建议碘酸钾标准滴定溶液的加入量见表 1。

表 1 建议碘酸钾标准滴定溶液的加入量

硫化物硫含量 %	称样量 g	碘酸钾标准滴定溶液的加入量 mL
0~0.15	1.0	5
0.15~0.2	1.0	5~7
0.2~0.3	1.0	6~10
0.3~0.5	1.0	9~14

### 6.15.3 结果的计算与表示

硫化物硫的质量分数  $w_{S^{2-}}$  按式(35)计算:

$$w_{S^{2-}} = \frac{0.4810 \times [(V_{16} - K_2 \times V_{17}) - (V_{016} - K_2 \times V_{017})]}{m_{32} \times 1000} \times 100 \\ = 0.04810 \times \frac{(V_{16} - K_2 \times V_{17}) - (V_{016} - K_2 \times V_{017})}{m_{32}} \quad \dots\dots\dots (35)$$

式中:

$w_{S^{2-}}$

——硫化物硫的质量分数, %;

$V_{16}$

——加入碘酸钾标准滴定溶液的体积, 单位为毫升(mL);

$V_{17}$

——滴定时消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积, 单位为毫升(mL);

$V_{016}$

——空白试验加入碘酸钾标准滴定溶液的体积, 单位为毫升(mL);

$V_{017}$

——空白试验消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积, 单位为毫升(mL);

$K_2$

——碘酸钾标准滴定溶液与硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积比;

$m_{32}$

——试样的质量, 单位为克(g);

0.4810

——碘酸钾标准滴定溶液对硫的滴定度, 单位为毫克每毫升(mg/mL)。

## 6.16 一氧化锰的测定——高碘酸钾氧化分光光度法(基准法)

### 6.16.1 方法提要

在硫酸介质中, 用磷酸掩蔽三价铁离子的干扰, 用高碘酸钾将锰氧化成高锰酸根, 于波长 530 nm 处测定溶液的吸光度。

### 6.16.2 分析步骤

称取约 0.5 g 试样( $m_{33}$ ), 精确至 0.000 1 g, 置于铂坩埚中, 加入 3 g 碳酸钠-硼砂混合熔剂(6.1.46), 搅拌均匀, 在 950 °C~1 000 °C 下熔融 10 min, 用坩埚钳夹持坩埚旋转, 使熔融物均匀地附于坩埚内壁, 冷却后, 将坩埚放入已盛有 50 mL 硝酸(1+9)及 100 mL 硫酸(5+95)并加热至微沸的 300 mL 烧杯中, 继续保持微沸状态, 直至熔融物全部溶解, 用水洗净坩埚及盖, 用快速滤纸将溶液过滤至 250 mL 容量瓶中, 并用热水洗涤数次。将溶液冷却至室温后, 用水稀释至刻度, 摆匀。

吸取 50.00 mL 上述溶液放入 150 mL 烧杯中, 依次加入 5 mL 磷酸(1+1)、10 mL 硫酸(1+1)和 1 g 高碘酸钾(6.1.47), 加热微沸 30 min 左右至溶液达到最大颜色深度, 冷却至室温后, 移入 100 mL 容量瓶中。

量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。用分光光度计(6.2.14),10 mm 比色皿,以水作参比,于波长 530 nm 处测定溶液的吸光度。在工作曲线(6.1.77.3.1)上求出一氧化锰的含量( $m_{34}$ )。

### 6.16.3 结果的计算与表示

一氧化锰的质量分数  $w_{\text{MnO}}$  按式(36)计算:

式中：

$w_{\text{MnO}}$ ———氧化锰的质量分数, %;

$m_{34}$  ——扣除空白试验值后 100 mL 测定溶液中一氧化锰的含量, 单位为毫克(mg);

$m_{33}$  ——试料的质量,单位为克(g);

5 ——全部试样溶液与所分取试样溶液的体积比。

## 6.17 五氧化二磷的测定——磷钼蓝分光光度法

### 6.17.1 方法提要

在一定的酸性介质中，磷与钼酸铵和抗坏血酸生成蓝色配合物，于波长 730 nm 处测定溶液的吸光度。

### 6.17.2 分析步骤

称取约 0.25 g 试样( $m_{35}$ )，精确至 0.000 1 g，置于铂坩埚中，加入少量水润湿，慢慢加入 3 mL 盐酸、5 滴硫酸(1+1)和约 5 mL 氢氟酸，放入通风橱内低温电热板上加热，近干时摇动坩埚，以防溅失，蒸发至干，再加入约 3 mL 氢氟酸，继续放入通风橱内电热板上蒸发至干。

取下冷却,向经氢氟酸处理后得到的残渣中加入3 g 碳酸钠 硼砂混合溶剂(6.1.46),在950 ℃~1 000 ℃下熔融10 min,用坩埚钳夹持坩埚旋转,使熔融物均匀地附于坩埚内壁,冷却后,将坩埚放入已盛有10 mL 硫酸(1+1)及100 mL 水并加热至微沸的300 mL 烧杯中,继续保持微沸状态,直至熔融物全部溶解,用水洗净坩埚及盖,冷却至室温后,移入250 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。

吸取 50.00 mL 上述试样溶液放入 200 mL 烧杯中(试样溶液的分取量视五氧化二磷的含量而定,如分取试样溶液不足 50 mL,需加水稀释至 50 mL),加入 1 滴对硝基酚指示剂溶液(6.1.102),滴加氢氧化钠溶液(6.1.48)至黄色,再滴加盐酸(1+1)至无色,加入 10 mL 铬酸铵溶液(6.1.49)和 2 mL 抗坏血酸(6.1.50),加热微沸( $1.5 \pm 0.5$ ) min,冷却至室温后,移入 100 mL 容量瓶中,用盐酸(1+10)洗涤烧杯并用盐酸(1+10)稀释至刻度,摇匀。用分光光度计(6.2.14),10 mm 比色皿,以水作参比,于波长 730 nm 处测定溶液的吸光度。在工作曲线(6.1.78.2)上求出五氧化二磷的含量( $m_{36}$ )。

### 6.17.3 结果的计算与表示

五氧化二磷的质量分数  $w_{P_2O_5}$  按式(37)计算:

$$w_{\text{P}_2\text{O}_5} = \frac{m_{36} \times 5}{m_{35} \times 1000} \times 100 = \frac{m_{36} \times 0.5}{m_{35}} \quad \dots \dots \dots \quad (37)$$

式中：

$w_{P_2O_5}$  ——五氧化二磷的质量分数, %;

$m_{36}$  ——扣除空白试验值后 100 mL 溶液中五氧化二磷的含量, 单位为毫克(mg);

$m_{35}$  ——试料的质量,单位为克(g);

5 ——全部试样溶液与所分取试样溶液的体积比。

### 6.18 二氯化碳的测定——碱石棉吸收重量法

### 6.18.1 方法提要

用磷酸分解试样，碳酸盐分解释放出的二氧化碳由不含二氧化碳的气流带入一系列的U形管，先除去硫化氢和水分，然后被碱石棉吸收，通过称量来确定二氧化碳的含量。

### 6.18.2 分析步骤

使用 6.2.18 规定的仪器装置进行测定。

每次测定前,将一个空的反应瓶连接到 6.2.18 所示的仪器装置上,连通 U 形管 9、10、11、12、13。启动抽气泵,控制气体流速为 50 mL/min~100 mL/min(每秒 3 个~5 个气泡),通气 30 min 以上,以除去系统中的二氧化碳和水分。

关闭抽气泵,关闭 U 形管 10、11、12、13 的磨口塞。取下 U 形管 11 和 12 放在平盘上,在天平室恒温 10 min,然后分别称量。

提示：取用 U形管时，应小心避免影响质量、损坏或受伤。进行操作时带防护手套。

称取约 1 g 试样( $m_{37}$ ), 精确至 0.000 1 g, 置于 100 mL 的干燥反应瓶中, 将反应瓶连接到 6.2.18 所示的仪器装置上, 并将已称量的 U 形管 11 和 12 连接到 6.2.18 所示的仪器装置上。启动抽气泵, 控制气体流速为 50 mL/min~100 mL/min(每秒 3 个~5 个气泡)。加入 20 mL 磷酸到分液漏斗 6 中, 小心旋开分液漏斗活塞, 使磷酸滴入反应瓶 4 中, 并留少许磷酸在漏斗中起液封作用, 关闭活塞。打开反应瓶下面的小电炉, 调节电压使电炉丝呈暗红色, 慢慢低温加热使反应瓶中的液体至沸, 并加热微沸 5 min, 关闭电炉, 并继续通气 25 min。

提示：切勿剧烈加热，以防反应瓶中的液体产生倒流现象。

关闭抽气泵,关闭 U 形管 10、11、12、13 的磨口塞。取下 U 形管 11 和 12 放在平盘上,在天平室恒温 10 min,然后分别称量。用每根 U 形管增加的质量( $m_{38}$  和  $m_{39}$ )计算水泥中二氧化碳的含量。

如果第二根 U 形管 12 的质量变化小于 0.000 5 g, 计算时忽略。实际上二氧化碳应全部被第一根 U 形管 11 吸收。

同时进行空白试验。计算时从测定结果中扣除空白试验值( $m_{038}$ )。

### 6.18.3 结果的计算与表示

二氧化碳的质量分数  $w_{\text{CO}_2}$  按式(38)计算:

式中：

$w_{CO_2}$ ——水泥中二氧化碳的质量分数, %;

$m_{38}$  ——吸收后 U 形管 11 增加的质量, 单位为克(g);

$m_{39}$  ——吸收后 U 形管 12 增加的质

$m_{038}$  ——空白试验值,单位为克(g);

$m_{37}$  ——试料的质量,单位为克(g)。

## 6.19 氧化锌的测定——原子吸收分光光度法

### 6.19.1 方法提要

用氢氟酸-高氯酸分解试样,以锶盐消除硅、铝、钛等的干扰,在空气-乙炔火焰中,于波长 213.8 nm 处测定吸光度。

### 6.19.2 分析步骤

直接取用 6.11.2.1 中溶液 C, 用原子吸收分光光度计(6.2.15), 在空气-乙炔火焰中, 用锌元素空心阴极灯, 于波长 213.8 nm 处, 在与 6.1.79.2 相同的仪器条件下测定溶液的吸光度, 在工作曲线(6.1.79.2)上求出氧化锌的浓度( $c_2$ )。

### 6.19.3 结果的计算与表示

氧化锌的质量分数  $w_{\text{ZnO}}$  按式(39)计算:

$$w_{\text{ZnO}} = \frac{c_2 \times 250}{m_{23} \times 10^6} \times 100 = \frac{c_2 \times 250}{m_{23}} \quad \dots \dots \dots \quad (39)$$

式中：

$w_{\text{ZnO}}$ ——氧化锌的质量分数, %;

$c_2$  ——扣除空白试验值后测定溶液中氧化锌的浓度,单位为微克每毫升( $\mu\text{g}/\text{mL}$ );

$m_{23}$  —— 6.11.2.1 中试料的质量, 单位为克(g);

250 ——测定溶液的体积,单位为毫升(mL)。

## 6.20 二氧化硅的测定——氟硅酸钾容量法(代用法)

### 6.20.1 方法提要

在有过量的氟离子、钾离子存在的强酸性溶液中,使硅酸形成氟硅酸钾( $K_2SiF_6$ )沉淀。经过滤、洗涤及中和残余酸后,加入沸水使氟硅酸钾沉淀水解生成等物质的量的氢氟酸。然后以酚酞为指示剂,用氢氧化钠标准滴定溶液进行滴定。

### 6.20.2 分析步骤

从 6.8.2 溶液 B 中吸取 50.00 mL 溶液, 放入 300 mL 塑料杯中, 加入 15 mL 硝酸, 搅拌, 冷却至 30 ℃ 以下。加入氯化钾(6.1.51), 仔细搅拌、压碎大颗粒氯化钾至饱和并有少量氯化钾析出, 然后再加入约 2 g 氯化钾(6.1.51)和 10 mL 氟化钾溶液(6.1.52), 仔细搅拌、压碎大颗粒氯化钾, 使其完全饱和, 并有少量氯化钾析出(此时搅拌, 溶液应该比较浑浊, 如氯化钾析出量不够, 应再补充加入氯化钾, 但氯化钾的析出量不宜过多), 在 10 ℃~26 ℃ 下放置 15 min~20 min, 其间搅拌 1 次。用中速滤纸过滤, 先过滤溶液, 固体氯化钾和沉淀留在杯底, 溶液滤完后用氯化钾溶液(6.1.53)洗涤塑料杯及沉淀, 洗涤过程中使固体氯化钾溶解, 洗液总量不超过 25 mL。将滤纸连同沉淀取下, 置于原塑料杯中, 沿杯壁加入 10 mL 氯化钾-乙醇溶液(6.1.54)及 1 mL 酚酞指示剂溶液(6.1.97), 将滤纸展开, 用氢氧化钠标准滴定溶液(6.1.83)中和未洗尽的酸, 仔细搅动、挤压滤纸并随之擦洗杯壁直至溶液呈红色(过滤、洗涤、中和残余酸的操作应迅速, 以防止氟硅酸钾沉淀的水解)。向杯中加入约 200 mL 沸水(煮沸后用氢氧化钠标准滴定溶液中和至酚酞呈微红色的沸水), 用氢氧化钠标准滴定溶液(6.1.83)滴定至微红色( $V_{18}$ )。

### 6.20.3 结果的计算与表示

二氧化硅的质量分数  $w_{\text{SiO}_2}$  按式(40)计算：

$$w_{\text{SiO}_2} = \frac{T_{\text{SiO}_2} \times (V_{18} - V_{018}) \times 5}{m_{20} \times 1000} \times 100 = \frac{T_{\text{SiO}_2} \times (V_{18} - V_{018}) \times 0.5}{m_{20}} \quad \dots \dots \dots (40)$$

式中：

$w_{\text{SiO}_2}$  ——二氧化硅的质量分数, %;

$T_{\text{SiO}_2}$  —— 氢氧化钠标准滴定溶液对二氧化硅的滴定度, 单位为毫克每毫升(mg/mL);

$V_{19}$  ——滴定时消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);  
 $V_{019}$  ——空白试验消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);  
 $m_{20}$  ——6.8.2中试料的质量,单位为克(g);  
5 ——全部试样溶液与所分取试样溶液的体积比。

## 6.21 三氧化二铁的测定——EDTA 直接滴定法(代用法)

### 6.21.1 方法提要

在 pH 1.8、温度为 60 ℃~70 ℃的溶液中,以碘基水杨酸钠为指示剂,用 EDTA 标准滴定溶液滴定。

### 6.21.2 分析步骤

从 6.7.2.2 溶液 A 或 6.8.2 溶液 B 中吸取 25.00 mL 溶液放入 300 mL 烧杯中,加水稀释至约 100 mL,用氨水(1+1)和盐酸(1+1)调节溶液 pH 值 1.8(用精密 pH 试纸)。将溶液加热至约 70 ℃,加入 10 滴碘基水杨酸钠指示剂溶液(6.1.98),用 EDTA 标准滴定溶液(6.1.81)缓慢地滴定至亮黄色( $V_{19}$ ,终点时溶液温度应不低于 60 ℃,如终点前溶液温度降至近 60 ℃时,应再加热至 65 ℃~70 ℃)。保留此溶液供测定三氧化二铝(6.23 或 6.24)用。

### 6.21.3 结果的计算与表示

三氧化二铁的质量分数  $w_{Fe_2O_3}$  按式(41)计算:

$$w_{Fe_2O_3} = \frac{T_{Fe_2O_3} \times (V_{19} - V_{019}) \times 10}{m_{22} \times 1.000} \times 100 = \frac{T_{Fe_2O_3} \times (V_{19} - V_{019})}{m_{22}} \quad (41)$$

式中:

$w_{Fe_2O_3}$  ——三氧化二铁的质量分数,%;  
 $T_{Fe_2O_3}$  ——EDTA 标准滴定溶液对三氧化二铁的滴定度,单位为毫克每毫升(mg/mL);  
 $V_{19}$  ——滴定时消耗 EDTA 标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);  
 $V_{019}$  ——空白试验消耗 EDTA 标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);  
 $m_{22}$  ——6.7.2.1( $m_{16}$ )或 6.8.2( $m_{20}$ )中试料的质量,单位为克(g);  
10 ——全部试样溶液与所分取试样溶液的体积比。

## 6.22 三氧化二铁的测定——原子吸收分光光度法(代用法)

### 6.22.1 方法提要

分取一定量的试样溶液,以锶盐消除硅、铝、钛等的干扰,在空气-乙炔火焰中,于波长 248.3 nm 处测定吸光度。

### 6.22.2 分析步骤

从 6.11.2.1 溶液 C 中吸取 25.00 mL 溶液放入 100 mL 容量瓶中(试样溶液的分取量及容量瓶的容积视三氧化二铁的含量而定),加入 2 mL 氯化锶溶液(6.1.40)(测定溶液中锶的浓度为 1 mg/mL)。用水稀释至刻度,摇匀。用原子吸收分光光度计(6.2.15),在空气-乙炔火焰中,用铁元素空心阴极灯,于波长 248.3 nm 处,在与 6.1.73.2.2 相同的仪器条件下测定溶液的吸光度,在工作曲线(6.1.73.2.2)上求出三氧化二铁的浓度( $c_3$ )。

### 6.22.3 结果的计算与表示

三氧化二铁的质量分数  $w_{Fe_2O_3}$  按式(42)计算:

$$w_{\text{Fe}_2\text{O}_3} = \frac{c_3 \times 100 \times 10}{m_{23} \times 10^6} \times 100 = \frac{c_3 \times 0.1}{m_{23}} \quad \dots \dots \dots \quad (42)$$

式中：

$w_{\text{Fe}_2\text{O}_3}$  ——三氧化二铁的质量分数, %;

——扣除空白试验值后测定溶液中三氧化二铁的浓度,单位为微克每毫升( $\mu\text{g}/\text{mL}$ );

$m_{23}$  ——6.11.2.1 中试剂的质量,单位为克(g);

100 ——测定溶液的体积,单位为毫升(mL);

10 ——全部试样溶液与所分取试样溶液的体积比。

### 6.23 三氧化二铝的测定——EDTA 直接滴定法(代用法)

### 6.23.1 方法提要

将滴定铁后的溶液的 pH 值调节至 3.0, 在煮沸下以 EDTA-铜和 PAN 为指示剂, 用 EDTA 标准滴定溶液滴定。

### 6.23.2 分析步骤

将 6.21 中测完铁的溶液加水稀释至约 200 mL, 加入 1 滴~2 滴溴酚蓝指示剂溶液(6.1.100), 滴加氨水(1+1)至溶液出现蓝紫色, 再滴加盐酸(1+1)至黄色。加入 15 mL pH 3.0 的缓冲溶液(6.1.38), 加热煮沸并保持微沸 1 min, 加入 10 滴 EDTA-铜溶液(6.1.93)及 2 滴~3 滴 PAN 指示剂溶液(6.1.99), 用 EDTA 标准滴定溶液(6.1.81)滴定至红色消失。继续煮沸, 滴定, 直至溶液经煮沸后红色不再出现并呈稳定的亮黄色为止( $V_{20}$ )。

### 6.23.3 结果的计算与表示

三氧化二铝的质量分数  $w_{\text{Al}_2\text{O}_3}$  按式(43)计算:

$$w_{\text{Al}_2\text{O}_3} = \frac{T_{\text{Al}_2\text{O}_3} \times (V_{20} - V_{020}) \times 10}{m_{22} \times 1000} \times 100 = \frac{T_{\text{Al}_2\text{O}_3} \times (V_{20} - V_{020})}{m_{22}} \quad \dots \dots \dots (43)$$

式中：

$w_{\text{Al}_2\text{O}_3}$  ——三氧化二铝的质量分数, %;

$T_{\text{Al}_2\text{O}_3}$  ——EDTA 标准滴定溶液对三氧化二铝的滴定度, 单位为毫克每毫升(mg/mL);

$V_{20}$  ——滴定时消耗 EDTA 标准滴定溶液的体积, 单位为毫升(mL);

$V_{020}$  ——空白试验消耗 EDTA 标准滴定溶液的体积, 单位为毫升(mL);

$m_{22}$  —— 6.7.2.1( $m_{16}$ )或 6.8.2( $m_{20}$ )中试料的质量,单位为克(g);

10 ——全部试样溶液与所分取试样溶液的体积比。

## 6.24 三氧化二铝的测定——硫酸铜返滴定法(代用法)

### 6.24.1 方法提要

在滴定铁后的溶液中,加入对铝、钛过量的 EDTA 标准滴定溶液,控制溶液 pH 3.8~4.0,以 PAN 为指示剂,用硫酸铜标准滴定溶液返滴定过量的 EDTA。

本法只适用于一氧化锰含量在 0.5% 以下的试样。

### 6.24.2 分析步骤

往 6.21 中测完铁的溶液中加入 EDTA 标准滴定溶液(6.1.81)至过量 10.00 mL~15.00 mL( $V_{21}$ ), 对

铝、钛含量而言),加水稀释至 150 mL~200 mL。将溶液加热至 70 ℃~80 ℃后,在搅拌下滴加氨水(1+1)至溶液的 pH 值在 3.0~3.5 之间(用精密 pH 试纸检验),加入 15 mL pH 4.3 的缓冲溶液(6.1.55),加热煮沸并保持微沸 1 min~2 min,取下稍冷,加入 4~5 滴 PAN 指示剂溶液(6.1.99),用硫酸铜标准滴定溶液(6.1.82)滴定至亮紫色( $V_{22}$ )。

如果  $V_{22}$  小于 10 mL, 增加 EDTA 标准滴定溶液(6.1.81)的加入量重新试验。

### 6.24.3 结果的计算与表示

三氧化二铝的质量分数  $w_{\text{Al}_2\text{O}_3}$  按式(44)计算:

$$w_{\text{Al}_2\text{O}_3} = \frac{T_{\text{Al}_2\text{O}_3} \times (V_{21} - K_1 \times V_{22}) \times 10}{m_{22} \times 1000} \times 100 - 0.64 \times w_{\text{TiO}_2}$$

$$= \frac{T_{\text{Al}_2\text{O}_3} \times (V_{21} - K_1 \times V_{22})}{m_{22}} - 0.64 \times w_{\text{TiO}_2} \quad \dots \dots \dots \quad (44)$$

式中：

$w_{\text{Al}_2\text{O}_3}$  ——三氧化二铝的质量分数, %;

$T_{Al_2O_3}$  ——EDTA 标准滴定溶液对三氧化二铝的滴定度, 单位为毫克每毫升(mg/mL);

$V_{21}$  ——加入 EDTA 标准滴定溶液的体积, 单位为毫升(mL);

$V_{20}$  ——滴定时消耗硫酸铜标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);

$K_1$  ——EDTA 标准滴定溶液与硫酸铜标准滴定溶液的体积比；

$m_{22}$  ——6.7.2.1( $m_{1s}$ )或6.8.2( $m_{20}$ )中试料的质量,单位为克(g);

$w_{\text{TiO}_2}$  ——测得的二氧化钛的质量分数, %;

10 ——全部试样溶液与所分取试样溶液

三氟化钛对三氯化铝的换算系数

#### 五、氯化锰的测定——氯氯化铈络合-EDTA 滴定法(代用法)

### 6.25.1 方法提要

在酸性溶液中加入适量的氟化钾，以抑制硅酸的干扰。然后在 pH 13 以上的强碱性溶液中，以三乙醇胺为掩蔽剂，用钙黄绿素-甲基百里香酚蓝-酚酞混合指示剂，用 EDTA 标准滴定溶液滴定。

### 6.25.2 分析步骤

从 6.8.2 溶液 B 中吸取 25.00 mL 溶液放入 300 mL 烧杯中, 加入 7 mL 氟化钾溶液(6.1.56), 搅匀并放置 2 min 以上。然后加水稀释至约 200 mL。加入 5 mL 三乙醇胺溶液(1+2)及适量的 CMP 混合指示剂(6.1.94), 在搅拌下加入氢氧化钾溶液(6.1.39)至出现绿色荧光后再过量 5 mL~8 mL, 用 EDTA 标准滴定溶液(6.1.81)滴定至绿色荧光完全消失并呈现红色( $V_{23}$ )。

### 6.25.3 结果的计算与表示

氯化钙的质量分数  $w_{CaO}$  按式(45)计算:

$$w_{\text{CaO}} = \frac{T_{\text{CaO}} \times (V_{23} - V_{023}) \times 10}{m_{20} \times 1000} \times 100 = \frac{T_{\text{CaO}} \times (V_{23} - V_{023})}{m_{20}} \quad \dots \dots \dots (45)$$

式中：

$w_{CaO}$ ——氧化钙的质量分数, %;

$T_{\text{CaO}}$ —EDTA 标准滴定溶液对氧化钙的滴定度, 单位为毫克每毫升(mg/mL);

$V_{23}$  ——滴定时消耗 EDTA 标准滴定溶液的体积, 单位为毫升(mL);  
 $V_{023}$  ——空白试验消耗 EDTA 标准滴定溶液的体积, 单位为毫升(mL);  
 $m_{20}$  ——6.8.2 中试料的质量, 单位为克(g);  
10 ——全部试样溶液与所分取试样溶液的体积比。

## 6.26 氧化钙的测定——高锰酸钾滴定法(代用法)

### 6.26.1 方法提要

以氨水将铁、铝、钛等沉淀为氢氧化物, 过滤除去。然后将钙以草酸钙形式沉淀, 过滤和洗涤后, 将草酸钙溶解, 用高锰酸钾标准滴定溶液滴定。

### 6.26.2 分析步骤

称取约 0.3 g 试样( $m_{40}$ ), 精确至 0.000 1 g, 置于铂坩埚中, 盖上坩埚盖, 并留有缝隙, 在 950 ℃~1 000 ℃下灼烧 5 min, 取出坩埚冷却。用玻璃棒仔细压碎块状物, 加入 0.20 g~0.22 g 已磨细的无水碳酸钠(6.1.27), 仔细搅拌均匀。再将坩埚置于 950 ℃~1 000 ℃下灼烧 10 min, 取出坩埚冷却。

将烧结块移入 300 mL 烧杯中, 加入 30 mL~40 mL 水, 盖上表面皿。从杯口慢慢加入 10 mL 盐酸(1+1)及 2 滴~3 滴硝酸, 待反应停止后取下表面皿, 用热盐酸(1+1)清洗坩埚数次, 洗液合并于烧杯中, 加热煮沸使熔块全部溶解, 加水稀释至 150 mL, 煮沸取下, 加入 3 滴~4 滴甲基红指示剂溶液(6.1.96), 搅拌下缓慢滴加氨水(1+1)至溶液呈黄色, 再过量 2 滴~3 滴, 加热微沸 1 min, 加入少许滤纸浆(6.1.111), 静置待氢氧化物下沉后, 趁热用快速滤纸过滤, 并用热硝酸铵溶液(6.1.33)洗涤烧杯及沉淀 8~10 次, 滤液及洗液收集于 500 mL 烧杯中, 弃去沉淀。

提示: 当样品中锰含量较高时, 应用以下方法除去锰。把滤液用盐酸(1+1)调节至甲基红呈红色, 加热蒸发至约 150 mL, 加入 40 mL 溴水(6.1.16)和 10 mL 氨水(1+1), 再煮沸 5 min 以上。静置待氢氧化物下沉后, 用中速滤纸过滤, 用热水洗涤 7 次~8 次, 弃去沉淀。滴加盐酸(1+1)使滤液呈酸性, 煮沸, 使溴完全驱尽, 然后按以下步骤进行操作。

加入 10 mL 盐酸(1+1), 调整溶液体积至约 200 mL(需要时加热浓缩溶液), 加入 30 mL 草酸铵溶液(6.1.57), 煮沸取下, 然后加 2 滴~3 滴甲基红指示剂溶液(6.1.96), 在搅拌下缓慢逐滴加入氨水(1+1), 至溶液呈黄色, 并过量 2 滴~3 滴, 静置(60±5) min, 在最初的 30 min 期间内, 搅拌混合溶液 2 次~3 次。加入少许滤纸浆(6.1.111), 用慢速滤纸过滤, 用热水洗涤沉淀 8 次~10 次(洗涤烧杯和沉淀用水总量不超过 75 mL)。在洗涤时, 洗涤水应该直接绕着滤纸内部以便将沉淀冲下, 然后水流缓缓地直接朝着滤纸中心洗涤, 目的是为了搅动和彻底地清洗沉淀。

提示: 逐滴加入氨水(1+1)时应缓慢进行, 否则生成的草酸钙在过滤时可能有透过滤纸的趋向。当同时进行几个测定时, 下列方法有助于保证缓慢地中和。边搅拌边向第一个烧杯中加入 2 滴~3 滴氨水(1+1), 再向第二个烧杯中加入 2 滴~3 滴氨水(1+1), 依此类推。然后返回来再向第一个烧杯中加 2 滴~3 滴, 直至每个烧杯中的溶液呈黄色, 并过量 2 滴~3 滴。

将沉淀连同滤纸置于原烧杯中, 加入 150 mL~200 mL 热水, 10 mL 硫酸(1+1), 加热至 70 ℃~80 ℃, 搅拌使沉淀溶解, 将滤纸展开, 贴附于烧杯内壁上部, 立即用高锰酸钾标准滴定溶液(6.1.86)滴定至微红色后, 再将滤纸浸入溶液中充分搅拌, 继续滴定至微红色出现并保持 30 s 不消失( $V_{24}$ )。

提示: 当测定空白试验或草酸钙的量很少时, 开始时高锰酸钾( $KMnO_4$ )的氧化作用很慢, 为了加速反应, 在滴定前溶液中加入少许硫酸锰( $MnSO_4$ )。

### 6.26.3 结果的计算与表示

氧化钙的质量分数  $w_{CaO}$  按式(46)计算:

$$w_{\text{CaO}} = \frac{T'_{\text{CaO}} \times (V_{24} - V_{024})}{m_{40} \times 1000} \times 100 = \frac{T'_{\text{CaO}} \times (V_{24} - V_{024}) \times 0.1}{m_{40}} \quad \dots \dots \dots \quad (46)$$

式中：

$w_{\text{CaO}}$ ——氧化钙的质量分数, %;

$T'_{\text{CaO}}$ ——高锰酸钾标准滴定溶液对氧化钙的滴定度,单位为毫克每毫升(mg/mL);

$V_{24}$  ——滴定时消耗高锰酸钾标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);

$V_{024}$  — 空白试验消耗高锰酸钾标准滴定溶液的体积, 单位为毫升(mL);

$m_{40}$  ——试料的质量,单位为克(g)。

### 6.27 氧化镁的测定——EDTA 滴定差减法(代用法)

### 6.27.1 方法提要

在 pH 10 的溶液中,以酒石酸钾钠、三乙醇胺为掩蔽剂,用酸性铬蓝 K-萘酚绿 B 混合指示剂,用 EDTA 标准滴定溶液滴定。

当试样中一氧化锰含量>0.5%时,在盐酸羟胺存在下,测定钙、镁、锰总量,差减法测得氧化镁的含量。

### 6.27.2 分析步骤

### 6.27.2.1 一氧化锰含量 $\leq 0.5\%$ 时, 氧化镁的测定

从 6.7.2.2 溶液 A 或 6.8.2 溶液 B 中吸取 25.00 mL 溶液放入 300 mL 烧杯中, 加水稀释至约 200 mL, 加入 1 mL 酒石酸钾钠溶液(6.1.58), 搅拌, 然后加入 5 mL 三乙醇胺(1+2), 搅拌。加入 25 mL pH 10 缓冲溶液(6.1.59)及适量的酸性铬蓝 K-萘酚绿 B 混合指示剂(6.1.95), 用 EDTA 标准滴定溶液(6.1.81)滴定, 近终点时应缓慢滴定至纯蓝色( $V_{25}$ )。

氧化镁的质量分数  $w_{MgO}$  按式(47)计算:

$$w_{\text{MgO}} = \frac{T_{\text{MgO}} \times [(V_{25} - V_{025}) - (V_{26} - V_{026})] \times 10}{m_{22} \times 1000} \times 100 \\ = \frac{T_{\text{MgO}} \times [(V_{25} - V_{025}) - (V_{26} - V_{026})]}{m_{22}} \quad \dots \dots \dots \quad (47)$$

式中：

$w_{\text{MgO}}$ ——氧化镁的质量分数, %;

$T_{\text{MgO}}$  ——EDTA 标准滴定溶液对氧化镁的滴定度, 单位为毫克每毫升(mg/mL);

$V_{25}$  ——滴定钙、镁总量时消耗 EDTA 标准滴定溶液的体积, 单位为毫升(mL);

$V_{025}$  ——滴定钙、镁总量时空白试验消耗 EDTA 标准滴定溶液的体积, 单位为毫升(mL);

$V_{26}$  ——按 6.10( $V_{13}$ )或 6.25( $V_{23}$ )测定氧化钙时消耗 EDTA 标准滴定溶液的体积, 单位为毫升 (mL);

$V_{026}$  ——按 6.10( $V_{013}$ )或 6.25( $V_{023}$ )测定氧化钙时空白试验消耗 EDTA 标准滴定溶液的体积, 单位为毫升(mL);

$m_{22}$  ——6.7.2.1( $m_{16}$ )或6.8.2( $m_{20}$ )中试料的质量,单位为克(g);

10 ——全部试样溶液与所分取试样溶液的体积比。

#### 6.27.2.2 一氧化锰含量 $>0.5\%$ 时, 氧化镁的测定

除将三乙醇胺(1+2)的加入量改为 10 mL，并在滴定前加入 0.5 g~1 g 盐酸羟胺(6.1.60)外，其余

分析步骤按 6.27.2.1 进行。

氧化镁的质量分数  $w_{\text{MgO}}$  按式(48)计算：

$$w_{\text{MgO}} = \frac{T_{\text{MgO}} \times [(V_{27} - V_{027}) - (V_{26} - V_{026})] \times 10}{m_{22} \times 1000} \times 100 - 0.57 \times w_{\text{MnO}} \\ = \frac{T_{\text{MgO}} \times [(V_{27} - V_{027}) - (V_{26} - V_{026})]}{m_{22}} - 0.57 \times w_{\text{MnO}} \quad \dots \dots \dots \quad (48)$$

式中：

$w_{\text{MgO}}$  —— 氧化镁的质量分数, %;

$T_{\text{MgO}}$  ——EDTA 标准滴定溶液对氯化镁的滴定度, 单位为毫克每毫升(mg/mL);

$V_{27}$  ——滴定钙、镁、锰总量时消耗 EDTA 标准滴定溶液的体积, 单位为毫升(mL);

V<sub>027</sub> ——滴定钙、镁、锰总量时空白试验消耗 EDTA 标准滴定溶液的体积, 单位为毫升(mL);

$V_{26}$  ——按 6.10( $V_{13}$ )或 6.25( $V_{23}$ )测定氧化钙时消耗 EDTA 标准滴定溶液的体积, 单位为毫升 (mL);

$V_{026}$  ——按 6.10( $V_{013}$ )或 6.25( $V_{023}$ )测定氧化钙时空白试验消耗 EDTA 标准滴定溶液的体积, 单位为毫升(mL);

$m_{22}$  ——6.7.2.1( $m_{16}$ )或6.8.2( $m_{20}$ )中试料的质量,单位为克(g);

$w_{MnO}$  ——测得的一氧化锰的质量分数, %;

10 ——全部试样溶液与所分取试样溶液的体积比;

0.57 ——一氧化锰对氧化镁的换算系数。

#### 6.28 硫酸盐三氧化硫的测定——碘量法(代用法)

### 6.28.1 方法提要

试样先经磷酸处理,将硫化物分解除去。再加入氯化亚锡-磷酸溶液并加热,将硫酸盐的硫还原成等物质的量的硫化氢,收集于氨性硫酸锌溶液中,然后用碘量法进行测定。

试样中除硫化物( $S^{2-}$ )和硫酸盐外,还有其他状态的硫存在时,可能对测定造成误差。

### 6.28.2 分析步骤

使用 6.2.17 规定的仪器装置进行测定。

向 400 mL 烧杯中加入 20 mL 氨性硫酸锌溶液(6.1.44)和 300 mL 水,按 6.2.17 中仪器装置图将玻璃导气管插入到烧杯中。

称取约 0.5 g 试样( $m_{41}$ )，精确至 0.000 1 g，置于 100 mL 的干燥反应瓶中，加入 10 mL 磷酸，置于小电炉上加热至沸，并继续在微沸下加热至无大气泡、液面平静、无白烟出现时为止。取下放冷，向反应瓶中加入 10 mL 氯化亚锡-磷酸溶液(6.1.61)，按 6.2.17 中仪器装置图连接各部件。

开动空气泵,控制气体流量为 100 mL/min~150 mL/min(每秒 4 个~5 个气泡),加热煮沸并微沸 15 min,停止加热。

提示：试验结束时反应瓶中的溶液温度较高，注意冷却后再洗涤反应瓶。

关闭空气泵,把插入吸收液内的玻璃导气管作为搅棒,将溶液冷却至室温,加入 10 mL 明胶溶液(6.1.45),加入 15.00 mL 碘酸钾标准滴定溶液( $V_{28}$ , 6.1.84),在充分搅拌下加入 40 mL 盐酸(1+1),用硫代硫酸钠标准滴定溶液(6.1.85)滴定至淡黄色,加入 2 mL 淀粉溶液(6.1.103),继续滴定至蓝色消失( $V_{29}$ )。如果  $V_{29}$  小于 1.5 mL,用减少一半的试样质量重新试验。建议碘酸钾标准滴定溶液的加入量见表 2。

表 2 建议碘酸钾标准滴定溶液的加入量

硫酸盐三氧化硫含量 %	称样量 g	碘酸钾标准滴定溶液加入量 mL
1.5~2.0	0.5	9~12
2.0~2.5	0.5	11~14
2.5~3.0	0.5	13~16
3.0~3.5	0.5	15~18
3.5~4.0	0.5	17~20

### 6.28.3 结果的计算与表示

硫酸盐三氧化硫的质量分数  $w_{\text{SO}_3}$  按式(49)计算:

$$\begin{aligned} w_{\text{SO}_3} &= \frac{1.201 \times [(V_{28} - K_2 \times V_{29}) - (V_{028} - K_2 \times V_{029})]}{m_{41} \times 1000} \times 100 \\ &= 0.1201 \times \frac{(V_{28} - K_2 \times V_{29}) - (V_{028} - K_2 \times V_{029})}{m_{41}} \end{aligned} \quad \dots\dots\dots (49)$$

式中:

- $w_{\text{SO}_3}$  —— 硫酸盐三氧化硫的质量分数, %;
- $V_{28}$  —— 加入碘酸钾标准滴定溶液的体积, 单位为毫升(mL);
- $V_{29}$  —— 滴定时消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积, 单位为毫升(mL);
- $V_{028}$  —— 空白试验加入碘酸钾标准滴定溶液的体积, 单位为毫升(mL);
- $V_{029}$  —— 空白试验消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积, 单位为毫升(mL);
- $K_2$  —— 碘酸钾标准滴定溶液与硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积比;
- $m_{41}$  —— 试样的质量, 单位为克(g);
- 1.201 —— 碘酸钾标准滴定溶液对三氧化硫的滴定度, 单位为毫克每毫升(mg/mL)。

## 6.29 硫酸盐三氧化硫的测定——库仑滴定法(代用法)

### 6.29.1 方法提要

试样经甲酸处理, 将硫化物分解除去。在催化剂的作用下, 于空气流中燃烧分解, 试样中硫生成二氧化硫并被碘化钾溶液吸收, 以电解碘化钾溶液所产生的碘进行滴定。

试样中含有大量的硫化物( $\text{S}^{2-}$ )或其他状态的硫时, 硫化物或其他状态的硫可能未完全被甲酸所分解, 将给测定结果造成正误差, 如掺入大量矿渣的水泥。

### 6.29.2 分析步骤

使用库仑积分测硫仪(6.2.20)进行测定, 将管式高温炉升温并控制在  $1150^{\circ}\text{C} \sim 1200^{\circ}\text{C}$ 。

开动供气泵和抽气泵并将抽气流量调节到约  $1000 \text{ mL/min}$ 。在抽气下, 将约  $200 \text{ mL} \sim 300 \text{ mL}$  电解液(6.1.64)加入电解池内(电解液的加入量按仪器说明书要求加入), 开动磁力搅拌器。

调节电位平衡: 在瓷舟中放入少量含一定硫的试样, 并盖一薄层五氧化二钒(6.1.63), 将瓷舟置于一稍大的石英舟上, 送进炉内, 库仑滴定随即开始。如果试验结束后库仑积分器的显示值为零, 应再次调节直至显示值不为零为止。

称取( $0.05 \pm 0.01$ )g 试样( $m_{42}$ ), 精确至  $0.0001 \text{ g}$ , 将试样均匀地平铺于瓷舟中, 慢慢滴加 4 滴 ~

5滴甲酸(1+1),用拉细的玻璃棒沿舟方向搅拌几次,使试样完全被甲酸润湿,再用2滴~3滴甲酸(1+1)将玻璃棒上沾有的少量试样冲洗于瓷舟中,将瓷舟放在电炉上,控制电炉丝呈暗红色,低温加热并烤干,防止溅失,再升高温度加热3 min~5 min。取下冷却后在试料上覆盖一薄层五氧化二钒(6.1.63),将瓷舟置于石英舟上,送进炉内,库仑滴定随即开始,试验结束后,库仑积分器显示出硫的毫克数( $m_{43}$ )。并用有证标准样品/标准物质进行校正。

### 6.29.3 结果的计算与表示

硫酸盐三氧化硫的质量分数  $w_{SO_3}$  按式(50)计算:

式中：

$w_{\text{SO}_3}$  ——硫酸盐三氧化硫的质量分数, %;

$m_{43}$  ——库仑积分器上显示的硫的质量,单位为毫克(mg);

$m_{043}$  ——空白试验库仑积分器上显示的硫的质量,单位为毫克(mg);

$m_{42}$  ——试料的质量,单位为克(g);

### 2.50 ——硫对三氧化硫的换算系数。

### 6.30 硫酸盐三氧化硫的测定——离子交换法(代用法)

### 6.30.1 方法提要

在水介质中,用氢型阳离子交换树脂对水泥中的硫酸钙进行两次静态交换,生成等物质的量的氢离子,以酚酞为指示剂,用氢氧化钠标准滴定溶液滴定。

本方法只作为企业生产控制用,只适用于掺加天然石膏的水泥,不适用于掺加工业副产石膏的水泥以及水泥生料,试样中的氟、氯、磷元素给测定结果造成正误差。

### 6.30.2 分析步骤

称取约 0.2 g 试样( $m_{44}$ )，精确至 0.000 1 g，置于已放有 5 g 树脂(6.1.62)、10 mL 热水及一根磁力搅拌子的 150 mL 烧杯中，摇动烧杯使试样分散。然后加入 40 mL 沸水，立即置于磁力搅拌器(6.2.13)上，加热搅拌 10 min。取下，以快速滤纸过滤，用热水洗涤烧杯和滤纸上的树脂 4 次~5 次，滤液及洗液收集于已放有 2 g 树脂(6.1.62)及一根磁力搅拌子的 150 mL 烧杯中(此时溶液体积在 100 mL 左右)。将烧杯再置于磁力搅拌器(6.2.13)上，搅拌 3 min。取下，以快速滤纸将溶液过滤于 300 mL 烧杯中，用热水洗涤烧杯和滤纸上的树脂 5 次~6 次。

向溶液中加入 5 滴~6 滴酚酞指示剂溶液(6.1.97),用氢氧化钠标准滴定溶液(6.1.87)滴定至微红色( $V_{30}$ )。

保存滤纸上的树脂，可以回收处理后再利用。

### 6.30.3 结果的计算与表示

硫酸盐三氧化硫的质量分数  $w_{SO_3}$  按式(51)计算:

$$w_{\text{SO}_3} = \frac{T'_{\text{SO}_3} \times (V_{30} - V_{030})}{m_{44} \times 1000} \times 100 = \frac{T'_{\text{SO}_3} \times (V_{30} - V_{030}) \times 0.1}{m_{44}} \quad \dots \dots \dots (51)$$

式中：

$w_{\text{SO}_3}$  —— 硫酸盐三氧化硫的质量分数, %;

$T'_{\text{SO}_3}$  —— 氢氧化钠标准滴定溶液对三氧化硫的滴定度, 单位为毫克每毫升(mg/mL);

$V_{30}$  ——滴定时消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);  
 $V_{030}$  ——空白试验消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);  
 $m_{44}$  ——试料的质量,单位为克(g)。

### 6.31 氯离子的测定——(自动)电位滴定法(代用法)

### 6.31.1 方法提要

用硝酸分解试样。加入氯离子标准溶液，提高检测灵敏度。然后加入过氧化氢以氧化共存的干扰组分，并加热溶液。冷却到室温，用氯离子电位滴定装置测量溶液的电位，用硝酸银标准滴定溶液滴定。

### 6.31.2 分析步骤

称取约 5 g 试样( $m_{45}$ ), 精确至 0.000 1 g, 置于 250 mL 干烧杯中, 加入 20 mL 水, 搅拌使试样完全分散, 然后在搅拌下加入 25 mL 硝酸(1+1), 加水稀释至 100 mL。加入 2.00 mL 氯离子标准溶液(6.1.88)和 2 mL 过氧化氢(6.1.9), 盖上表面皿, 加热煮沸, 微沸 1 min~2 min。冷却至室温, 用水冲洗表面皿和玻璃棒, 并从烧杯中取出玻璃棒, 放入一根磁力搅拌棒。把烧杯放在磁力搅拌器(6.2.13)上, 用氯离子电位滴定装置(6.2.22)测量溶液的电位, 在溶液中插入氯离子电极(6.2.23)和甘汞电极(6.2.24), 开始搅拌。用硝酸银标准滴定溶液(6.1.89)逐渐滴定, 化学计量点前后, 每次滴加 0.10 mL 硝酸银标准滴定溶液(6.1.89), 记录滴定管读数和对应的毫伏计读数。计量点前, 毫伏计读数变化越来越大; 过计量点后, 每滴加一次溶液, 变化又将减小。继续滴定至毫伏计读数变化不大时为止。用二次微商法计算或氯离子电位滴定装置(6.2.22)计算出消耗的硝酸银标准滴定溶液的体积( $V_{31}$ )。二次微商法的计算参见附录 A。

### 6.31.3 空自试验

吸取 2.00 mL 氯离子标准溶液(6.1.88)放入 250 mL 烧杯中,加水稀释至 100 mL。加入 2 mL 硝酸(1+1),和 2 mL 过氧化氢(6.1.9)。盖上表面皿,加热煮沸,微沸 1 min~2 min。冷却至室温。以下按 6.31.2 用硝酸银标准溶液滴定( $V_{034}$ )。

#### 6.31.4 结果的表示和计算

氯离子的质量分数  $w_{\text{Cl}^-}$  按式(52)计算:

$$w_{\text{Cl}^-} = \frac{T_{\text{Cl}^-} \times (V_{31} - V_{031})}{m_{45} \times 1000} \times 100 = \frac{T_{\text{Cl}^-} \times (V_{31} - V_{031}) \times 0.1}{m_{45}} \quad \dots \dots \dots (52)$$

式中：

$w_{Cl^-}$ ——氯离子的质量分数, %;

$T_{\text{Cl}^-}$ ——硝酸银标准滴定溶液对氯离子的滴定度,单位为毫克每毫升(mg/mL);

$V_{31}$  ——滴定时消耗硝酸银标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);

$V_{031}$  ——滴定空白时消耗硝酸银标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);

$m_{45}$  ——试料的质量,单位为克(g)。

### 6.32 氯离子的测定——离子色谱法(代用法)

### 6.32.1 方法提要

用硝酸分解试样。试样溶液进入离子交换树脂为固定相的离子色谱柱，经适当的淋洗液洗脱，被测阴离子由于其在色谱柱上的保留特性不同而分离，再流经自再生电解抑制器时，由抑制器扣除淋洗液背景电导，增加被测离子的电导响应值，最后通过电导检测器检测，检测氯离子色谱峰的峰面积或峰高。

### 6.32.2 分析步骤

称取约 1 g 试样( $m_{46}$ )，精确至 0.000 1 g，置于 100 mL 干烧杯中，加入 30 mL 水，搅拌使试样完全分散，然后在搅拌下加入 0.5 mL 硝酸，加入 30 mL 水，加热煮沸，微沸 1 min~2 min。用快速滤纸过滤，滤液收集于 100 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

碳酸盐淋洗液参考色谱条件及色谱图参见附录 B。

将空白溶液和试样溶液注入离子色谱中(6.2.29)分离,得到色谱图,测定所得色谱峰的峰面积或峰高。在工作曲线(6.1.90.3)上求出氯离子的浓度( $c_4$ )。

### 6.32.3 结果的计算与表示

氯离子的质量分数  $w_{\text{Cl}^-}$  按式(53)计算：

式中：

$\omega_{\text{Cl}^-}$  — 氯离子的质量分数, %;

c<sub>4</sub> ——扣除空白试验值后测定溶液中氯离子的浓度,单位为毫克每毫升(mg/mL);

$m_{46}$  ——试料的质量,单位为克(g);

100 ——试样溶液的体积,单位为毫升(mL)。

### 6.33 氧化钾和氧化钠的测定——原子吸收分光光度法(代用法)

### 6.33.1 方法提要

用氢氟酸-高氯酸分解试样,以锶盐消除硅、铝、钛等的干扰,在空气-乙炔火焰中,分别于波长766.5 nm处和波长 589.0 nm 处测定氧化钾和氧化钠的吸光度。

### 6.33.2 分析步骤

直接取用 6.11.2.1 中溶液 C, 用原子吸收分光光度计(6.2.15), 在空气-乙炔火焰中, 分别用钾元素空心阴极灯于波长 766.5 nm 处和钠元素空心阴极灯于波长 589.0 nm 处, 在与 6.1.76.2.2 相同的仪器条件下测定溶液的吸光度, 在工作曲线(6.1.76.2.2)上求出氧化钾的浓度( $c_5$ ) 和氧化钠的浓度( $c_6$ )。

### 6.33.3 结果的计算与表示

氧化钾和氧化钠的质量分数  $w_{K_2O}$  和  $w_{Na_2O}$  分别按式(54)和式(55)计算：

$$w_{K_2O} = \frac{c_5 \times 250}{m_{23} \times 10^6} \times 100 = \frac{c_5 \times 0.025}{m_{23}} \quad \dots \dots \dots \quad (54)$$

$$w_{\text{Na}_2\text{O}} = \frac{c_6 \times 250}{m_{23} \times 10^6} \times 100 = \frac{c_6 \times 0.025}{m_{23}} \quad \dots \dots \dots \quad (55)$$

式中：

$w_{K_2O}$  —— 氧化钾的质量分数, %;

$w_{\text{Na}_2\text{O}}$  —— 氧化钠的质量分数, %;

c<sub>5</sub> ——扣除空白试验值后测定溶液中氯化钾的浓度,单位为微克每毫升( $\mu\text{g}/\text{mL}$ );

—扣除空白试验值后测定溶液中氯化钠的浓度，单位为微克每毫升( $\mu\text{g}/\text{mL}$ )；

$m_{23}$  ——6.11.2.1 中试料的质量,单位为克(g);

250 ——测定溶液的体积,单位为毫升(mL)。

### 6.34 一氧化锰的测定——原子吸收分光光度法(代用法)

### 6.34.1 方法提要

用氢氟酸-高氯酸分解试样,以锶盐消除硅、铝、钛等的干扰,在空气-乙炔火焰中,于波长 279.5 nm 处测定吸光度。

### 6.34.2 分析步骤

直接取用 6.11.2.1 中溶液 C, 用原子吸收分光光度计(6.2.15), 在空气-乙炔火焰中, 用锰元素空心阴极灯, 于波长 279.5 nm 处, 在与 6.1.77.3.2 相同的仪器条件下测定溶液的吸光度, 在工作曲线(6.1.77.3.2)上求出一氧化锰的浓度( $c_7$ )。

### 6.34.3 结果的计算与表示

一氧化锰的质量分数  $w_{MnO}$  按式(56)计算:

$$w_{\text{MnO}} = \frac{c_7 \times 250}{m_{23} \times 10^6} \times 100 = \frac{c_7 \times 0.025}{m_{23}} \quad \dots \dots \dots \quad (56)$$

式中：

$w_{\text{MnO}}$ ——氧化锰的质量分数, %;

c<sub>7</sub> ——扣除空白试验值后测定溶液中一氧化锰的浓度,单位为微克每毫升( $\mu\text{g}/\text{mL}$ );

$m_{23}$  —— 6.11.2.1 中试料的质量, 单位为克(g);

250 —— 测定溶液的体积, 单位为毫升(mL)

### 6.35 氟离子的测定——离子选择电极法

### 6.35.1 方法提要

在 pH 6.0 的总离子强度配位缓冲溶液的存在下,以氟离子选择电极作指示电极,饱和氯化钾甘汞电极作参比电极,用离子计或酸度计测量含氟离子溶液的电极电位。

### 6.35.2 分析步骤

称取约 0.2 g 试样( $m_{47}$ )，精确至 0.000 1 g，置于 100 mL 干烧杯中，加入 10 mL 水使试样分散，在搅拌下加入 5 mL 盐酸(1+1)，加热煮沸并继续微沸 1 min~2 min。用快速滤纸过滤，用热水洗涤 5 次~6 次，冷却至室温。加入 2 滴~3 滴溴酚蓝指示剂溶液(6.1.100)，用盐酸(1+1)和氢氧化钠溶液(6.1.48)调节溶液酸度，使溶液颜色刚由蓝色变为黄色(应防止氢氧化铝沉淀生成)，然后移入 100 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

吸取 10.00 mL 上述溶液放入 50 mL 干烧杯中,加入 10.00 mL pH 6.0 的总离子强度配位缓冲溶液(6.1.65),放入一根搅拌子,将烧杯置于磁力搅拌器(6.2.13)上,在溶液中插入氟离子电极(6.2.26)和饱和氯化钾甘汞电极(6.2.24),搅拌 2 min 后,停止搅拌 30 s,用离子计或酸度计(6.2.25)测量溶液的平衡电位,用回归方程计算或在工作曲线上(6.1.91.2)求出氟离子的浓度( $c_8$ )。

### 6.35.3 结果的计算与表示

氟离子的质量分数  $w_{F^-}$  按式(57)计算:

式中：

$w_{F^-}$  —— 氟离子的质量分数, %;

c<sub>8</sub> ——扣除空白试验值后测定溶液中氟离子的浓度,单位为毫克每毫升(mg/mL);

$m_{47}$  ——试料的质量,单位为克(g);

100 ——试样溶液的总体积,单位为毫升(mL)。

### 6.36 游离氧化钙的测定——甘油法(代用法)

### 6.36.1 方法提要

在加热搅拌下,以硝酸锶为催化剂,使试样中的游离氧化钙与甘油作用生成弱碱性的甘油钙,以酚酞为指示剂,用苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液滴定。

### 6.36.2 分析步骤

称取约 0.5 g 试样( $m_{48}$ ), 精确至 0.000 1 g, 置于 250 mL 干燥的锥形瓶中, 加入 30 mL 甘油-无水乙醇溶液(6.1.67), 加入 1 g 硝酸锶(6.1.68), 放入一根干燥的搅拌子, 装上冷凝管, 置于游离氧化钙测定仪(6.2.27)上, 以适当的速度搅拌溶液, 同时升温并加热煮沸, 在搅拌下微沸 10 min 后, 取下锥形瓶, 立即用苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液(6.1.92)滴定至微红色消失。再装上冷凝管, 继续在搅拌下煮沸至红色出现, 再取下滴定。如此反复操作, 直至在加热 10 min 后不出现红色为止( $V_{32}$ )。

### 6.36.3 结果的计算与表示

游离氧化钙的质量分数  $\omega_{\text{CaO}}$  按式(58)计算：

$$w_{\text{CaO}} = \frac{T''_{\text{CaO}} \times V_{32}}{m_{48} \times 1000} \times 100 = \frac{T''_{\text{CaO}} \times V_{32} \times 0.1}{m_{48}} \quad (58)$$

式中：

$w_{\text{fCaO}}$ —游离氧化钙的质量分数, %;

$T'$ <sub>CaO</sub> —— 荚甲酸-无水乙醇标准滴定溶液对氧化钙的滴定度, 单位为毫克每毫升(mg/mL);

V<sub>32</sub> ——滴定时消耗苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液的总体积,单位为毫升(mL);

$m_{48}$  —— 试料的质量, 单位为克(g)。

### 6.37 游离氧化钙的测定——乙二醇法(代用法)

### 6.37.1 方法提要

在加热搅拌下,使试样中的游离氧化钙与乙二醇作用生成弱碱性的乙二醇钙,以酚酞为指示剂,用苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液滴定。

### 6.37.2 分析步骤

称取约 0.5 g 试样( $m_{49}$ )，精确至 0.000 1 g，置于 250 mL 干燥的锥形瓶中，加入 30 mL 乙二醇-乙醇溶液(6.1.69)，放入一根干燥的搅拌子，装上冷凝管，置于游离氧化钙测定仪(6.2.27)上，以适当的速度搅拌溶液，同时升温并加热煮沸，当冷凝下的乙醇开始连续滴下时，继续在搅拌下加热微沸 5 min，取下锥形瓶，立即用苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液(6.1.92)滴定至微红色消失( $V_{33}$ )。

### 6.37.3 结果的计算与表示

游离氧化钙的质量分数  $w_{\text{CaO}}$  按式(59)计算:

$$w_{\text{fCaO}} = \frac{T''_{\text{CaO}} \times V_{33}}{m_{49} \times 1000} \times 100 = \frac{T''_{\text{CaO}} \times V_{33} \times 0.1}{m_{49}} \quad \dots \dots \dots \quad (59)$$

式中：

$w_{f\text{CaO}}$  ——游离氧化钙的质量分数, %;

$T''_{\text{CaO}}$  ——苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液对氧化钙的滴定度,单位为毫克每毫升(mg/mL);

$V_{33}$  ——滴定时消耗苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);

$m_{49}$  ——试料的质量,单位为克(g)。

### 6.38 游离氧化钙的测定——乙二醇萃取-EDTA 滴定法(代用法)

### 6.38.1 方法提要

在加热搅拌下,使试样中的游离氧化钙与乙二醇作用生成弱碱性的乙二醇钙,过滤后在 pH 13 以上的强碱性溶液中,以三乙醇胺为掩蔽剂,用钙黄绿素-甲基百里香酚蓝-酚酞混合指示剂,用 EDTA 标准滴定溶液滴定。

### 6.38.2 分析步骤

称取约 0.5 g 试样( $m_{50}$ ), 精确至 0.000 1 g, 置于 250 mL 干燥的锥形瓶中, 加入 10 mL 无水乙醇(6.1.13)和 20 mL 乙二醇(6.1.15), 放入一根干燥的搅拌子, 装上冷凝管, 置于游离氧化钙测定仪(6.2.27)上, 以适当的速度搅拌溶液, 同时升温并加热煮沸, 当冷凝下的乙醇开始连续滴下时, 继续在搅拌下加热微沸 5 min, 取下锥形瓶, 用装有真空抽气装置的玻璃砂芯漏斗(6.2.28)或快速滤纸将试样溶液趁热过滤到 250 mL 抽滤瓶中, 用无水乙醇(6.1.13)洗涤锥形瓶和沉淀 3 次~4 次。在抽滤瓶中加入 50 mL 水和 5 mL 盐酸(1+1), 摆匀, 加入 5 mL 三乙醇胺溶液(1+2)及适量的 CMP 混合指示剂(6.1.94), 在摇动下加入氢氧化钾溶液(6.1.39)至出现绿色荧光后再过量 5 mL~8 mL, 用 EDTA 标准滴定溶液(6.1.81)滴定至绿色荧光完全消失并呈现红色( $V_{34}$ )。

### 6.38.3 结果的计算与表示

游离氧化钙的质量分数  $w_{f\text{CaO}}$  按式(60)计算:

$$w_{\text{fCaO}} = \frac{T_{\text{CaO}} \times V_{34}}{m_{50} \times 1000} \times 100 = \frac{T_{\text{CaO}} \times V_{34} \times 0.1}{m_{50}} \quad \dots \dots \dots \quad (60)$$

式中：

$w_{f\text{CaO}}$ ——氧化钙的质量分数, %;

$T_{CaO}$  ——EDTA 标准滴定溶液对氧化钙的滴定度, 单位为毫克每毫升(mg/mL);

$V_{34}$  ——滴定时消耗 EDTA 标准滴定溶液的体积, 单位为毫升(mL);

$m_{50}$  ——试料的质量,单位为克(g)。

### 6.39 矿渣硅酸盐水泥烧失量的测定——校正法(代用法)

### 6.39.1 方法提要

试样在(950±25)℃的高温炉中灼烧,由于试样中硫化物的氧化而引起试料质量的增加,通过测定灼烧前和灼烧后硫化物含量的减少来校正此类水泥的烧失量。

### 6.39.2 分析步骤

实测的烧失量的分析步骤按 6.4.2 进行。

灼烧后试料中硫化物的质量分数可按以下两种方法测定。

#### 方法一、用灼烧后的全部试料测定

仔细地将灼烧后的试料全部转移至 100 mL 反应瓶中, 用水洗涤, 用平头玻璃棒压碎试料, 以下操作按 6.15 步骤测定硫化物的质量分数。

#### 方法二、称取约 0.5 g 灼烧后的试料测定

将灼烧后的试料压碎搅匀, 称取约 0.5 g 灼烧后的试料( $m_{51}$ ), 以下操作按 6.15 步骤测定硫化物的质量分数。

按 6.15 步骤测定未灼烧水泥试样中硫化物的质量分数  $w_4$ 。

### 6.39.3 结果的计算与表示

#### 6.39.3.1 实测的烧失量质量分数的计算

实际测定的烧失量的质量分数  $w_{LOI}$  按式(19)计算。

#### 6.39.3.2 灼烧后试料中硫化物质量分数的计算

按方法一, 以水泥基表示灼烧后试料中硫化物的质量分数  $w_5$  按 6.15 式(35)计算, 试样质量按  $m_9$ 。

按方法二, 以灼烧基表示的灼烧后试料中硫化物的质量分数  $w_6$  按 6.15 式(35)计算, 试样质量按  $m_{51}$ 。将灼烧基换算为水泥基表示的灼烧后试料中硫化物的质量分数  $w_5$  按式(61)计算:

$$w_5 = w_6 \times \frac{100 - w_{LOI}}{100} \quad \dots \dots \dots \quad (61)$$

式中:

$w_5$  ——以水泥基表示灼烧后试料中硫化物的质量分数, %;

$w_6$  ——以灼烧基表示灼烧后试料中硫化物的质量分数, %;

$w_{LOI}$  ——实际测定的烧失量的质量分数, %。

#### 6.39.3.3 烧失量的校正计算

根据灼烧前和灼烧后硫化物含量的变化, 矿渣硅酸盐水泥在灼烧过程中由于硫化物氧化引起烧失量的误差可按式(62)进行校正:

$$w''_{LOI} = w_{LOI} + 2 \times (w_4 - w_5) \quad \dots \dots \dots \quad (62)$$

式中:

$w''_{LOI}$  ——校正后烧失量的质量分数, %;

$w_{LOI}$  ——实际测定的烧失量的质量分数, %;

$w_4$  ——未灼烧水泥试样中硫化物的质量分数, %;

$w_5$  ——以水泥基表示灼烧后试料中硫化物的质量分数, %;

2 —— $S^{2-}$  氧化为  $SO_4^{2-}$  时增加的氧与硫的摩尔质量比, 即  $(4 \times 16)/32 = 2$ 。

### 6.40 硅酸盐水泥生料全硫的测定

分析步骤按 GB/T 5762 进行, 硅酸盐水泥生料全硫的结果以三氧化硫计。

#### 6.41 水泥化学分析方法测定结果的重复性限和再现性限

化学分析方法测定结果的重复性限和再现性限见表 3。

表 3 化学分析方法测定结果的重复性限和再现性限

成分	测定方法	含量范围 %	重复性限 %	再现性限 %
LOI(烧失量)	灼烧差减法		0.15	0.25
LOI(矿渣硅酸盐水泥烧失量,基准法)	校正法		0.20	0.30
SO <sub>3</sub> (硫酸盐三氧化硫,基准法)	硫酸钡重量法	≤1% >1%	0.10 0.15	0.15 0.20
IR(不溶物)	盐酸-氢氧化钠处理	≤0.50% 0.50%<不溶物≤2% >2%	0.10 0.10 0.15	0.10 0.15 0.20
SiO <sub>2</sub> (二氧化硅,基准法)	氯化铵重量法		0.15	0.20
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (三氧化二铁,基准法)	邻菲罗啉分光光度法	≤0.50% 0.50%<Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ≤5% >5%	0.10 0.15 0.20	0.15 0.20 0.30
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (三氧化二铝,基准法)	EDTA 直接滴定铁铝含量		0.20	0.30
CaO(氧化钙,基准法)	EDTA 滴定法		0.25	0.40
MgO(氧化镁,基准法)	原子吸收分光光度法		0.15	0.25
TiO <sub>2</sub> (二氧化钛)	二安替比林甲烷分光光度法		0.05	0.10
Cl <sup>-</sup> (氯离子,基准法)	硫氰酸铵容量法	≤0.10% >0.10%	0.005 0.010	0.010 0.015
K <sub>2</sub> O(氧化钾,基准法)	火焰光度法		0.10	0.15
Na <sub>2</sub> O(氧化钠,基准法)	火焰光度法		0.05	0.10
S <sup>2-</sup> (硫化物)	碘量法		0.03	0.05
MnO(一氧化锰,基准法)	高碘酸钾氧化分光光度法		0.05	0.10
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (五氧化二磷)	磷钼蓝分光光度法		0.05	0.10
CO <sub>2</sub> (二氧化碳)	碱石棉吸收重量法	≤5% >5%	0.20 0.30	0.35 0.45
ZnO(氧化锌)	原子吸收分光光度法		0.03	0.05
SiO <sub>2</sub> (二氧化硅,代用法)	氟硅酸钾容量法		0.20	0.30
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (三氧化二铁,代用法)	EDTA 直接滴定法 原子吸收分光光度法	≤0.50% 0.50%<Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ≤5% >5%	0.10 0.15 0.20	0.15 0.20 0.30
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (三氧化二铝,代用法)	EDTA 直接滴定法 硫酸铜返滴定法		0.20	0.30
CaO(氧化钙,代用法)	氢氧化钠熔样-EDTA 滴定法 高锰酸钾滴定法		0.25	0.40
MgO(氧化镁,代用法)	EDTA 滴定差减法	≤2% >2%	0.15 0.20	0.25 0.30

表 3 (续)

成分	测定方法	含量范围 %	重复性限 %	再现性限 %
SO <sub>3</sub> (硫酸盐三氧化硫,代用法)	离子交换法 碘量法 库仑滴定法		0.15	0.20
Cl <sup>-</sup> (氯离子,代用法)	自动电位滴定法 离子色谱法	≤0.10% >0.10%	0.005 0.010	0.010 0.015
K <sub>2</sub> O(氧化钾,代用法)	原子吸收分光光度法		0.10	0.15
Na <sub>2</sub> O(氧化钠,代用法)	原子吸收分光光度法		0.05	0.10
MnO(一氧化锰,代用法)	原子吸收分光光度法		0.05	0.10
F <sup>-</sup> (氟离子)	离子选择电极法		0.05	0.10
fCaO(游离氧化钙,代用法)	甘油酒精法 乙二醇法 乙二醇萃取-EDTA 滴定法	≤2% >2%	0.15 0.20	0.20 0.30
LOI(矿渣硅酸盐水泥烧失量,代用法)	校正法		0.20	0.30

## 7 X 射线荧光分析方法

### 7.1 方法提要

X 射线荧光分析方法(XRF)测定 SiO<sub>2</sub>、Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、CaO、MgO、SO<sub>3</sub>、K<sub>2</sub>O、Na<sub>2</sub>O、TiO<sub>2</sub>、Cl<sup>-</sup>、P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 和 SrO 等成分。在玻璃熔片或压片上测量待测元素特征 X 射线的强度,根据校准曲线或校正方程来分析,计算出待测成分的含量。如果元素间的效应显著影响校准精度,需进行元素间干扰效应校正。该方法是基于熔融样片或压片,使用标准样品/标准物质进行分析确认其技术指标,则分析结果认为同等有效。

### 7.2 试剂

#### 7.2.1 纯试剂

所用试剂应不低于分析纯,尽可能使用纯的氧化物或碳酸盐,除了不能形成稳定的氧化物或碳酸盐的元素,如硫、氯、溴和磷等,但需要保证准确的化学计量。

制备熔片时称量的试剂应无水(或对水分进行校正),氧化物应不含二氧化碳,应知道试剂的氧化态。用规定的程序来保证正确的氧化态。

用于制备校准标准熔片的试剂应该是纯的氧化物或碳酸盐,其纯度应不低于 99.95%(不含水分和二氧化碳)。

所使用试剂的组成应该是已知化学计量的,为此在使用前应进行如下处理:

a) 二氧化硅(SiO<sub>2</sub>)、氧化铝(Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)和氧化镁(MgO)的烧失量测定步骤如下:

- 1) 灼烧试剂,如在(1 175±25)℃或 950 ℃~1 000 ℃温度下灼烧 2 h。
- 2) 在干燥器中冷却至室温后使用。
- 3) 依据烧失量,称量适宜质量的未灼烧试剂制备熔片。

- b) 三氧化二铁( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ )、氧化钛( $\text{TiO}_2$ )进行如下干燥:
  - 1) 灼烧试剂,如在(950±25)℃温度下灼烧1 h。
  - 2) 在干燥器中冷却至室温后使用。
- c) 碳酸钙( $\text{CaCO}_3$ )、碳酸锶( $\text{SrCO}_3$ )、碳酸钾( $\text{K}_2\text{CO}_3$ )、碳酸钠( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ )和磷酸二氢钾( $\text{KH}_2\text{PO}_4$ )进行如下干燥:
  - 1) 干燥试剂,如在105℃~110℃温度下烘干2 h。
  - 2) 在干燥器中冷却至室温后使用。

## 7.2.2 熔剂

### 7.2.2.1 熔剂的选择

XRF熔样制片法的优点之一是有多种熔剂可供选择。对于一个给定的校准程序,应始终使用相同的熔剂。通常用于水泥分析的熔剂:质量分数67%四硼酸锂( $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7$ )+33%偏硼酸锂( $\text{LiBO}_2$ )、100%四硼酸锂( $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7$ )或它们的其他比例的混合物。

预先熔融熔剂的优点是水分含量低。已经证明减小熔剂颗粒粒度能改善在给定温度下的熔融状况。

### 7.2.2.2 熔融

在确定的条件下应使试样全部被熔剂熔解,而且在熔样制片过程中不应溢出。

### 7.2.2.3 熔剂的纯度

熔剂相对于被测元素应无杂质,但应对每批试剂进行检验。当更换试剂批次时,应制作玻璃熔片进行检查(7.5.4)。

### 7.2.2.4 熔剂中的水分

预先熔融过的熔剂的烧失量质量分数不应超过0.50%。如果熔剂中含有水分,应先在适宜的温度下烘干。

### 7.2.2.5 熔剂与试料的比例

熔剂与试料质量的比例(稀释比)选择应满足7.5.2给定的技术要求。在校准时所用的熔剂与试料的质量比例也同样应用于其后的分析中。熔剂与试料质量的比例大于1时,熔剂中的杂质会影响测定结果。熔剂的比例越高,影响越大。根据特定的铸模来选择试料和熔剂的总质量,且该质量要保持不变。

### 7.2.2.6 脱模剂

必要时可使用少量的脱模剂,加到熔融物中可以防止冷却时玻璃熔片发生破裂并易于脱模,如溴化锂、溴化铵、碘化锂、碘酸锂或碘化铵。如果使用脱模剂,所有的熔片都应使用相同量的脱模剂并采用相同的制片步骤。

提示:在某些熔融条件下,脱模剂中的溴和碘可能残留于玻璃熔片中,因为溴的 $L_{\alpha}$ 线可能与铝的 $K_{\alpha}$ 线重叠,碘的 $L_{\beta 2}$ 线可能与钛的 $K_{\alpha}$ 线重叠,因此使用相应的脱模剂前,应对残留的溴和碘对结果的影响进行验证。

### 7.2.2.7 氧化剂

如果试样中含有一定量的低价态元素,在熔片时加入少量的氧化性物质,如硝酸铵。

### 7.2.2.8 重元素吸收剂

重元素吸收剂,可以混在熔剂里,为了减少或抵消基体效益,如五氧化二钒或氧化镧。对其要求是:

- a) 尽管灵敏度降低,但仍需满足 7.5.2 的性能指标要求。
- b) 重元素不应与任何待测元素有谱线重叠。

### 7.2.3 粘合剂

使样品易于高压成型,已经验证了其对被测元素分析的影响,在研磨样品制备压片时使用。当更换粘结剂时,应进行制片的验证检查(7.5.4)。常用的粘结剂有硼酸、纤维素、淀粉、石蜡,硬脂酸等。

### 7.2.4 助磨剂

提高研磨效率的添加剂,如三乙醇胺、乙醇、异丙醇等。

## 7.3 仪器与设备

### 7.3.1 X 射线荧光分析仪

能够满足 7.5.2 性能指标的要求。

提示: 应根据试样的种类、仪器的类型、被测元素及其含量等,设定适当的测量条件以达到性能指标的要求。

### 7.3.2 天平

精确至 0.000 1 g。

### 7.3.3 铂金坩埚和铸模

坩埚和铸模应是铂合金,如 95% 铂/5% 金。铸模内部底面应保持光洁平整且无缺陷。

为达到准确的分析,熔器的清洗是很重要的。例如,可以用盐酸(1+10)煮沸清洗,或柠檬酸(150 g/L)。

### 7.3.4 盖子

可选择用铂合金制成。

### 7.3.5 熔炉

用于灼烧试剂或熔融样品的熔炉,如电阻炉、高频感应电炉,可控制温度高达 1 000 °C,精确至±25 °C。

### 7.3.6 自动熔样设备

用于自动制备玻璃熔片。所使用的自动熔样设备应满足 7.5.2 的技术指标。

### 7.3.7 冷却装置

冷却装置可采用压缩空气喷嘴对准模底部的中心位置直吹,使熔体快速冷却,以得到均匀的玻璃熔片并且容易与铸模分离;也可采用水冷却金属板。通常情况下,在空气中冷却就可以满足要求。

### 7.3.8 流动气体

该气体用于有流气式正比计数器的 X 射线荧光分析仪。

尽可能保持在恒定的室温。为了防止正比计数器灵敏度的漂移,控制气瓶及输送管线的温度是非常重要的。输送管道应尽可能短,并且尽可能放在安置光谱仪的温控室内。若不可能,应将气瓶放置在温度控制柜(室温 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ )内。同样的原因,新气瓶在使用前应在房间内至少恒温2 h。

气瓶中的气体快用尽时，气体的组成会发生变化。应在气体全部用尽前及时更换气瓶。

### 7.3.9 粉磨设备

粉磨设备能将样品粉磨至适宜细度,如圆盘磨。必要时可加入粘合剂。

### 7.3.10 压片机

在一定压力条件下,将粉末样品压制成具有一定强度且分析表面平滑、无明显裂纹等缺陷的试样片。

### 7.3.11 模具

具有适宜的强度,能承受压力,不变形,具有适宜的尺寸,用其压制的样片能满足 X 射线光谱仪分析的需要。

#### 7.4 试样片的制备

#### 7.4.1 玻璃熔片的制备

#### 7.4.1.1 试样的称量

按选择的稀释比分别称量试样、熔剂和脱模剂，精确至 0.000 1 g。脱模剂如为液态，应通过微量吸管加入。所用试样可用下述两种方法之一进行称量。

a) 称量未灼烧过的试样

用未灼烧过的试样制备玻璃熔片时,应称量试样的质量( $m_{\text{so}}$ )按式(63)计算:

$$m_{52} = m_{53} \times \frac{100}{100 - z_{eff, 53}} \quad \dots \dots \dots \quad (63)$$

式中,

$m_{52}$  ——应称量的未灼烧过的试样质量, 单位为克(g);

$m_{53}$  ——制备玻璃熔片所需的试样质量, 单位为克(g);

$w_{\text{LOI}}$ —测得的烧失量的质量分数, %。

b) 称量灼烧过的试样

按 6.3 或 6.4 灼烧试样。灼烧过的试样贮存于干燥器中。当用灼烧过的试样制备玻璃熔片时，尽可能快速地称取试样，以防止吸收水分和二氧化碳。

如果试样中碳酸盐含量较高,灼烧时可能发生溅失;如含有碳化物、铁或其他金属,将与铂发生反应,损坏坩埚。这时,应该用灼烧过的试样制备玻璃熔片。

灼烧的试样质量不应超过 5 g,因为反复灼烧大量的试样很难达到恒量。如果灼烧大量的试样时,应将第一次灼烧后的大块试料碾碎。

#### 7.4.1.2 模样步骤

熔样前,需把试样、熔剂和脱模剂充分混合。如果使用液体脱模剂,熔样前应先将试样和熔剂进行混合,在低温下加热除去水分,然后再加入液体脱模剂。在选定的控制温度的电炉内,在规定的时间里(如15 min)熔融该混合物,其间不时地摇动,直至试样熔解,且熔融物均匀。

应根据试样和被测元素的类型选择适宜的熔融温度和熔融时间。

硫酸盐、硫化物、氯化物或碱金属元素化合物,应降低熔融温度,或使用压片技术,以达到所需的精度。

分两个阶段升高温度,可以提高测定精度。

#### 7.4.1.3 玻璃熔片的铸造

熔片的测量表面平整光滑,无气泡,无污点,应用以下方法制备玻璃熔片:

- 炉外铸造:按规定的时间熔融后从炉中取出铸模,放在一个水平面上。从炉中取出坩埚,立即取下坩埚的盖子,将熔融物注入铸模里。
- 炉内铸造:按规定的时间熔融后取出坩埚盖子,在炉内将熔融物注入铸模里,尽可能地将熔融物全部转移至铸模里。从炉中取出铸模,放在一个水平面上。
- 二合一熔铸模具:按规定的时间熔融后从炉中取出熔铸模具,摇动,确保将全部熔融物转移至圆的模具中。
- 喷灯加热模具:将制备好的熔融物注入预热的铸模中后,关闭喷灯。
- 在熔铸模具内:熔融之后,将熔融物留在熔盘中,从炉中取出熔盘。

#### 7.4.1.4 熔片的冷却

将铸模放在水平面上冷却。

如果需要快速冷却,当熔体由红热状态冷却后,将铸模置于压缩空气流上方的水平位置冷却(7.3.7)(或用水冷板)。使压缩空气能直接吹至铸模底部中心。当熔片已成固体并自动脱模后,关掉压缩空气。

有必要在此阶段小心地轻敲铸模,促使熔片从铸模中脱模。

#### 7.4.2 自动制备玻璃熔片

可用自动熔样设备制备熔片。

#### 7.4.3 玻璃熔片的贮存

要防止由于温度和湿度条件不适宜而导致熔片损坏,例如可以将熔片贮存于聚乙烯自封袋中。如果实验室条件可以适当控制(如有空调),应将袋子放在干燥器中。若环境条件不能控制,应将其贮存于25 °C~30 °C的温控箱中。

如果压片贮存的时间较短,可以不包装而直接放入干燥器中。

聚乙烯袋中所含的抗硬化剂可对玻璃熔片表面产生污染(此影响对轻元素较为明显)。长期贮存后,用前应用乙醇或丙酮彻底清洗玻璃熔片表面。

#### 7.4.4 直接压片

##### 7.4.4.1 一般要求

采用粉末压片时,样品应首先进行粉磨,为防止样品粘磨和改善粉末压片质量,可使用不超过3%的粘合剂。

##### 7.4.4.2 操作步骤

称取试样,精确至0.1 g。试样的量应能够填满模具,并适当过量。研磨至合适的细度,必要时可添加粘合剂(7.2.3)。将磨细试样置于压片模具(7.3.11)中,铺平。以一定的速率和时间压片,确保压片表面光洁、无杂质、不开裂。按7.4.3贮存备用。

## 7.5 校准和验证

### 7.5.1 校准和验证样品

#### 7.5.1.1 系列校准标准样品的配制

使用与待测试样相同的物料、纯试剂、标准样品/标准物质，制备一系列熔片或压片作为校准标准样品。该系列校准样品应覆盖每种被测元素的浓度范围，且应有较均等的含量梯度，校准样品中每种元素变化应相互独立。每一系列至少 7 个样品，通常制备的系列校准样品 10 个以上。

系列校准样品的制备应按照 GB/T 15000 系列标准进行。

系列校准样品的定值方法可采用本标准分析方法进行。用于溯源的有证标准样品/标准物质中的主成分的质量分数应尽可能与待定值的校准样品相近。

用化学分析方法确定校准样品中各成分的质量分数。建议采用不同原理的测定方法，且多家实验室定值。

#### 7.5.1.2 验证校准曲线用有证标准样品/标准物质或质控标准样品

不使用制备的校准标准样品(7.5.1.1)，可以选择一个或多个质控标准样品，其成分在每种被测元素的校准范围内，与系列校准标准样品同源，制备方法亦同；也可以准备能满足上述要求的有证标准样品/标准物质，需采用熔片法，直接压片可能不适宜。

#### 7.5.1.3 强度校正样品/监控样品

使用一个或多个样品(玻璃熔片或其他稳定材质)，每一个成分给出的强度数值类似于每个被分析元素的校准范围。如果使用多个样品，对每个元素选择高含量和低含量的样品。这些样品应不同于校准样品(7.5.1.1)。这些样品应足够稳定，避免被 X 射线过度照射，以防老化。

考虑仪器的老化(X 光管、探测器等)因素，用这些样品计算一个校正系数，把测量到的原始强度进行校正。

#### 7.5.1.4 重校准标准样品

选择两个校准样品(7.5.1.1)，比如工作曲线的高样和低样(最好每种被测元素应都具有相关的高含量和低含量值)，对工作曲线进行校准，贮存以供将来参考。

提示：根据仪器设备，需要在起始校准时定义“重校准标准样品”。

如果通过强度校正步骤(7.5.3.3)不能充分地校正仪器的漂移，则应对校准曲线方程进行调整。

#### 7.5.1.5 光谱仪控制样品

##### 7.5.1.5.1 用熔片分析时的控制

在校准范围内或接近校准范围准备并贮存一个或多个熔片，可以使用验证校准曲线用标准样品(7.5.1.2)。如果熔片与初始测定结果的偏差超出表 4 中所列的重复性限，则怀疑熔片老化，应准备一个替代的熔片。

##### 7.5.1.5.2 用压片分析时的控制

压片与初始测定结果的偏差应不大于表 4 中所列的重复性限。由于压片易于老化，不可能用压片准确控制光谱仪。因此，采用压片进行分析时，应采用熔片对光谱仪进行控制。

### 7.5.1.6 制样过程控制样品

制备一个验证校准曲线用标准样品(7.5.1.2)的熔片或压片,用作制样过程控制样品。

## 7.5.2 校准的建立和验证

### 7.5.2.1 校准样品灼烧基测定结果

采用玻璃熔片制作校准曲线时,测定结果的坐标采用校准样品的灼烧基测定结果。校准样品的灼烧基测定结果按式(64)计算:

$$w_{\text{Ign}} = w_{\text{Rec}} \times \frac{100}{100 - w_{\text{LOI}}} \quad (64)$$

式中:

$w_{\text{Ign}}$  ——校准样品的灼烧基中某成分的测定结果,%;

$w_{\text{Rec}}$  ——校准样品的收到基中某成分的测定结果,%;

$w_{\text{LOI}}$  ——校准样品中烧失量的质量分数,%。

### 7.5.2.2 校准曲线、方程的建立和验证

#### 7.5.2.2.1 校准曲线

在选定的工作条件下,用X射线荧光光谱仪测量一系列的校准标准样品或试样成分相近的有证标准样品/标准物质熔片或压片中的每种被测元素的谱线强度。在测量得到的X射线强度与元素浓度之间建立校准关系,包括对质量吸收的校正和谱线叠加的校正。

在一个合理的计数时间内(例如200 s),测量并记录所有校准熔片或压片中每种被测元素的谱线强度。利用回归分析,例如用最小二乘法,按式(65)建立每种被测元素的校准曲线:

$$w_i = aI_i^2 + bI_i + c \quad (65)$$

式中:

$w_i$  ——标准样品中成分*i*的含量;

$I_i$  ——成分*i*的X射线强度;

$a, b, c$  ——系数(一次方程时 $a=0$ )。

#### 7.5.2.2.2 校准方程

如果元素间的效应显著影响校准精度,例如钾对钙的影响,有必要进行校正。综合校准、基体效应校正和谱线重叠干扰校正,用式(66)回归计算,如:

$$w_i = (aI_i^2 + bI_i + c)(1 + \sum \alpha_{ij}w_j) + \sum \beta_{ij}w_j \quad (66)$$

式中:

$w_i$  ——标准样品中成分*i*的含量;

$I_i$  ——成分*i*的X射线强度;

$a, b, c$  ——系数(一次方程时 $a=0$ );

$\alpha_{ij}$  ——共存成分*j*对成分*i*的理论 $\alpha$ 系数;

$w_j$  ——共存成分*j*的含量;

$\beta_{ij}$  ——共存成分*j*重叠校正系数。

#### 7.5.2.3 校准的验证

通过对至少一个“验证校准曲线用标准样品”(7.5.1.2,有证标准样品/标准物质)的重复测定,对被

测元素校准的准确度进行验证。

被测成分的允许差应在表 4 中所列的重复性限内。

如果被测成分的允许差超出表 4 中所列的重复性限，则该校准是无效的，应考虑：

- a) 调整对元素间干扰的校正；
- b) 所使用的一套标准样品是否适宜；
- c) 确定其他因素，并采取适当的校正措施；
- d) 按照 7.5.2 重新建立校准曲线或校准方程。

#### 7.5.2.4 重复性的确认

##### 7.5.2.4.1 一般要求

当使用一个新的光谱仪，或对光谱仪、制备程序进行了重大调整后，应进行重复性验证。

##### 7.5.2.4.2 光谱仪的重复性

重复测定同一个“光谱仪控制样品”熔片(7.5.1.5)，至少 10 次。记录平均值并且计算其标准偏差。为了验证仪器的重复性，标准偏差应不大于表 4 中所列出的重复性限的 1/3。

如果该仪器重复性未通过验证，检查下述各项，并对重复性再次进行验证：

- a) 检查仪器的稳定性(气流、温度调节等)；
- b) 增加计数时间；
- c) 增大熔片中试料与熔剂的比例，提高灵敏度。

##### 7.5.2.4.3 方法的重复性

在经过一段适当的时间周期后，准备至少 10 个独立制备过程的制备过程控制样品(7.5.1.6)。记录平均值并计算其标准偏差。

如果每一次新的制备与前一次的结果比较，其差值应不大于表 4 规定的重复性限，则该方法的重复性有效。

如果差值大于表 4 规定的重复性限，则该方法的重复性是无效的，应考虑：

- a) 检查仪器的稳定性(如气流、温度调节等)；
- b) 增加计数时间；
- c) 增大熔片中试料与熔剂的比例，提高灵敏度；
- d) 提高样品细度；
- e) 熔融时提高熔样温度或延长熔样时间；
- f) 在压片时考虑使用助磨剂或粘合剂；
- g) 增加制作压片时的压制时间或压力。

##### 7.5.2.5 强度校正样品的初始值

在初次校准时，记录强度校正样品/监控样品(7.5.1.3)的初始值。通常把这些值贮存在软件中。贮存相应的样品以供参考。

##### 7.5.2.6 重校准标准样品的初始值

在初次校准时，记录重校准标准样品(7.5.1.4)的初始值。

一般按 7.5.1.4 定义两个校准标准样品(7.5.1.1)作为重校准标准样品。

### 7.5.2.7 光谱仪控制样品的初始值

在初次校准时,记录按 7.5.2.4.2 计算的光谱仪控制样品的平均值。

如果怀疑光谱仪控制样品老化,应制作一个新的熔片,并且确定新的初始值。

### 7.5.2.8 制样过程控制样品的初始值

在初次校准时,记录按 7.5.2.4.3 计算的平均值作为制样过程控制样品的初始值。

## 7.5.3 光谱仪的验证检查

### 7.5.3.1 熔片校准的重新验证

如果测定结果与初始数据相比,其差应不大于表 4 中所列的重复性限,则熔片校准是有效的。

### 7.5.3.2 压片校准的重新验证

如果测定结果与初始数据相比,其差应不大于表 4 中所列的重复性限,则压片校准是有效的。

### 7.5.3.3 强度漂移的校正

如有必要对每种被测元素计算其校正系数,以补偿由于 X 光管、探测器等老化而引起强度漂移。随后,将校正后的强度应用于校准方程中,得到测定结果。

提示: 在许多应用软件中,该校正应用于每种被测元素所有的校准。

强度随时间的漂移应很小且有规律。如果强度突然下降,说明仪器出了问题。这时,用这种方法校正强度漂移是不合适的。

### 7.5.3.4 重校准

如果强度漂移的校正(7.5.3.3)不足以得到准确的分析验证结果(大于表 4 所列的再现性限)时,可以用重校准标准样品得到的校正系数应用在校准曲线中。

由于仪器的漂移而对校准方程的修正,应比较小且随着时间的变化有一定的规律。如果分析结果急速或严重偏离,表明仪器或分析操作有问题,此时用该重校准方法来校正是不适宜的。

## 7.5.4 制样过程的验证检查

### 7.5.4.1 熔片和压片的制样验证

通常,对于有规律的漂移,应该检查整个分析过程,包括熔片和压片的制备和光谱仪的测量。

制备一个新制样过程控制样品(7.5.1.6):

- 新的分析结果与初始值(7.5.2.8)差别在表 4 所列的重复性限内;
- 新的分析结果的平均值与有证标准样品/标准物质或质控标准样品的标准值相比较,其差别在表 4 所列的重复性限内。

### 7.5.4.2 制样偏差的补救措施

如果测定不能满足 7.5.4.1 重复性限的要求,应检查是否有下列情况:

- 熔剂的烧失量增加;
- 制样设备引起的漂移(检查温度、细度、样品表面的质量等);
- 使用了一批新的熔剂;
- 安装了新的熔片或压片制备设备;

- e) 改变或修改了样品的制备程序,例如,由手工改变为自动;
  - f) 采用了新类型的熔剂,或试料与熔剂的比例发生了变化;
  - g) 其他程序或仪器发生了变化。

在前两种情况下，采取补救措施，重新检查分析。在所有其他情况下，进行全面的重新校准。

## 7.6 结果的计算与表示

通过校正过的校准曲线(7.5.2.2.1)计算熔融基中各种元素的浓度,必要时考虑元素间的干扰(7.5.2.2.2)。

直接粉末压片法的测定结果，通过校准曲线和方程，计算被测元素的浓度，结果以质量分数表示。

熔融法的测定结果,根据未灼烧试样(收到基)中烧失量( $w_{LOI}$ )的结果,按式(67)将灼烧基结果换算成收到基结果:

$$w_{\text{Rec}} = w_{\text{Ign}} \times \frac{100 - w_{\text{LoI}}}{100} \quad \dots \dots \dots \quad (67)$$

式中：

$w_{\text{Rec}}$  ——试样的收到基中某成分的测定结果, %;

$w_{\text{ign}}$  ——试样的灼烧基中某成分的测定结果, %;

$w_{\text{LOI}}$  ——未灼烧试样中烧失量的质量分数, %。

## 7.7 X射线荧光分析方法测定结果的重复性限和再现性限

X射线荧光分析方法测定结果的重复性限和再现性限见表4。

表 4 X 射线荧光分析方法测定结果的重复性限和再现性限

成分	含量范围 %	重复性限 %	再现性限 %
SiO <sub>2</sub> (二氧化硅)		0.20	0.30
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (三氧化二铁)	≤0.50% 0.50%<Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ≤5% >5%	0.10 0.15 0.20	0.15 0.20 0.30
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (三氧化二铝)		0.20	0.30
CaO(氧化钙)		0.25	0.40
MgO(氧化镁)	≤2% >2%	0.15 0.20	0.25 0.30
SO <sub>3</sub> (硫酸盐三氧化硫)		0.15	0.20
K <sub>2</sub> O(氧化钾)		0.10	0.15
Na <sub>2</sub> O(氧化钠)		0.05	0.10
TiO <sub>2</sub> (二氧化钛)		0.05	0.10
Cl <sup>-</sup> (氯离子)	≤0.10% >0.10%	0.005 0.010	0.010 0.015
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (五氧化二磷)		0.05	0.10
SrO(氧化锶)		0.03	0.05

## 8 电感耦合等离子体发射光谱法

### 8.1 方法提要

试料经氢氟酸-高氯酸分解,盐酸浸取,溶液经 ICP-OES 检测,不同元素的原子在激发或电离时可发射出特征光谱,分别测定待测元素的发射光谱强度。特征光谱的强弱与试样中原子浓度有关,通过与标准溶液相对应的元素光谱强度进行比较,定量测定试样中  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{MgO}$ 、 $\text{TiO}_2$ 、 $\text{K}_2\text{O}$ 、 $\text{Na}_2\text{O}$ 、 $\text{MnO}$ 、 $\text{ZnO}$ 、 $\text{P}_2\text{O}_5$ 、 $\text{SO}_3$  含量。

### 8.2 试剂

#### 8.2.1 盐酸(HCl)

优级纯,  $1.18 \text{ g/cm}^3 \sim 1.19 \text{ g/cm}^3$ , 质量分数  $36\% \sim 38\%$ 。

#### 8.2.2 硝酸(HNO<sub>3</sub>)

优级纯,  $1.39 \text{ g/cm}^3 \sim 1.41 \text{ g/cm}^3$ , 质量分数  $65\% \sim 68\%$ 。

#### 8.2.3 硫酸(H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)

优级纯,  $1.84 \text{ g/cm}^3$ , 质量分数  $95\% \sim 98\%$ 。

#### 8.2.4 氢氟酸(HF)

优级纯,  $1.15 \text{ g/cm}^3 \sim 1.18 \text{ g/cm}^3$ , 质量分数  $40\%$ 。

#### 8.2.5 高氯酸(HClO<sub>4</sub>)

优级纯,  $1.60 \text{ g/cm}^3$ , 质量分数  $70\% \sim 72\%$ 。

#### 8.2.6 盐酸(1+1)

#### 8.2.7 硫酸(1+1)

#### 8.2.8 三氧化二铁标准溶液(含 $\text{Fe}_2\text{O}_3$ 1 mg/mL)

称取  $1.000\ 0\ \text{g}$  已于  $(950 \pm 25)\ ^\circ\text{C}$  灼烧过  $1\ \text{h}$  的三氧化二铁( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ , 基准试剂), 精确至  $0.000\ 1\ \text{g}$ , 置于  $300\ \text{mL}$  烧杯中, 加入少量水润湿后, 加入  $50\ \text{mL}$  盐酸(1+1), 盖上表面皿, 加热溶解, 冷却后移入  $1\ 000\ \text{mL}$  容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。

#### 8.2.9 三氧化二铝标准溶液(含 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 1 mg/mL)

称取  $0.529\ 2\ \text{g}$  金属铝片(纯度不小于  $99.99\%$ ), 精确至  $0.000\ 1\ \text{g}$ , 加入  $20\ \text{mL}$  水, 然后加入  $30\ \text{mL}$  盐酸(1+1)、 $10\ \text{mL}$  硝酸(1+1), 加热溶解, 冷却后移入  $1\ 000\ \text{mL}$  容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。

#### 8.2.10 氧化镁标准溶液(含 $\text{MgO}$ 1 mg/mL)

称取  $1.000\ 0\ \text{g}$  已于  $(950 \pm 25)\ ^\circ\text{C}$  灼烧过  $1\ \text{h}$  的氧化镁( $\text{MgO}$ , 基准试剂或光谱纯), 精确至  $0.000\ 1\ \text{g}$ , 置于  $300\ \text{mL}$  烧杯中, 加入  $50\ \text{mL}$  水, 再缓缓加入  $20\ \text{mL}$  盐酸(1+1), 盖上表面皿, 低温加热至全部溶解, 冷却至室温后, 移入  $1\ 000\ \text{mL}$  容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。

### 8.2.11 二氧化钛标准溶液(含 $\text{TiO}_2$ 1 mg/mL)

称取 0.599 4 g 已在 105 ℃~110 ℃ 烘干过 2 h 的高纯钛(纯度不小于 99.99%), 精确至 0.000 1 g, 置于烧杯中, 加入 100 mL 硫酸(1+1), 加热溶解, 冷却后移入 1 000 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。

### 8.2.12 氧化钾标准溶液(含 $\text{K}_2\text{O}$ 1 mg/mL)

称取 1.582 9 g 已于 105 ℃~110 ℃ 烘干过 2 h 的氯化钾(KCl, 基准试剂或光谱纯), 精确至 0.000 1 g, 置于烧杯中, 加水溶解后, 移入 1 000 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。

### 8.2.13 氧化钠标准溶液(含 $\text{Na}_2\text{O}$ 1 mg/mL)

称取 1.885 9 g 已于 105 ℃~110 ℃ 烘干过 2 h 的氯化钠(NaCl, 基准试剂或光谱纯), 精确至 0.000 1 g, 置于烧杯中, 加水溶解后, 移入 1 000 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。

### 8.2.14 一氧化锰标准溶液(含 $\text{MnO}$ 1 mg/mL)

称取 2.128 1 g 已在(250±10)℃ 烘干过 2 h 的无水硫酸锰( $\text{MnSO}_4$ , 基准试剂或光谱纯), 精确至 0.000 1 g, 置于烧杯中, 加水溶解后, 加入 20 mL 硫酸(1+1), 移入 1 000 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。

### 8.2.15 氧化锌标准溶液(含 $\text{ZnO}$ 1 mg/mL)

称取 1.000 0 g 氧化锌( $\text{ZnO}$ , 纯度不小于 99.99%), 精确至 0.000 1 g, 置于烧杯中, 加入 50 mL 水, 再加入 20 mL 盐酸(1+1), 加热溶解, 冷却至室温, 移入 1 000 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。

### 8.2.16 混合标准溶液 A(含混合氧化物各 100 $\mu\text{g}/\text{mL}$ )

分别移取 100 mL 三氧化二铁标准溶液(8.2.8)、三氧化二铝标准溶液(8.2.9)、氧化镁标准溶液(8.2.10)、二氧化钛标准溶液(8.2.11)、氧化钾标准溶液(8.2.12)、氧化钠标准溶液(8.2.13)、一氧化锰标准溶液(8.2.14)和氧化锌标准溶液(8.2.15)置于 1 000 mL 容量瓶中, 加入 30 mL 盐酸, 用水稀释到刻度, 摆匀。

### 8.2.17 混合标准溶液 B(含混合氧化物各 50 $\mu\text{g}/\text{mL}$ )

分别移取 50 mL 三氧化二铁标准溶液(8.2.8)、三氧化二铝标准溶液(8.2.9)、氧化镁标准溶液(8.2.10)、二氧化钛标准溶液(8.2.11)、氧化钾标准溶液(8.2.12)、氧化钠标准溶液(8.2.13)、一氧化锰标准溶液(8.2.14)和氧化锌标准溶液(8.2.15)置于 1 000 mL 容量瓶中, 加入 35 mL 盐酸, 用水稀释到刻度, 摆匀。

### 8.2.18 混合标准溶液 C(含混合氧化物各 25 $\mu\text{g}/\text{mL}$ )

分别移取 25 mL 三氧化二铁标准溶液(8.2.8)、三氧化二铝标准溶液(8.2.9)、氧化镁标准溶液(8.2.10)、二氧化钛标准溶液(8.2.11)、氧化钾标准溶液(8.2.12)、氧化钠标准溶液(8.2.13)、一氧化锰标准溶液(8.2.14)和氧化锌标准溶液(8.2.15)置于 1 000 mL 容量瓶中, 加入 36 mL 盐酸, 用水稀释到刻度, 摆匀。

### 8.2.19 混合标准溶液 D(含混合氧化物各 10 $\mu\text{g}/\text{mL}$ )

移取 100 mL 混合标准溶液 A(8.2.16)至 1 000 mL 容量瓶中, 加入 36 mL 盐酸, 用水稀释至刻度,

摇匀。

#### 8.2.20 混合标准溶液 E(含混合氧化物各 5 μg/mL)

移取 100 mL 混合标准溶液 B(8.2.17)至 1 000 mL 容量瓶中,加入 36 mL 盐酸,用水稀释至刻度,摇匀。

#### 8.2.21 混合标准溶液系列 F(含混合氧化物各 1 μg/mL)

移取 100 mL 混合标准溶液 D(8.2.19)至 1 000 mL 容量瓶中,加入 36 mL 盐酸,用水稀释至刻度,摇匀。

#### 8.2.22 混合标准溶液系列 G(含混合氧化物各 0.1 μg/mL)

移取 100 mL 混合标准溶液 F(8.2.21)至 1 000 mL 容量瓶中,加入 36 mL 盐酸,用水稀释至刻度,摇匀。

#### 8.2.23 三氧化硫标准溶液(含 SO<sub>3</sub> 1 mg/mL)

称取 1.774 2 g 已于 105 ℃~110 ℃ 烘过 2 h 的硫酸钠(Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 基准试剂), 精确至 0.000 1 g, 置于 300 mL 烧杯中, 加入 100 mL 水, 加热溶解, 冷却后移入 1 000 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。

#### 8.2.24 三氧化硫标准溶液系列

移取 10 mL、25 mL、50 mL、100 mL 三氧化硫标准溶液(8.2.23)分别放入 1 000 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。此系列标准溶液含三氧化硫的浓度为 10 μg/mL、25 μg/mL、50 μg/mL、100 μg/mL。

#### 8.2.25 三氧化硫标准溶液(含 SO<sub>3</sub> 1 μg/mL)

移取 100 mL 含三氧化硫为 10 μg/mL 的标准溶液(8.2.24)置于 1 000 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。

#### 8.2.26 五氧化二磷标准溶液(含 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 1 mg/mL)

称取 1.917 5 g 已于 105 ℃~110 ℃ 烘过 2 h 的磷酸二氢钾(KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>, 基准试剂), 精确至 0.000 1 g, 加水溶解, 移入 1 000 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。

#### 8.2.27 五氧化二磷标准溶液系列

移取 10 mL、25 mL、50 mL、100 mL 五氧化二磷标准溶液(8.2.26)分别放入 1 000 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。此系列标准溶液含五氧化二磷的浓度为 10 μg/mL、25 μg/mL、50 μg/mL、100 μg/mL。

#### 8.2.28 五氧化二磷标准溶液(含 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 5 μg/mL)

移取 100 mL 含五氧化二磷为 50 μg/mL 的标准溶液(8.3.27)置于 1 000 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。

#### 8.2.29 五氧化二磷标准溶液(含 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 1 μg/mL)

移取 100 mL 含五氧化二磷为 10 μg/mL 的标准溶液(8.3.27)置于 1 000 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。

### 8.2.30 五氧化二磷标准溶液(含 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 0.1 μg/mL)

移取 100 mL 含五氧化二磷为 1 μg/mL 的标准溶液(8.3.29)置于 1 000 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。

## 8.3 仪器与设备

等离子发射光谱仪。

## 8.4 三氧化二铁、三氧化二铝、氧化镁、氧化钛、氧化钾、氧化钠、氧化锰、氧化锌、五氧化二磷的测定

### 8.4.1 分析步骤

称取约 0.1 g 试样( $m_{54}$ ), 精确至 0.000 1 g, 置于铂皿(或聚四氟乙烯器皿)中, 加入少量水润湿, 加入 0.5 mL 高氯酸, 摆动使试料分散。加 10 mL~15 mL 氢氟酸, 放入通风橱内的电炉上低温加热, 以防溅失, 蒸发至冒高氯酸白烟, 冷却。加入 5 mL 氢氟酸, 继续加热蒸发至白烟冒尽, 冷却。加入 4 mL 盐酸, 温热 3 min~4 min, 加入 20 mL 水, 继续加热浸取 15 min~20 min, 冷却, 用快速滤纸过滤, 用热水洗涤, 滤液及洗液收集于 100 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。

根据使用的仪器型号, 选择适当的工作参数(如功率, 观察高度, 清洗时间等), 分别测定空白溶液、标准溶液(合适的浓度)、上述待测液中各待测元素的发射光谱强度。测定波长参考厂家推荐值。电感耦合等离子体发射光谱法推荐使用波长参见附录 C。

### 8.4.2 分析结果的计算

#### 8.4.2.1 工作曲线的绘制

分别以各氧化物标准溶液浓度为横坐标, 强度为纵坐标, 绘制工作曲线。

#### 8.4.2.2 结果的计算

各氧化物的质量分数  $w_7$  按式(68)计算:

$$w_7 = \frac{c_9 \times V_{35}}{m_{54} \times 10^6} \times 100 \quad (68)$$

式中:

$w_7$  ——各氧化物质量分数, %;

$c_9$  ——在工作曲线上查得的各氧化物量的浓度, 单位为微克每毫升(μg/mL);

$V_{35}$  ——试样溶液的体积, 单位为(mL);

$m_{54}$  ——试料的质量, 单位为克(g)。

## 8.5 硫酸盐三氧化硫的测定

### 8.5.1 分析步骤

称取约 0.5 g 试样( $m_{55}$ ), 精确至 0.000 1 g, 置于 200 mL 烧杯中, 加入 40 mL 水, 搪拌使试样完全分散, 在搅拌下加入 10 mL 盐酸(1+1), 用平头玻璃棒压碎块状物, 加热煮沸并保持微沸 10 min~15 min。用快速滤纸过滤, 用热水洗涤 10 次~12 次, 滤液及洗液收集到 250 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀, 待测。

根据使用的仪器型号, 选择适当的工作参数(如功率, 观察高度, 清洗时间等), 分别测定空白溶液、三氧化硫标准溶液(合适的浓度)、上述待测液中硫元素的发射光谱强度。测定波长参考厂家推荐值。

### 8.5.2 分析结果的计算

#### 8.5.2.1 工作曲线的绘制

以三氧化硫标准溶液浓度为横坐标,强度为纵坐标,绘制工作曲线。

### 8.5.2.2 结果的计算

硫酸盐三氧化硫的质量分数  $w_{\text{SO}_3}$  按式(69)计算:

$$w_{\text{SO}_3} = \frac{c_{10} \times V_{36}}{m_{55} \times 10^6} \times 100 \quad \dots \dots \dots \quad (69)$$

式中：

$w_{SO_3}$  —— 硫酸盐三氧化硫的质量分数, %;

$c_{10}$  ——在工作曲线上查得的三氧化硫的浓度,单位为微克每毫升( $\mu\text{g}/\text{mL}$ );

$V_{36}$  ——试样溶液的体积, 单位为(mL);

$m_{55}$  ——试料的质量,单位为克(g)。

## 8.6 电感耦合等离子体发射光谱法测定结果的重复性限和再现性限

电感耦合等离子体发射光谱法测定结果的重复性限和再现性限表 5。

表 5 电感耦合等离子体发射光谱法测定结果的重复性和再现性限

成分	含量范围 %	重复性限 %	再现性限 %
$\text{Fe}_2\text{O}_3$ (三氧化二铁)	$\leq 0.50\%$	0.10	0.15
	$0.50\% < \text{Fe}_2\text{O}_3 \leq 5\%$	0.15	0.20
	$> 5\%$	0.20	0.30
$\text{Al}_2\text{O}_3$ (三氧化二铝)		0.20	0.30
$\text{MgO}$ (氧化镁)	$\leq 2\%$	0.15	0.25
	$> 2\%$	0.20	0.30
$\text{TiO}_2$ (二氧化钛)		0.05	0.10
$\text{K}_2\text{O}$ (氧化钾)		0.10	0.15
$\text{Na}_2\text{O}$ (氧化钠)		0.05	0.10
$\text{MnO}$ (一氧化锰)		0.05	0.10
$\text{ZnO}$ (氧化锌)		0.03	0.05
$\text{P}_2\text{O}_5$ (五氧化二磷)		0.05	0.10
$\text{SO}_3$ (硫酸盐三氧化硫)		0.15	0.20

附录 A  
(资料性附录)  
电位滴定法测定氯离子时计量点的计算实例

电位滴定法测定氯离子时计量点的计算实例见表 A.1。

表 A.1 电位滴定法测定氯离子时计量点的计算实例

第一列 $\text{AgNO}_3/\text{mL}$	第二列 电位/mV	第三列 <sup>a</sup> $\Delta/\text{mV}$	第四列 <sup>b</sup> $\Delta^2/\text{mV}$
4.20	243.8		
		4.7	
4.30	248.5		1.6
		6.3	
4.40	254.8		1.1
		7.4	
4.50	262.2		0.3
		7.7	
4.60	269.9		0.8
		8.5	
4.70	278.4		-0.6
		7.9	
4.80	286.3		-0.7
		7.2	
4.90	293.5		-0.8
		6.4	
5.00	299.9		

计量点是在最大的  $\Delta/\text{mV}$  之间(第三列),即在 4.60 mL 和 4.70 mL 之间。由  $\Delta^2/\text{mV}$  数值(第四列)按下式计算在0.10间隔内的准确计量点:

$$V = 4.60 + \frac{0.8}{0.8 - (-0.6)} \times 0.10 = 4.66 \text{ mL}$$

<sup>a</sup> 是第二列读数之差。  
<sup>b</sup> 是第三列数据之差“二次微分”。

附录 B  
(资料性附录)  
碳酸盐淋洗液参考色谱条件及色谱图

离子色谱法测定氯离子可以采用氢氧根体系或碳酸盐体系,与之配套的色谱柱的性能应满足要求,图 B.1 和图 B.2 为氯离子标准溶液谱图和水泥样品氯离子的谱图。




图 B.1 氯离子标准溶液谱图




图 B.2 水泥样品氯离子的色谱图

参考的色谱条件如下:色谱柱采用 Metrosep A Supp 16-150/4.0 或同等性能色谱柱;进样量:20  $\mu$ L。

流动相:7.5 mM  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ /0.75 mM NaOH;流速:0.8 mL/min。

## 附录 C

(资料性附录)

## 电感耦合等离子体发射光谱法推荐使用波长

各元素分析时推荐的电感耦合等离子体发射光谱法的推荐波长见表 C.1。

表 C.1 电感耦合等离子体发射光谱法推荐使用波长

分析元素	谱线波长/nm		分析元素	谱线波长/nm	
Al	308.220	394.403	Na	589.592	588.995
Mg	285.213	383.826	Ti	334.941	336.121
Fe	238.204	239.940	S	182.037	
K	766.490	769.896			



GB/T 176-2017

版权专有 侵权必究

\*

书号:155066 · 1-59088

定价: 66.00 元